



6800



Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaitis paletē		
	VPE	10 kg	25 kg
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	11	26
	Preces Nr.		
	6802	■	■
	6803	■	■
	6804	■	■
	6805	■	■
	6806		■
	6800	■	■

Izmantošanas jomas ■ [AW_GR_39]

Īpašības

- Viskoza ciets pārklājums
- Statiski plaisu savienojošs
- Mehāniski izturīgs
- Ķīmiski izturīgs
- Var braukt ar rokas palešu ratiņiem un rūpniecības kravas automašīnām
- Pilnībā noreāģētā stāvoklī fizioloģiski nekaitīgs

Sertifikāti

- Brandprüfung (Klassifizierung)
- Zertifikat Lebensmittelverarbeitende Betriebe
- Beständigkeit (Chemikalien)
- Rissüberbrückung
- Konkordanzklärung
- Nachhaltigkeitsdatenblatt

Iespējamie sistēmas produkti ➤ Epoxy GL 100 (1427)

Sagatavošanās darbam ■ Prasības attiecībā uz pamatni



Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

Pamatnei jābūt sausiai.

Gruntētās virsmas līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

Cementa pamatnēm jāizmanto piemēroti Remmers epoksīda gruntējumi vai epoksīda skrāpējumu špakteles.

Sīkāka informācija ir atrodamā attiecīgā produkta pašreizējā tehniskajā datu lapā.

Iekšējās asfalta virsmas (AS-IC 10 vai AS-IC 15) jāgruntē ar PUR Uni Color.


Strādājot vispārējās būvinspekcijas atļaujas ietvaros, pamatnei jāatbilst vispārējai būvinspekcijas atļaujai. Jāizmanto tur uzskaitītie sistēmas produkti.

■ Sagatavošana

Iekšējām asfalta virsmām sagatavojiet atbilstošus pasākumus, piemēram, skrošu strūklas vai dimanta slīpēšanu tā, lai tiktu izpildītas iepriekš uzskaitītās prasības.

Pēc tam gruntējiet vai izlīdziniet ar PUR Uni Color.

Sagatavošana



■ Vairāku nodalījumu maisiņš

Atveriet ārējo iepakojumu aiz rievas un izņemiet caurspīdīgo vairāku nodalījumu maisiņu. Izņemiet maisiņa sadalīšanas stieni, Sajauciet savā starpā abus komponentus, veicot intensīvu mīcīšanu (apm. 60 sek.).

■ Kombinācijas iepakojums

Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju (apm. 300 - 400 apgr./min.).

Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.


Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

Ja reaktīvo sveķu maisījuma sistēmas ir piepildītas, lēnām maisot pievienojiet atbilstošu pildvielas daudzumu un kārtīgi samaisiet.

Uzreiz pēc sagatavošanas pilnībā uzklājiet gatavu maisījumu uz sagatavotās virsmas un izklājiet ar piemērotiem līdzekļiem.

Apstrāde



Tikai komerciāliem lietotājiem!

■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +10 °C līdz maks. +30 °C.

Vismaz 48 stundas pēc uzstādīšanas materiāls ir jāaizsargā pret tiešu ūdens un mitruma iedarbību.

Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 75%.

Apstrādes un cietināšanas laikā pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +3 °C virs rasas punkta temperatūras.

■ Pārklājamība (+20 °C)

Gaidīšanas laiks starp darba operācijām vismaz 12 stundas un maks. 24 stundas.

Ja būvlaukuma dēļ ir ilgāks gaidīšanas laiks, pirms nākamās darbības virsmu pieslīpēt līdz baltai.



Temperatūra	Var staigāt pēc
+8 °C	48 stundām
+12 °C	30 stundām
+20 °C	16 stundām

Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

Lietošanas piemēri

Aptuvenie norādītie daudzumi attiecas uz gludām, izlīdzinātām pamatnēm. Uzpildīšanas pakāpe ir ļoti atkarīga no klimatiskajiem būvlaukuma apstākļiem, un tā ir jākorrigē uz augšu vai uz leju atkarībā no temperatūras. Minēto zobu sliekšņa patēriņš ir balstīts uz pieredzi un var mainīties atkarībā no būvlaukuma.

■ Gruntējums

[AB_B_14]

■ Izlīdzinošais slānis/raupjuma dziļuma kompensācija

[AB_B_15]

■ Pārklājums

Novietojiet materiālu uz sagatavotās virsmas un izmantojiet piemērotus līdzekļus, piem. zobveida špakleļāpstīņu vai rakeli.

Patēriņš ir atkarīgs no pamatnes, temperatūras, nepieciešamā slāņa biezuma un vizuālajām prasībām.

■ Aizpildīts pārklājums

[AB_B_9]

[AB_B_8]

Norādījumi

Visas iepriekš minētās vērtības un patēriņš ir noteikti laboratorijas apstākļos (20 ° C) ar standarta krāsām. Uz būvlaukuma var rasties nedaudz atšķirīgas vērtības.

Apstrādājiet blakusesošas virsmas ar tāda paša partijas numura materiālu, jo pretējā gadījumā var rasties krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

Sakarā ar tendenci uz dzeltenumu, iespējamām krāsas novirzēm un netīrumiem, ļoti ieteicams ir piemērots krāsains Remmers blīvējums.

Īpašas krāsas, mazs slāņu biezums, citas smilšu frakcijas, kā arī zemāka temperatūra var samazināt materiāla piepildāmību un, iespējams, pasliktināt tā izskatu.

Virsmas remonts un apstrāde uz esošajām virsmām noved pie redzamas izskata un struktūras maiņas.

Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

Transportlīdzekļi ar metāla un poliamīda riepām, kā arī dinamiska punktveida slodze var palielināt nodilumu.

Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.




Darba instrumenti/tīrīšana



Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101. Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Drošība/noteikumi

Tikai komerciāliem lietotājiem!

Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Šo informāciju var atrast pašreizējās drošības datu lapās vai attiecīgajā informācijā, ko sniedz profesionālas apdrošināšanas asociācijas.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/j): maks. 500 g/l (2010)
Šis produkts satur < 500 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/j
2010:	500g/l
max.:	500g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdots jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.