



IR PUR 250

Эластичная 1-компонентная полиуретановая инъекционная смола

Доступные позиции		
Кол-во на палете	495	126
Единица упаковки	1 кг	5,3 кг
Тип упаковки	Канистра жест.	канистра жест.
Код упаковки	01	05
Арт. №		
6870	■	■

Расход В зависимости от содержания влаги в структуре

Область применения



- Герметизация влажных и водонесущих трещин
- Герметизация влажных, пористых участков в бетоне и кирпичной кладке

Свойства

- Герметизирующее действие
- Очень хорошая проникающая способность
- Отверждение при контакте с влагой
- Устойчивость к вредоносным солям, щелочам и кислотам
- Не содержит растворителей

Технические параметры продукта

■ На момент поставки

Плотность (20 °C)	1,1 г/см ³
Вязкость (23 °C)	~ 250 мПа·с
Удельный вес пены	65 кг/м ³

■ После реакции

Прочность на растяжение	0,1 Н/мм ²
Расширение	12 %

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Сертификаты

➤ **PZ gemäß Beschichtungsleitlinie UBA**

**Возможные системные продукты**


- **Verdünnung V 101 (0978)**
- **Ероху MT 100 (0936)**
- **Add TX (0942)**
- **WP DS Levell (0426)**
- **Инъекционные пакеры Remmers**

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Боковые поверхности трещины должны быть формоустойчивыми, прочными, свободными от отслаивающихся элементов, цементного молочка, масел, жиров и прочих веществ, способных препятствовать адгезии.
Боковые поверхности трещины должны быть как минимум влажными.
Сухие боковые поверхности шва смочить через пакер.
- **Подготовка поверхности**
При необходимости запечатать трещину по всей длине соответствующим материалом.
Установить подходящие пакеры.

Порядок применения

Только для профессионального применения!



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: не ниже 5 °C
 - **Время пригодности к применению (+20 °C)**
~ 60 минут
Время реакции при контакте с влагой: ~ 20 секунд
- Инъектировать материал при помощи специального инъекционного оборудования, выполняя работы в направлении снизу вверх.
Снять пакеры, буровые отверстия при необходимости заделать.

Указания по применению

Перед выполнением инъекционных работ провести анализ состояния строительного сооружения.
Выбрать давление нагнетания в соответствии с состоянием обрабатываемого элемента конструкции.
Дополнительное инъектирование выполнять в пределах времени жизнеспособности инъекционной смеси.
При инъектировании вертикальных трещин и трещин, находящихся выше уровня головы, закрыть трещину по всей длине изолирующим материалом.
Пленку, образующуюся в результате реакции с влажностью воздуха, периодически снимать и не примешивать ее в рабочую смесь.
В связи с сильным увеличением инъекционной смеси в объеме необходимо при заполнении крупных пустот подбирать количество инъекционной смеси в соответствии с состоянием элемента конструкции.
Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

Общие указания

Если не указано иное, все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °C). При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров.
Избегать образования конденсата в инъекционном оборудовании.
По завершении работ полностью освободить инъекционное оборудование от смолы и промыть его.



Соблюдать актуальные технические нормативные положения.

Рабочий инструмент / очистка


Инъекционное оборудование, ручной рычажной насос, перфоратор

Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers. Рабочий инструмент очищать сразу в свежем состоянии растворителем Verdünnung V 101.

Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.