



IR PUR 2K rapid

2-компонентная инъекционная гидроактивная смола



Доступные позиции			
Кол-во на палете	300		
Единица упаковки	1 кг	11,2 кг	
Тип упаковки	канистра жест.	канистра жест.	
Код упаковки	01	11	
Арт. №			
6876	■	■	

Расход В зависимости от содержания влаги в структуре

Область применения ■ Временная остановка активного водопритока через водонесущие трещины



Свойства ■ Быстрая реакция
 ■ Вспенивание с большим увеличением объема

Технические параметры продукта

■ На момент поставки

	Компонент А	Компонент В	Смесь
Плотность (20 °С)	1,0 г/см ³	1,2 г/см ³	
Вязкость (12 °С)			800 мПа·с
Вязкость (23 °С)			600 мПа·с

■ После реакции

Герметичность	< 1 бар
---------------	---------

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Сертификаты

- Geprüft nach ZTV-Ing
- BAST-gelistet
- PZ gemäß Beschichtungsleitlinie UBA




Возможные системные продукты

- IR PUR 2K 150 (6871)
- Verdünnung V 101 (0978)
- Schaumreiniger (1099)
- Инъекционные пакеры Remmers

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Боковые поверхности трещины должны быть формоустойчивыми, прочными, свободными от отслаивающихся элементов, цементного молочка, масел, жиров и прочих веществ, способных препятствовать адгезии.
- **Подготовка поверхности**
При необходимости запечатать трещину по всей длине соответствующим материалом. Установить подходящие пакеры.


Подготовка материала



- **Комби-упаковка**
Отвердитель (комп. В) полностью добавить в основную массу (комп. А). Затем перемешать массу электрическим строительным миксером на малых оборотах (~ 300 - 400 об./мин.). Соблюдать минимальное время смешивания 3 мин. Образование разводов на поверхности смеси указывает на недостаточную степень смешивания. Перелить смесь в другую емкость и еще раз тщательно перемешать.

Пропорция смешивания 1 : 1 по объему

Порядок применения



Только для профессионального применения!

- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C
- **Время пригодности к применению (+20 °C)**
~ 120 минут

Инъектировать материал при помощи специального инъекционного оборудования, выполняя работы в направлении снизу вверх. Снять пакеры, буровые отверстия при необходимости заделать.

Указания по применению

Перед выполнением инъекционных работ провести анализ состояния строительного сооружения.
Выбрать давление нагнетания в соответствии с состоянием обрабатываемого элемента конструкции.
Последующее инъектирование продукта IR PUR 2K 150 осуществлять через отдельный ряд пакеров.
Пленку, образующуюся в результате реакции с влажностью воздуха, периодически снимать и не примешивать ее в рабочую смесь.
Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

Общие указания

Если не указано иное, все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °C). При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров.
Избегать образования конденсата в инъекционном оборудовании.
По завершении работ полностью освободить инъекционное оборудование от смолы



и промыть его.

Соблюдать актуальные технические нормативные положения.

Рабочий инструмент / очистка

Инъекционное оборудование, ручной рычажной насос, смесительный инструмент, перфоратор


Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers.

Рабочий инструмент очищать сразу в свежем состоянии растворителем Verdünnung V 101.

Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Только для профессионального применения!

Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.