



# Metalufloor

Pasta pigmentowa



Kolor	Formy dostawy	
	Ilość na palecie	1600
	<b>Jedn. opak.</b>	<b>0,3 kg</b>
	Rodzaj opakowania	torba
	Kod opakowania	83
	<b>Nr art.:</b>	
marrone	6880	■
venato	6881	■
siena	6882	■
chartreux	6883	■
menta	6884	■
bordeaux	6885	■
aurum	6886	■
cobre	6887	■

**Zużycie** 3 % wagowe w przeliczeniu na spoiwo

**Obszary stosowania** ■ Składnik systemu Remmers Metalufloor

**Właściwości** ■ Pakowana w ilościach dostosowanych do 10-kilogramowych opakowań spoiwa  
■ Posadzka z niepowtarzalnym efektem

**Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie**  
➤ [Epoxy UV 100 \(6344\)](#)  
➤ [Selectmix SBL \(6747\)](#)  
➤ [Epoxy Primer PF \(1224\)](#)

**Przygotowanie pracy**  
■ **Wymagania wobec podłoża**  
Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ściery gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.  
■ **Przygotowania**  
Podłoże należy obowiązkowo przygotować za pomocą Epoxy Primer PF New w kolorze srebrnoszarym.

**Przygotowanie materiału** ■ **Mieszanie**




Aby zapigmentować żywicę na placu budowy Metalufloor należy dodać do komponentu A spoiwa i intensywnie mieszać.

Dodać komponent B, intensywnie wymieszać i przelać do odpowiedniego pojemnika.

Dodać Selectmix SBL i jeszcze raz wymieszać.

<b>Proporcja mieszania</b>	0,3 kg torebka z Metalufloor 10 kg spoiwa 10 kg Selectmix SBL
----------------------------	---

## Sposób stosowania



Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

### ■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.

### ■ Aplikacja następnych warstw (+20 °C)

Należy przestrzegać ustalonych dla spoiwa czasów obróbki. W przypadku przekroczenia tej wartości, podłogę należy solidnie przeszlifować i ponownie nałożyć powłokę.

Po utwardzeniu powłoki, każda obróbka wtórna będzie widoczna nawet po nałożeniu powłoki zamykającej.

Po stwardniałej, niepokrytej powłoką zamykającą powierzchni, można chodzić wyłącznie w ochroniaczach na obuwiu, unikając przy tym ruchów skrętnych.

Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

## Przykłady zastosowań

### ■ Powłoka

Materiał nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej (listwa 55) lub pacy z regulacją grubości warstwy (2,5 mm).

Zużycie należy kontrolować i przez cały czas aplikacji.

Gdy powłoka przez krótki czas się odleży, należy ją wykończyć za pomocą pacy stalowej.

Moment wygładzania jest czynnikiem decydującym o efekcie końcowym (tworzenie smug).

Należy go przestrzegać przez cały czas układania posadzki.

Powierzchnię należy utwalić (zamknąć) za pomocą odpowiednich produktów Remmers.

Zużycie	co najmniej 2,7 - maks. 3,0 kg/m <sup>2</sup> gotowej mieszanki
---------	---

## Wskazówki

Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

Efekt końcowy w znaczącym stopniu zależy od obróbki rzemieślniczej oraz warunków panujących na placu budowy.

Każda posadzka ma w związku z tym unikalny charakter i nie da się jej powielić.

Powierzchnię należy utwalić (zamknąć) za pomocą odpowiednich produktów Remmers.

Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

W przypadku posadzek w pomieszczeniach biurowych zaleca się stosowania mat poliwęglanowych.

Realizacja w warunkach placu budowy i sposób realizacji rzemieślniczej mogą się różnić od efektu uzyskanego na próbkach wzorcowych!



Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

#### Narzędzia / czyszczenie


2,5 mm paca Remmers z regulacją grubości warstwy, paca zębata (ZL 55), mieszarka



Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.  
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.  
Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

#### Przechowywanie / trwałość

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.



#### Bezpieczeństwo / przepisy

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!  
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

#### VOC w myśl dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Wartość graniczna dla tego produktu wyznaczona przez UE (kat. A/j): maks. 500 g/l (2010).  
Ten produkt zawiera < 500 g/l VOC.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.  
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność