



QP Color

Veľmi rýchlo reagujúca, pigmentovaná stierka zo syntetickej živice

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete
	Balenie 11,2 kg
	Druh balenia plechový obal
	Kód obalu 11
	Číslo výrobku
lichtgrau (cca RAL 7035)	6892 ■
staubgrau (cca RAL 7037)	6894 ■
špeciálne odtiene od 11,2 kg	6895 ■

Spotreba V závislosti od použitia (pozri príklady použitia)

Oblasti použitia

- Farebný náter pomocou valčeka
- Ako nosná vrstva pre presypávané podlahové stierky
- Základná vrstva na vločkové podlahové povlaky
- Krycí náter /top coat pre presypávané podlahové stierky
- Farba na značenie

Vlastnosti výrobku

- Vytvrdzuje už od +3°C
- Odolný proti opotrebovaniu
- Mechanicky zaťažiteľný
- Chemicky odolný

Informácie o výrobku	Zložka A	Zložka B	Zložka C
Hustota (20 °C)	1,67 g/cm ³	1,3 g/cm ³	1,0 g/cm ³

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty


- [Lebensmittelzertifikat](#)
- [Beständigkeit \(Chemikalien\)](#)
- [Rutschhemmung R11 V4](#)
- [Brandprüfung \(Klassifizierung\)](#)

Systémové produkty ➤ [QP Primer \(6930\)](#)

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumené, ani iné separačné látky.
Prídržnosť podkladu musí byť v priemere najmenej 1,5 N/mm² (najnižšia prípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnosť v tlaku najmenej 25 N/mm².
Je nevyhnutné použiť nasledovné produkty Remmers - základné nátery: QP Primer, Epoxy MT 100, Epoxy ST 100, Epoxy FAS 100.
Základný náter musí bez zvyšku zaplňovať póry, aby chránil pred účinkami alkálií v betóne.
Podrobné informácie nájdete v aktuálnom technickom liste príslušného výrobku a v systémových doporučeníach.

Príprava zmesi



- **Kombinovaný obal**
Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B).
Následne pridajte zložku C.
Potom zmes premiešajte pomalobežným elektrickým miešadlom.
Nútné miešať minimálne po dobu 3 minút.



Vytváranie pruhov poukazuje na nedostatočné miešanie.

Pomer zmesi (A : B : C)	8,0 : 3,1 : 0,1 hmotnostne
--------------------------------	----------------------------

Hotový zmes ihneď po namiešaní aplikujte na pripravenú plochu pomocou vhodného náradia.

Spracovanie



Len pre profesionálne použitie!

■ Podmienky pri spracovaní

Okolité teplota a teplota podkladu min. +3 °C až max. +30 °C. Teplota materiálu min. +10 °C.
Počas vytvrdzovania chráňte nanesený materiál pred vlhkosťou, inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu a zníženiu priľnavosti.
Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80%.
Teplota podkladu musí byť pri pokládke a vytvrdzovaní minimálne +3 °C nad teplotou rosného bodu.

■ Čas spracovania (+20 °C)

Cca 30 min. pri +20 °C
Cca 60 min. pri +10 °C
Cca 90 min. pri +0 °C

■ Nanášanie ďalšej vrstvy (+20 °C)

Čakacia doba medzi pracovnými krokmi max. 4 hodiny.
V prípade stavebne podmienených dlhších časových intervalov, zbrúsiť pred ďalšou vrstvou až na viditeľne bielu štruktúru.

■ Čas vytvrdnutia (+20°C)

Cca 120 min. pri +20 °C
Cca 270 min. pri +10 °C
Cca 400 min. pri +0 °C

Vyššie teploty udané doby všeobecne skracujú, najmä v kombinácii s vysokou vlhkosťou vzduchu, nižšie ich predlžujú.

Materiál sa môže urýchliť dodatočným pridaním QP Cat (pozri technický list).

Toto doporučujeme predovšetkým pri teplote podkladu < +12 °C.

Príklady použitia

■ Nosná vrstva pre presypávané podlahy

Položte materiál na pripravený podklad a rozotrite vhodným epoxidovým valčekom.
Do ešte čerstvej základnej vrstvy vsypte v prebytku kremenný piesok alebo vločkový vsyp Coloridfocken alebo Sedimentflocken.
Po vytvrdnutí odstráňte prebytok, ktorý nie je naviazaný.
Potom aplikujte systémovú fixáciu alebo vrchný pečiatací náter.

Spotreba	Cca 0,3-0,4 kg/m ² spojiva
----------	---------------------------------------

■ Krycí náter / top coat

Po vytvrdnutí odstráňte prebytok, ktorý nie je naviazaný.
Materiál rovnomerne naneste na pripravenú plochu gumenou stierkou a potom do kríža navalčekom vhodným valčekom pre epoxidové živice.

Spotreba	0,6 - 0,8 kg/m ² spojiva (v závislosti od vsypového materiálu)
----------	---------------------------------------------------------------------------

■ Príklady použitia

Položte materiál na pripravený podklad a rozotrite vhodným epoxidovým valčekom.
Spotreba závisí na podklade, teplotných podmienkach, požadovanej hrúbke a požadovanom vzhľade.

Spotreba	Cca 0,3 kg/m ² spojiva
----------	-----------------------------------

■ [anwendungsbeispiele_24]

Položte materiál na pripravený podklad a rozotrite vhodným epoxidovým valčekom.

Spotreba	0,3-0,4 kg/m ² spojiva (plus cca 1 % Add Tx Neu)
----------	-------------------------------------------------------------

Upozornenie

Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreba boli vykonané v laboratórnych podmienkach (20°C) a so štandardnými odtieňmi. Pri stavebne podmienených podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.
Materiál QP sa musí naniesť na podkladový náter Remmers EP / QP do 24 hodín.

Pri značkovani sa lepiaca páska musí odstrániť ešte za čerstva.

Aby sa dosiahol čo najviac jednoliaty povrch, využite dostatočne kvalifikovaný a preškolený personál.

Nerovnomerné nanášanie, silný prívian rovnako ako aj veľké teplotné rozdiely môžu viesť k nerovnomernému vzhľadu stupňa lesku.

Mechanické zaťaženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia.

Poveternostné vplyvy a používanie môžu spôsobiť zmeny odtiena a povrchu.

Kvôli reakčnému teplu spôsobenému zrýchlenými systémami je nutné dodržať odpovedajúcu hrúbku vrstvy.



Spojivo vo všeobecnosti nie je stabilné voči zmydelňovaniu.
Nie je vhodný do trvale vlhkého prostredia.
Zvýšené zbytkové množstvo v nádobe vedie po prekročení doby spracovania k tvorbe dymu a zápachu.
Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaníach Remmers.

Pracovné náradie / čistenie


Gumová stierka, epoxidový valček, vhodné miešacie zariadenie



Náradie a akékoľvek znečistenie ihneď a za čerstva vyčistite prípravkom V 101.
Pri čistení dodržiavať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

Skladovanie

V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.



Bezpečnosť

Len na odborné použitie.
Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/j): max. 500 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 500g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/j
2010:	500g/l
max.:	500g/l

Vyhlásenie o zhode



Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

Remmers (UK) Limited (UKCA)

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

18 (CE); 21 (UKCA)

GBill 135

EN 13813:2002

6895

Poter zo syntetickej živice na vnútorné použitie

Reakcia na oheň:	E _{fl}
Uvoľňovanie korozívnych látok:	SR
Odolnosť proti opotrebovaniu:	≤ AR 1
Prídržnosť:	≥ B 1,5
Odolnosť proti rázu:	≥ IR 4

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.