



QP Primer

Rychlý základní nátěr

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	
Balení	10 kg
Typ balení	plechový obal
Kód obalu	10
Číslo výrobku	
6930	■

Spotřeba

Viz příklady použití

Oblasti použití

- Nepigmentovaný základní nátěr jako penetrace pod stěrky



Vlastnosti výrobku

- Rychlé vytvrzení a dlouhá doba zpracování
- Vytvrzuje již od +3 °C
- Stabilní zmýdelnění
- Vhodný jako penetrace bez posypu pod PU-, QP- a EP- Remmers podlahové systémy

Údaje o výrobku

	Složka A	Složka B	Složka C	Směs (3K)
Hustota (20 °C)	1,12 g/cm ³	1,29 g/cm ³	0,98 g/cm ³	1,17 g/cm ³
Viskozita (25 °C)	2200 mPa s	425 mPa s	<1 mPa s	925 mPa s

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [QP 100 \(6890\)](#)
- [QP Color \(6895\)](#)
- [QP Primer Cat \(6931\)](#)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.
Odrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

Beton	max. 4 % hmotnostně
-------	---------------------


Cementový potěr	max. 4 % hmotnostně
-----------------	---------------------

Podkladní vrstva musí být po dobu užívání izolována proti vzliňající vlhkosti.

- Příprava podkladu
Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.
Popraskaná nebo vadná místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers (PCC malty či EP malty).



Příprava směsi



- Kombinovaný obal
Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).
Poté zcela přidejte Comp. C (QP Primer Cat).
Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).
Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.
Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

Poměr směsí (A : B : C)	6,05 : 3,9 : 0,05
--------------------------------	-------------------

Zpracování



- Pouze pro profesionální použití!
- Podmínky při zpracování
Okolní teplota a teplota podkladu min. +3 °C až max. +30 °C. Teplota materiálu min. +10 °C.
Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %.
Během aplikace chránit nanášený materiál před účinky vlhkosti, jinak by mohlo dojít k závadám na povrchu s negativním vlivem na přidrženost dalších vrstev.
Teplota podkladu musí být při pokládce a vytvrzování minimálně +3 °C nad teplotou rosného bodu.
 - Doba zpracování (+20 °C)
cca 25 Min. při +20 °C
cca 55 Min. při +10 °C
cca 135 Min. při +5 °C
 - Nanášení další vrstvy (+20 °C)
Cca 65 Min. při +20 °C
Cca 165 Min. při +10 °C
Cca 540 Min. při +5 °C
Čekací doba mezi operacemi max. 4 hodiny.
V případě stavebně podmíněných delších časových intervalech zbrousit před další vrstvou až na viditelně bílou strukturu.
 - Doba vytvrzování (+20 °C)
Cca 170 Min. při +20 °C
Cca 460 Min. při +10 °C
Cca 1480 Min. při +5 °C

Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.
Materiál lze urychlit dodatečným přidáním QP Primer Cat (6931) (viz technický list).

Příklady použití

- Penetrace
Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrku) s následným finálním zpracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.
Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

Spotřeba	Cca. 0,30 - 0,50 kg/m ² pojiva (dle podkladu)
-----------------	--

Upozornění

Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.
Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.
Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.


Nářadí / čištění



Gumová stěrka, epoxidový váleček, vhodné míchací zařízení

Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.
Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.
Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

Skladování / trvanlivost



V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněně před mrazem. Trvanlivost min. 6 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Pouze pro profesionální použití!
Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.



Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly bez zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Prohlášení o shodě



Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU
CE 20 / UKCA 21
GBIII 149
EN 13813:2002
6930

Potěrový materiál na pryskyřičné bázi a podlahové potěry, pro vnitřní použití

Reakce na oheň:	E _{fl}
Uvolňování korozivních látek:	SR
Odolnost vůči obruš:	≤ AR 1
Přidržitost:	≥ B 1,5
Odolnosti proti rázu:	≥ IR 4

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.