



QP Primer

Primer rapido

Disponibilità	
Confezioni per pallet	
Confezioni	10 kg
Tipo di confezione	Fustino l.
Codice confezione	10
Cod. art.	
6930	■

Consumo Vedi esempi di applicazione

Campi di applicazione ■ Primer non pigmentato sotto rivestimenti



Caratteristiche

- Indurimento rapido con lungo tempo di lavorabilità
- Indurimento da +3 °C
- Saponificazione stabile
- Adatto come primer senza carteggiatura sotto i rivestimenti Remmers PU, QP ed EP

Dati tecnici	Componente A	Componente B	Componente C	Miscela (3 comp.)
Densità (20 °C)	1,12 g/cm ³	1,29 g/cm ³	0,98 g/cm ³	1,17 g/cm ³
Viscosità (25 °C)	2200 mPa s	425 mPa s	<1 mPa s	925 mPa s

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Possibili prodotti del sistema

- [QP 100 \(6890\)](#)
- [QP Color \(6895\)](#)
- [QP Primer Cat \(6931\)](#)

Preparazione

- **Requisiti del sottofondo**
Il sottofondo deve essere solido, dimensionalmente stabile, compatto, esente da parti non coese, polvere, oli, grassi, tracce di gomma ed altre sostanze ad effetto distaccante.
Il supporto deve avere una resistenza alla compressione di almeno 25 N/mm² ed una resistenza allo strappo di almeno 1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

Calcestruzzo	Umidità max. 4 %
--------------	------------------

Massetto cementizio	Umidità max. 4 %
---------------------	------------------

Il supporto deve essere protetto dall'esposizione all'umidità di risalita durante la posa.

- **Preparazione**
Il sottofondo deve essere idoneamente preparato mediante pallinatura o levigatura al diamante, in modo da soddisfare i requisiti sopra riportati.
Supporti molto danneggiati devono essere ripristinati utilizzando sistemi cementizi Remmers PCC o massetto epossidico Remmers EP.



Rapporto di catalisi e diluizione



- **Secchio combinato**
Aggiungere tutto l'indurente (comp. B) alla base (comp. A).
Quindi aggiungere completamente il comp.C (QP Primer Cat).
Quindi mescolare con un miscelatore elettrico a bassi giri (ca. 300 – 400 rpm).
Il tempo di miscelazione deve essere di almeno 3 minuti.
La formazione di striature nell'impasto è segno di una miscelazione insufficiente.

Applicazione



- Solo per applicatori professionali!
- **Condizioni per l'impiego**
Temperatura ambiente e del supporto da minimo +3 °C a massimo +30 °C. Temperatura del materiale almeno +10 °C. L'umidità atmosferica relativa non deve essere superiore all'80%.
Durante il processo di indurimento proteggere la superficie trattata dall'umidità, poiché potrebbe incidere sulla buona riuscita del lavoro.
Durante la posa la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3 °C sopra il punto di rugiada.
 - **Tempo di lavorabilità (+20 °C)**
circa 25 minuti a +20 °C
circa 55 minuti a +10 °C
circa 135 minuti a +5 °C
 - **Posa di strati successivi (+20 °C)**
circa 65 minuti a +20 °C
circa 165 minuti a +10 °C
circa 540 minuti a +5 °C
Tempo di attesa tra i vari passaggi di applicazione max. 4 ore.
Nel caso in cui le condizioni in cantiere rendano necessari tempi più lunghi, prima della posa della mano successiva irridire la superficie.
 - **Tempo di essiccazione (+20 °C)**
circa 170 minuti a +20 °C
circa 460 minuti a +10 °C
circa 1480 minuti a +5 °C
- Temperature elevate accorciano i tempi di essiccazione, mentre temperature più basse in generale li allungano. Il materiale può essere accelerato aggiungendo ulteriore QP Primer Cat (6931) (vedi scheda tecnica).

Esempi di applicazione

- **Primerizzazione**
Applicare il materiale sulla superficie. Distribuire sulla superficie con utensili idonei (ad es. spatola di gomma) e ripassare con un rullo in modo da saturare completamente le porosità del sottofondo.
Potrebbero essere necessarie più mani in base alla qualità del supporto.

Consumo	circa 0,30 - 0,50 kg/m ² di legante (a seconda del supporto)
---------	---

Note


Tutti i valori ed i consumi riportati sono stati rilevati in condizioni di laboratorio (20° C). Nell'applicazione in cantiere possono presentarsi lievi scostamenti.
I primer devono essere applicati sempre in modo da saturare completamente i pori del sottofondo! I consumi possono variare a seconda delle peculiarità del supporto.
Per ulteriori informazioni sulla lavorazione e la manutenzione dei prodotti citati, consultare le relative schede tecniche e le istruzioni per la posa Remmers.

Attrezzatura / Pulizia



Per ulteriori informazioni consultare il Catalogo attrezzature Remmers.
Immediatamente dopo l'utilizzo, lavare le attrezzature ed eventuali macchie di prodotto fresco con diluente V 101.
Durante la pulizia adottare idonee misure di sicurezza e di protezione ambientale.

Immagazzinamento / Conservabilità



Almeno 6 mesi se conservato nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.

Sicurezza

Solo per applicatori professionali!
Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento



Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Dichiarazione di prestazione > [Leistungserklärung](#)

Marchatura CE



Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen
UKCA Remmers (UK) Limited
Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 20 / UKCA 21
GBIII 149
EN 13813:2002
6930

Massetto / rivestimento in resina sintetica per interni

Reazione al fuoco:	E _n
Rilascio di sostanze corrosive:	SR
Resistenza all'usura:	≤ AR 1
Forza adesiva:	≥ B 1,5
Resistenza all'impatto:	≥ IR 4

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.