



QP Primer Cat

Versneller voor QP Primer

Leverbaar	
Aantal per pallet	2000
Grootte / hoeveelheid	0,05 kg
verpakking	flesje
verpakkingscode	81
art.nr.	
6931	■

Verbruik Afhankelijk van de toepassing (zie toepassingsvoorbeelden)

Toepassing ■ Versneller voor QP Primer

Eigenschappen ■ Versnelt de doorharding

Mogelijke systeemproducten > [QP Primer \(6930\)](#)

Vorbereiding ■ **Vermengen**
De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.
Voeg vervolgens Comp. C (QP Primer Cat) volledig toe, samen met de versneller (een tweede container met QP Primer Cat).
Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.
Slietvorming duidt op onvoldoende vermenging.

Verwerking Alleen voor de professionele verwerker!

■ **Verwerkingsrichtlijnen**
Zie het technisch merkblad van het gebruikte bindmiddel.

■ **Verwerkingstijd (+20°C)**
Bij toevoeging van 0,05 kg QP Primer Cat per verpakking

ca. 18 min. bij +20°C
ca. 40 min. bij +10°C
ca. 100 min. bij 5°C



■ **Overschilderbaarheid (+20°C)**

Bij toevoeging van 0,05 kg QP Primer Cat per verpakking

ca. 45 min. bij +20°C
ca. 120 min. bij +10°C
ca. 400 min. bij 5°C

■ **Uithardingstijd (+20°C)**

Bij toevoeging van 0,05 kg QP Primer Cat per verpakking

ca. 126 min. bij +20°C
ca. 340 min. bij +10°C
ca. 1100 min. bij 5°C


Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

Opmerking

Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 6 maand.



Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Verklaring van conformiteit



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 20 / UKCA 21

GBIII 149

EN 13813:2002

6930

Kunsthars dekvloer/kunstharscoating voor binnengebruik

Brandklasse:	E _{fl}
Vrijkomen van corrosieve elementen:	SR
Slijtweerstand:	≤ AR 1
Hechtingskracht:	≥ B 1,5
Slagvastheid:	≥ IR 4



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.