



Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1

Vienas tvertnes pārklājuma sistēma uz ūdens bāzes ar izolācijas efektu augstas kvalitātes koka konstrukcijām



Krāsu tonis	Pieejamība				
	Skaitis paletē	672	200	96	22
	VPE	0,75 l	2,5 l	5 l	20 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	01	03	05	20
	Preces Nr.				
balts (RAL 9016)	7090	■	■	■	■
antracīta pelēks (RAL 7016)	7091		■	■	
gaiši pelēks (RAL 7035)	7092		■	■	
krēma balts (RAL 9001)	7093		■		
egles zaļš (RAL 6009)	7094		■		
sūnu zaļš (RAL 6005)	7095		■		
Īpaša krāsa	7096	■	■	■	■
Bāze A	015097	■	■	■	■
Bāze B	015098	■	■	■	■
Bāze C	015099	■	■	■	■

Patēriņš

100 - 120 ml/m² uz vienu darba soli

2 darba perārijas ir nepieciešamas kā koksnes sastāvdaļu izolācija.



Izmantošanas jomas



- Koksne iekšā un ārā
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Nav piemērots uzklāšanai uz grīdas virsmām (terasēm, koka platformām utt.)
- Profesionālai izmantošanai



Īpašības



- Uz ūdens bāzes
- Bāzes pārklājums, starppārklājums un gala pārklājums vienā
- Ventilējošs
- Nesalīpoša (saskāņā ar dierktīvu HO.03)
- Izturīgs pret temperatūru un dzeltēšanu
- Zīdaini matēts
- Izolējošs pret koksnes sastāvdaļām
- Rūsas inhibējošs skrūvju un nagu galviņām
- Ļoti laba laika apstākļu izturība un zems krītojums

Izstrādājuma dati

Blīvums (20 °C)	Apt. 1,05 g/cm ³ - 1,30 g/cm ³ (atkarībā no krāsas toņa)
Viskozitāte	Apt. 1.800 mPa-s
Smarža	Maigs

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- **DIN EN 71-3 "Noteiktu elementu migrācija"**

Iespējamie sistēmas produkti

- **Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (7145)**
- **Induline SW-910 (3777)**
- **Aqua AG-26-Allgrund (7147)**
- **Aqua AG-28-2K-Allgrund (7160)**
- **Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv (5320)**
- **Aqua PL-413-Parkettlack (2374)**

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%
- **Sagatavošana**
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.
Kārtīgi apslīpēt nesabojātus vecus pārklājumus.
Pelēkas un nodiltas virsmas noslīpēt līdz nesošai pamatnei.
Koksni ārējā zonā, kas jāaizsargā pret kukaiņiem, puvi un zilumu, iepriekš apstrādājat ar Aqua IG-15-impregnēšanas grunti IT* (nav piemērojams koksnei telpās).
Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Optimālā materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +10 °C līdz maks. +25 °C.
Relatīvais gaisa mitrums 50 % - 65 %.

Rūpīgi samaisiet materiālu.
Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.
Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 2,0 - 2,5 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2,0-3,0 bar.
Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 120 bar.
Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 100 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2 bar.



Pēc žūšanas veiciet turpmākas darba soļus.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Pārbaudiet saderību ar gruntu un krāsu efektu, veicot testa krāsošanu.
Neapstrādājiet temperatūru zem + 5 ° C
Ja temperatūra ir pārāk zema un gaisa mitrums ir pārāk augsts, īpašības kavējas.
Ja temperatūra ir pārāk augsta un gaisa mitrums ir pārāk zems, ir gaidāma pārāk ātra žāvēšana. Šeit mēs iesakām pievienot Aqua OZA-90 atvērtā laika piedevu.
Apstrādes/žūšanas laikā aizsargājiet virsmas no lietus, vēja, saules stariem un rasas veidošanas.
Tikai pēc žūšanas krāsa attīsta piemērotu rakstu.

■ Žūšana

Putekļu sauss: 1 - 2 stundas
Pārstrādājams: apm. 6 stundas
Praktiskās vērtības pie 20 ° C un relatīva mitruma 65 %.
Zemākās temperatūras, augsts gaisa mitrums vai maksimāla slāņa biezuma pārsniegums var būtiski aizkavēt žūšanu!
Ilgāks žūšanas laiks var uzlabot izolācijas efektu.

■ Izmantošanai

Ja nepieciešams, līdz 5% ūdens vai Aqua OZA-90 atvērtā laika aditīvs.

Norādījumi

Sveķu un koksnes sastāvdaļu izolēšana.
Lai pēc iespējas labāk izolētu ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas (laukumu un zarus), jāievēro attiecīgā augstākā informācija par pārklājuma sistēmas darbību, uzklāšanas daudzumu un žūšanas laiku. Pirmais slānis var aktivizēt koksnes sastāvdaļas un nokrāsot pārklājuma plēvi. Šajā gadījumā sastāvdaļas tiek fiksētas krāsas plēvē! Pēc tam otrais slānis ar izolācijas produktu bloķē koksnes sastāvdaļas.
Efektīvai izolācijas iedarbībai nepieciešami vismaz divi slāņi ar produktu!
Ja, neraugoties uz šiem norādījumiem, krāsas maiņa saglabājas, ieteicams konsultēties ar mūsu RTS (Remmers Tehnikas servisu).
Sveķu noplūde ir dabiska un to nevar novērst ar pārklāšanas tehnoloģiju, skatīt BFS lietošanas instrukciju nr. 18.
Lūdzu, iepriekš pārbaudiet krāsu savietojamību ar plastifikatoru saturošiem izstrādājumiem. Alternatīvi izmantojiet produktus, kas nesatur plastifikatorus.
Produkta atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksnē vai ieteikto pārklājuma secību neievērošana, pārklājuma daudzumi un žūšanas laiki var pasliktināt produkta izolējošo iedarbību. Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas iztecēšanas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.
Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar sausinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.




Darba instrumenti/tīrīšana



Akrila saru suka, virsmas suka, putuplasta rullītis
Izsmidzinātājs ar kausu, Airless / Airmix izsmidzinātāji

Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora daļiņu filtrs P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājāsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/d): maks. 130 g/l (2010)
Šis produkts satur < 130 g/l GOS.

VOC
Kat. A/d 2010: 130g/l max.: 130g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.