



## IG-10-Imprägniergrund IT


Lahustipõhine vedel puidukaitsevahend profülaktiliselt sinisuse, mädaniku, putukate ja termiitide vastu

Värvitoon	Saadavus			
	Tarnitavad pakendid	84	50	22
	<b>Pakendi kaal</b>	<b>5 l</b>	<b>10 l</b>	<b>20 l</b>
	Pakendi tüüp	kanister W	kanister W	Ämber W
	Pakendi kood	05	10	20
	<b>Artikli number</b>			
värvitu	7144	■	■	■
helepruun	7142	■		■
tumepruun	7143	■		■

**Kulu** Profülaktiliselt toimiv mädanemise, sinisuse, putukate ja termiitide vastu 150 ml/m<sup>2</sup> juures



### Kasutusala



- Väliitingimustes puit
- Maapinnaga mittekontakti omavale puidule vastavalt EN 335-1, ohuklassidele 2 ja 3.
- Muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid, näiteks aiad, sõrestikud, katusealused, puidust välisvooderdised
- Piiratud mõõtmetega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
- Staatiliselt koormatud detailid katuse all (nt katuskonstruktsioonid)
- Mitmemõõtmelised puitdetailid (ainult kruntimiseks), nt aknad ja ukсед
- Läbipaistvate ja läbipaistmatute katete alune eeltöötlus
- Professionaalstele kasutajatele
- Toodet ei tohi kasutada puidul, mis puutub kokku toiduainete ja loomasöödaga.
- Mitet kasutada toodet põhimõtteliselt puitpindade töötlemiseks eluruumides, välja arvatud akende ja uste siseküljed. Eluruumideks ei ole nt väljaehitamata pööningud, tõenduslikult kasutatavad tööruumid või elamiseks mittekasutatavad siseruumid.
- Ametlikult lubatud puidukaitsevahend vastavalt standardile DIN 68800-3

### Omadused



- Profülaktiline kaitse puitu värvivate seente (sinisus), puitu hävitavate seente (mädanik), putukate ja termiitide vastu
- Paisumisele vastupidav, reguleerib niiskustasakaalu.
- Impregneeritud puit on sobiv igasuguseks ülevärvimiseks
- Ökonoomne väikse pealekandmiskoguse tõttu

### Toote andmed



Sideaine	Alküüdvaigusegu
Tihedus (20 °C)	Umbes 0,82 g/cm <sup>3</sup>
Viskoossus (20 °C)	Umbes 25 s 3 mm viskosimeetris vast. ISO 2431
Lõhn	Lahustilaadne, pärast kuivamist lõhnatu

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

## Võimalikud süsteemitooted

- **AG-20-Allgrund (7150)**
- **HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1\* (7100)**
- **MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)**

\* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehti!

## Töö ettevalmistamine

### ■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv.

Mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus 11–15%

Piiratult ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%

### ■ Ettevalmistamine

Eemaldage jääkideta mustus, rasv ja lahtised kattekihid.

Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.

Lugege BFS infolehte nr.18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

## Töötlemine



Ainult erialaseks kasutamiseks!

### ■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C.

Materjal korralikult läbi segada.

Kasutajatele: pintsliga, kastmine ja vihmutamine ainult suletud ruumides.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

## Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

### ■ Kuivamine

Ülevärvitav: umbes 24 tunni pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.

Madalad temperatuurid, vähene õhuhuhetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

Pinna järgnev katmine võib toimuda pärast lahusti- või veepõhiste pinnakattesüsteemide kuivamist.

Veepõhiste kattevärvide kuivamine üks öö.

### ■ Lahjendamine

Kasutusvalmis

## Juhised

Toodet on hinnatud biotsiidtoodete määruse (EL) nr. 528/2012 järgi ja seda on lubatud Töökaitse ja Töömeditsiini Föderaalmeti (BAuA) poolt kasutada. See kasutusluba asendab Saksa ehitustehnika instituudi (DIBt) senise üldise ehitusjärelvalve alase kasutusloa. Vastavalt DIN 68800-1 tuleb puidukaitsetööd kavandada õigeaegselt ja hoolikalt kooskõlastades kõigi ehituses osalevate osapooltega (arhitekt, tellija, töövõtja) arvestades õiguslikke nõudeid ja kohapealseid tingimusi.



## Töövahendid/puhastamine

Looduslike harjastega pintsel, suurte pindade pintsel, sukelvann, pihustustunnel



Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist lahjendiga V 101. Suunake puhastusjäädid nõuetekohaselt jäätmekäitlusse.

## Ladustamine/säilivusaeg



Korralikult suletud originaalanumas ja lastele kättesaamatus kohas, kuivas, jahedas ja otsese päikesekiirguse kui ka pakase eest kaitstuna hea ventilatsiooniga ruumis. Laoruumides suitsetamine keelatud.

## Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

## Esmaabi

Pärast sissehingamist:  
Viige mõjutatud isikud värske õhu kätte ja tagage rahu.  
Pärast nahale sattumist:  
Kui nahaärritus jätkub, konsulteerige arstiga.  
Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage täielikult.  
Pärast silma sattumist:  
Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all. Seejärel konsulteerige arstiga.  
Pärast allaneelamist:  
Otsige kohest meditsiinilist nõuannet.

## Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäädid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu. Jäätmete kood 03 02 99 Nimistus mujal nimetamata puidukaitsevahendid

## Biotsiidide määrus

### Toimeained:

100 g toodet sisaldab 0,80 g tebukonasool (ISO) , 0,50 g 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat ja 0,15 g tsüpermetriin

### Kaitse suunised:

BP 2081 –puidukaitsevahend: pintseldamine, rullimine, pahteldamine ja pühkimine

BP 2083 – puidukaitsevahendite kasutamine avatud seadmetes

BP 2084 – puidukaitsevahendite kasutamine suletud seadmetes.

Puidukaitsevahend sisaldab biotsiidset toimeainet kaitsmaks puitu kahjurite eest. Toodet tohib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendile ja lubatud kasutusala del. Vältida otseselt kontakti tootega. Vale kasutus võib põhjustada tervi-se- ja keskkonnakahjustusi. Ettevaatlikult avada ja kasutada.

Töö ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Hoida eemal süttimisallikatest, kaitsta elektrostaatilisest laengu eest.

Aurud võivad anda plahvatusohtlikud segunedes õhuga, ärge sissehingake gaase ega auru.

Kasutada ainult hästi ventileeritud ruumides.

Akende ja välisuste pintsliga töödeldes tagada hea ventilatsioon; hoida kõik aknad ja ukse avatud (hea ventilatsioon, õhuvahetus vähemalt 5 tundi); viibimist töökeskkonnas tuleks minimeerida.

Pausidel ja peale tööd korralikult pesta käsi.

Toodet ei tohi kasutada puidul, mis puutub kokku toiduainete ja loomasöödaga.

Toode ei tohi valguda veekogu-desse ega kanalisatsiooni



Toodet ega sellega töödeldud puitu ei ole lubatud kasutada pin-naveekogude (ojade, järvede jne) vahetus läheduses, see võib mõjutada veeökosüsteeme.

Valmistage aluspind ette, vajadu-sel kasutage selleks sobivaid kattematerjale (kilesid, katteid). Töödeldud pindu tuleb kuni nende täieliku kuivamiseni hoida läbilas-kmatul kõval pinnal ning katuse all, nii väldite mahatilkuvate too-tejääkide või saastunud vihmavee imbustumist pinnasesse, veekogu-desse või põhjavette ja saate ma-hatilkuvat toodet uuesti kasutada või selle nõuetele vastavasse jäätmekäitluse suunata.

Toodet ega sellega töödeldud puitu ei ole lubatud kasutada pin-naveekogude (ojade, järvede jne) vahetus läheduses.

Mitte kasutada toodet puitpindade töötlemiseks siseruumides, kus inimesed viibivad pikema aja vältel, välja arvatud aknaraamid ja välisüksed.

Peale kuivamist peab ilmastikuga kokkupuutuvat puiut katma lasuuridega või kattevärvidega (vastavalt standardi EN 927-2 nõuetele). Pealne kiht peab olema kulumiskindel.

Ülalnimetatud juhised tuleb eraldi teabena lisada nõuetekohaselt töödeldud puidu saatelehtedele.

Ehituskeemia- ja puidukaitsevahendeid tootvate ettevõtete liidu (Industrieverbandes Deutsche Bauchemie ) infoleht "Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln" sisaldab kokkuvõttoikke juhiseid.

Töödeldud puitu mitte kasutada pinnaveekogude vahetus läheduses

Tuleb järgida BGI868 (kaitsekindad) ja BGI 736(puidukaitsevahendid, käitlemine ja ohutu töötamine) juhiseid.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.