



## Aqua IG-15-Imprägniergrund IT

Šķidriem koksnes aizsarglīdzekļiem, kura pamatā ir ūdens, ir profilaktiska iedarbība pret zilumu, pūšanas, kukaiņiem un termītiem




| Krāsu tonis | Pieejamība        |           |           |           |           |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | Skaitis paletē    | 672       | 200       | 96        | 22        |
|             | VPE               | 0,75 l    | 2,5 l     | 5 l       | 20 l      |
|             | Iepakojuma veids  | spainis-w | spainis-w | spainis-w | spainis-w |
|             | Iepakojuma kods   | 01        | 03        | 05        | 20        |
|             | <b>Preces Nr.</b> |           |           |           |           |
| bezkrāsaina | 7145              | ■         | ■         | ■         | ■         |

### Patēriņš

100 ml/m<sup>2</sup>: Lietošana pret sēnitēm, kukaiņiem un termītiem



### Izmantošanas jomas



- Kokmateriāli ārpus telpām
- Kokmateriāli, kas nesaskaras ar zemi, saskaņā ar DIN EN 335-1, GK 2 un 3
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēģi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Statiski spriegoti komponenti zem jumta (piemēram, jumta kopnes)
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru (tikai gruntēšanai): piem., logi un durvis
- Pirmapstrāde zem caurspīdīgām un necaurspīdīgām krāsošanas kārtām
- Nelietot uz koksnes, kas paredzēta tiešai saskarei ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību.
- Nelietojiet izstrādājumu koksnes virsmu apstrādei koplietošanas telpās, izņemot logu un durvju iekšpusi. Ne koplietošanas telpas ir, piemēram, nav paplašinātas jumta kopnes, tirdzniecības un komerciālas telpas vai vispār neapdzīvotas iekštelpas.
- Sertificēts koksnes aizsardzības līdzeklis saskaņā ar DIN 68800-3
- Rūpnieciskās apstrādes ar koksnes aizsargvielām vienmēr ir jānorāda piemērotā veidā pirms pārdošanas vai iepriekš jāvienojas ar klientu. Neievērošana var izraisīt konfliktus ar valstīm un pasūtītājiem ar likumdošanas prasībām, normatīvajām prasībām vai sertifikācijas sistēmām

### Īpašības



- Profilaktiska aizsardzība pret koksni izbalējošām sēnitēm (zilumu), koksni iznīcinošām sēnēm (puvi), kukaiņiem un termītiem
- Samazina traipu veidošanu saistībā ar krāsainiem gruntējumiem
- Impregnēta koksne ir piemērota visiem pārkrāsojumiem
- Ekonomisks zemā pielietojuma līmeņa dēļ
- Ātri žūstošs

### Izstrādājuma dati

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Izejas laiks s ISO kausā 3 | Apt. 23                      |
| Saistviela                 | Linsēklu eļļas polimērs      |
| Blīvums (20 °C)            | Apt. 1,008 g/cm <sup>3</sup> |
| Smarža                     | Raksturīgs                   |

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

### Sertifikāti

➤ **CTB-P + Zertifikat**

### Iespējamie sistēmas produkti

- Induline SW-910 (3777)
- Aqua AG-26-Allgrund (7147)
- Aqua AG-28-2K-Allgrund (7160)
- Aqua RG-27-Renoviergrund (7146)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 \* (7120)
- Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur <sup>[eco]</sup> (3212)
- Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7130)
- Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur <sup>[eco]</sup> (7710)
- Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (7220)
- Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack (7151)

- Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 (7090)
- Rofalin Acryl (2330)
- Rofalin Acryl Plus (2329)
- Aqua DL-65-Decklack PU (7200)
- Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe <sup>[eco]</sup> (7740)

\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

#### Sagatavošanās darbam

##### ■ Prasības attiecībā uz pamatni

Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai. Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%  
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

##### ■ Sagatavošana

Pilnīgi noņem netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.  
Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.  
Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

#### Apstrāde

Tikai komerciāliem lietotājiem!



##### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +30 °C.  
Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.  
Krāsot.  
Pēc žūšanas uzklāiet papildu pārklājumus.  
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

#### Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.  
Koksņēm, kurām ir daudz sastāvdaļu, piem., ozolam, sarkanajam ciedram, Afzelia, sarkankokam u.c., nokrišņi var izskalot ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas. Tādējādi uz gaišas krāsas mūrējuma vai apmetuma varētu veidoties krāsojums.

##### ■ Žūšana

Pārstrādājams: apm. pēc 4 stundām  
Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.  
Zemā temperatūrā, ja ir slihta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

##### ■ Izmantošanai

Gatava lietošanai

#### Norādījumi

Produkts tika novērtēts saskaņā ar Biocīdo produktu regulu (ES) Nr. 528/2012 un apstiprināts Federālajā darba drošības un veselības aizsardzības institūtā (BAuA). Šis apstiprinājums aizstāj iepriekšējo vāciski Vācijas būvniecības tehnoloģijas institūta (DIBt) būvinspekcijas atļauju.  
Saskaņā ar DIN 68800-1, koksnes aizsardzības pasākumi jāplāno savlaicīgi un uzmanīgi, saskaņojot ar visām būvniecībā iesaistītajām pusēm (arhitektu, ēkas īpašnieku, būvuzņēmēju), ņemot vērā likumdošanas prasības un vietējos apstākļus.

#### Darba instrumenti/tīrīšana

Akrīla saru suka, virsmas suka



Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.  
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

#### Glabāšana/glabāšanas laiks

Glabājiet cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā bērniem nepieejamā, sausā, vēsā vietā ar labu ventilāciju, kas pasargāta gan no tiešiem saules stariem, gan arī no sala. Telpās, kur glabājas izstrādājums, nedrīkst smēķēt.



#### Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

#### Pirmās palīdzības pasākumi

Pēc ieelpošanas:  
Skarto personu iznest svaigā gaisā un mierīgi noguldīt.  
Sūdzību gadījumā nogādāt ārstu apskatei.  
Pēc saskares ar ādu:  
Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un labi noskalot.  
Ilgstoša ādas kairinājuma gadījumā apmeklēt ārstu.  
Pēc nokļūšanas acīs:  
Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens.  
Pēc norīšanas:  
Izskalot muti un uzdzert lielu daudzumu ūdens.  
Nekavējoties konsultēties ar ārstu.

#### Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest majsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Atkritumu kods 03 02 02\* hlorganiskie koksnes konservanti

Noteikumi par biocīdajiem  
produktiem

**Aktīvās vielas:**

100 g produkta satur 0,80 g propikonazols(ISO) , 0,80 g 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts un 0,20 g cipermetrīns

**Drošības vadlīnijas:**

BP 1081 – Profilaktiska koksnes aizsardzība – pamata pasākumi

BP 2081 – Koksnes aizsardzības līdzeklis: krāsošana, uzklāšana ar rullīti, špaktelēšana, slaucīšana

BP 2084 – Koksnes aizsardzības līdzekļu izmantošana slēgtās vietās

Koksnes aizsarglīdzekļi satur biocīdajus aģentus, lai aizsargātu koksni no kaitēkļiem. Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, tos drīkst lietot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju un tikai atļautās lietošanas jomās. Izvairīties no nevajadzīga kontakta ar līdzekli. Ļaunprātīga izmantošana var radīt kaitējumu veselībai un videi.

Atvērt un lietot uzmanīgi.

Strādājot neēst, nedzert un nesmēķēt.

Strādājot darbnīcā (komerciālai lietošanai), nodrošināt labu ventilāciju.

Krāsot logus un ārdurvis, nodrošināt labu vedināšanu un telpu ventilāciju; turēt atvērtus visus esošus logus un durvis (pieplūdes un nosūces ventilācija, gaisa apmaiņa vismaz 5 stundas) ; uzturēšanās ilgums darba zonā jāsamazina līdz minimumam.

Mazgāt rokas pirms pārtraukumiem un pēc darba.

Nelietot uz koksnes, kas paredzēta tiešai saskarei ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību.

Neļaut vielu un produktu atlikumiem iekļūt ūdenstilpnēs, augsnē vai kanalizācijā.

Nav atļauta produkta lietošana, kā arī ar to apstrādātas koksnes izmantošana virszemes ūdenstilpņu tuvumā, jo tā var negatīvi ietekmēt ūdens ekosistēmas.

Apstrādāt tikai uz neaurlaidīgas virsmas, ja nepieciešams, izmantot piemērotu pārklājumu (foliju / brezentu). Apstrādātu koksni uzglabāt uz neaurlaidīgas, cietas virsmas, līdz koksne kļūst pilnīgi sausa. Jāsakraj jebkurus noplūdušus vai no koksnes nopilējušus produkta atlikumus, lai tos atkārtoti izmantotu vai utilizētu.

Aizsargāt vidi (augšni, ūdenstilpnes, augus utt.) no produkta šķātatām.

Neizmantot šo produktu koksnes virsmu apstrādei dzīvojamās telpās, izņemot logu un durvju iekšpusē.

Pēc žūšanas koksne, kas ir pakļauta laika apstākļiem, jāturpina pārklāt ar glazūrām vai pārklājumiem (kas atbilst EN 927-2 prasībām). Augšējais pārklājums ir jāatjaunina.

Iepriekš minētie norādījumi jāiekļauj kā atsevišķa informācija apstrādāto kokmateriālu piegādes dokumentos.

Kopsavilkuma informāciju sniedz rūpnieciskās asociācijas Vācu celtniecības ķīmikālijas e.V. "Instrukcija koksnes aizsardzības līdzekļu apstrādei".

Nelietojiet apstrādātu koksni virszemes ūdens tiešā tuvumā

Jāievēro BGI868 (aizsargcimdi) un BGI 736 (koksnes konservanti, apiešanās un droša lietošana) norādījumi.

CTB-P+ -Tabula

| Risque biologiques couverts/ Biological risks covered/ Wirksamkeit gegen... | Pourriture cubique & fibreuse / dry & white rot / Braun- & Weißfäule<br>Bleuissement / Blue stain/ Bläue<br>Hylotropes bajulus, Anobium punctatum & Termites (Reticulitermes) / Hylotropes bajulus, Anobium punctatum & Termiten (Reticulitermes) |           |     |     | Hydrodispersable / Water based emulsion/ Wässrige Dispersion |     | Prêt à l'emploi / Ready to use/ Gebrauchsfertig |     | Masse Volumique / Density/ Dichte: 1,01 g/cm³ |     |
|---|---|-----------|-----|-----|--|-----|---|-----|---|-----|
| Class d'emploi / Use class / Gebrauchsklasse                                | 1   | 2         | 3.1 | 3.2 | 4  |     | 4(SP)   |     |   |     |
| Résineux (R) / Softwoods/ Nadelhölzer                                       | O   | X         | X   |     | O  |     | O   |     | O   |     |
| Feuillus (F) / Hardwoods/ Laubhölzer  | O   | X         | X   |     | O  |     | O   |     | O   |     |
| Essais complémentaires / Additional tests/ Zusätzliche Versuche:            |   |           |     |     |  |     |   |     |   |     |
| Epreuve de délavage / Leaching procedure/ Auswaschbeanspruchung             |   | X         | X   |     |  |     |   |     |   |     |
| Epreuve avec revêtement / Test with coating/ "L-joint"-Methode              |   |           |     | O   |  |     |   |     |   |     |
| Essai de champ / Field test/ Feldversuch                                    |   |           |     |     |  |     | O   |     | O   |     |
| <b>Valeurs critiques / Critical values/ Einbringmenge</b>                   | (R) / (F)   | (R) / (F) | (R) | (F) | (R)  | (F) | (R)   | (F) | (R)   | (F) |
| Traitement de surface / Surface treatment/ Oberflächenverfahren (g/m²)      | /   | 100       | 100 | 100 | /  | /   | /   | /   | /   | /   |
| Imprégnation profonde / Deep impregnation/ Drucktränkung                    | /   | /         | /   | /   | /  | /   | /   | /   | /   | /   |
| Sans termites / Without termites/ ohne Termiten                             | /   | /         | /   | /   | /  | /   | /   | /   | /   | /   |
| Antitermites / With termites/ Wirksam gegen Termiten                        | /   | /         | /   | /   | /  | /   | /   | /   | /   | /   |

X = Oui /Yes/ ja O = Non / No/ Nein