



## Aqua RG-27-Renoviergrund


Imprimación especial para aclarar maderas desgastadas y con una tendencia al color gris

Color	Disponibilidad
	Cant. por palet 200
	<b>UNIDADES DE ENVASADO</b> 2,5 l
	Tipo de envase Lata metálica
	Clave de envase 03
	<b>Artículo número</b>
	7146 ■

Consumo / cantidad a aplicar Aprox. 100 ml/m<sup>2</sup>, dependiente a la absorbencia de la madera.



### Campos de aplicación



- Elementos de madera en interiores y exteriores
- Renovación y nivelación de los superficies con manchas y una tendencia al color gris
- Para elementos de construcción de madera estables, como p.ej. ventanas, puertas etc.
- Elementos de madera semi-estables: p.ej. mallorquinas, machihembrados, casas de jardín
- Elementos de madera de medidas no estables: p.ej. verjas, entramados, cubiertas para garajes, encofrados de madera.
- No es apto para recubrimiento de pisos (terrazas, techos de madera etc)
- Para aplicadores profesionales

### Propiedades



- Impermeable y regulador de humedad
- Desecación rápida
- Opacidad elevada con sólo una aplicación
- Muy buena adherencia al soporte

### Posibles productos del sistema

- Aqua IG-15-Imprägniergrund IT\* (7145)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco] (3212)
- Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7130)
- Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur [eco] (7710)
- MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)
- Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (7220)
- Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack (7151)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1\* (7120)

\*Utilizar los productos biocidas con precaución.  
¡Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes del empleo!

### Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte  
El soporte tiene que estar limpio, sin polvo y seco.  
Elementos de madera estables: humedad de la madera 11 - 15 %  
Elementos de madera semi-estables y no estables: humedad de la madera máx. 18 %
- Preparativos  
Eliminar totalmente la suciedad, la grasa y las pinturas viejas sueltas.  
Limpiar concienzudamente los superficies de madera gris y desgastadas con un cepillo de latón, para garantizar una adherencia optimal.  
Eliminar algunas ramas sueltas o rotas y algunas áreas de resina abiertas. Limpiar con un agente de limpieza adecuada (p. ej. Verdünnung V 101).



Tratar previamente la madera en el exterior, que debe ser protegido de los insectos, del azuelo y del hongo de mohos, con Aqua IG-15-Imprägniergrund IT - no será válido para la madera en el interior - (\*Utilizar productos biocidas con cuidado. Leer siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo!). Redondear los bordes cortantes.  
Observar la Ficha técnica BFS nº. 18 "Recubrimientos sobre madera y transformados de madera en exteriores".

#### Elaboración



#### ■ Condiciones de aplicación

Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +25 °C.

Agitar bien el producto.

Aplicar a brocha.

Aplicar el producto en el sentido de la fibra.

Tras el secado, sigue el recubrimiento intermedio y final con barnices de capa media o gruesa.

Cerrar bien los envases abiertos y consumir el producto lo antes posible.

#### Indicaciones para la aplicación



Aplicar una capa de prueba para comprobar la compatibilidad con el soporte y el efecto del color.

Antes de recubrir maderas técnicamente modificadas y materiales a base de madera, se debe realizar un recubrimiento de prueba y una prueba de idoneidad para el área de aplicación deseada.

Al renovar ventanas y puertas exteriores, le recomendamos un lijado intermedio con el papel de lija (P180) o una esponja abrasiva fina antes de aplicar un recubrimiento adicional.

#### ■ Secado

Secado al polvo: aprox. 1 hora

Se puede pintar encima: aprox. 3 horas

Valores obtenidos en la aplicación práctica a 20 °C y un 65 % de humedad relativa.

A temperaturas bajas con poco intercambio de aire y elevadas humedades ambientales se puede retrasar el secado.

#### ■ Dilución

Listo para usar

#### Indicaciones

Respetar la normativa sobre conservación de la madera estructural. No utilizar en superficies horizontales sin pendiente de drenaje y sin radio en los bordes, evitar la humedad acumulada.

#### Utensilios de trabajo / limpieza




Brocha con pelo acrílico, brocha plana

Limpiar los utensilios de trabajo inmediatamente después de su empleo con agua y detergente.

Eliminar los restos de la limpieza de forma reglamentaria.

#### Estabilidad de almacenamiento / caducidad



En los envases originales cerrados y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas al menos 24 meses.

Consumir contenedores abiertos rápidamente.

#### Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

#### Eliminación

Eliminar mayores restos de producto según los reglamentos aplicables en el envase original. Envases vacíos por completo se agregarán al sistema de reciclaje. No debe desecharse junto con los residuos domésticos. No permitir la entrada de desagües.

#### COV según la Directiva de Decopaint (2004/42/EC)

Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/e): máx. 130 g/l (2010).

Este producto contiene < 130 g/l de COV.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.