



Aqua RG-27-Renoviergrund

Speciális alapozó a időjárás által igénybe vett és beszürkült fa világosításához


Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	200
	Kiszáradás	2,5 l
	Göngyöleg típusa	kanna
	Göngyölegkód	03
	Terméksz.	
lucfenyő	7146	■

Anyagsükséglet

Kb. 100 ml/m², a fa nedvszívó képességétől függően.



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri faanyagokra
- Elszürkült és foltos fafelületek felújítására
- Mérettartó faszerkezetekre (pl. ablakok és ajtók)
- Félig mérettartó faszerkezetekre (pl. zsalugáterek, profillécek, kerti faházak)
- Nem mérettartó faszerkezetekre (pl. kerítések, ácsszerkezetek, kocsibeállók, faborítások)
- Kültéri járőfelületek (teraszburkolat, hajópadló stb.) bevonására nem alkalmas
- Profesionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Időjárásálló és nedvességszabályzó
- gyors száradás
- Jó fedőképesség már egy rétegben is
- Nagyon jó tapadás az alapfelülethez

Termékjellemzők

Kötőanyag	akrilát/alkidrendszer
Sűrűség (20 °C)	1,07 g/cm ³
Vízkozítás	750 mPa·s
Szag	enyhe
Fényességi fok	selyemfényű

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (7145)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco] (3212)
- Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)
- Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur [eco] (7710)
- MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)
- Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (7220)
- Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack (7151)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7120)

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Az alapfelület legyen tiszta, pormentes és száraz.
Mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma: 11-15%
A korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma max. 18%.



- **Előkészítés**
A szennyeződések, a zsírt és a régi, laza festékréteget maradéktalanul el kell távolítani.
Az optimális tapadás érdekében az időjárás hatásokról kitért, elszürkült fafelületeket egy sárgaréz-sörtéjű kefével alaposan meg kell tisztítani.
Távolítsuk el a laza, repedezett ágakat, valamint a nyitott gyantaterületeket, és alkalmas szerrel (pl. V 101 higítóval) tisztítsuk meg.
A kültéri faanyagokat a fakárosító rovarokkal, kéküléssel és korhadással szemben Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* alapozóval kell előkezelni (beltérben ez nem szükséges). (*A biocid termékeket körültekintően kell használni.
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékre vonatkozó információkat!).
A faelemek éleit le kell kerekíteni.
Be kell tartani a BFS 18. sz. „Kültéri fa és faszerkezetek felületkezelése” tájékoztatót.

Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.
Felhordás ecsettel.
A felhordást szádirányba kell elvégezni.
Szárítás után az ezt követő köztes és záró bevonatot középvastag vagy vastaglazúrral kell kivitelezni.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető az összeférhetősége, a tapadás és a végleges színárnyalat.
A technikailag módosított fa- és fa szerkezeti anyagok bevonása előtt próbalkozást, valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.
Ablakok és bejárati ajtók felújításakor, a köztes- és záróbevonat felhordása előtt köztes csiszolást kell végezni, 180-as szemcseméretű csiszolópapírral, vagy finom csiszolószivaccsal.

- **Száradás**
Porszár: kb. 1 óra után
Ádolgozható: kb. 3 óra után
A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendőek.
Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.
- **Hígítás**
Felhasználásra kész.

Tudnivalók


Be kell tartani a szerkezeti faanyagvédelemre vonatkozó előírásokat.
Nem használható vízszintes, vízvezetés és élsugár nélküli felületeken, kerülni kell a felgyülemlett nedvességet.

Munkaeszközök és tisztításuk



A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.
A felbontott csomagolást a lehető leghamarabb fel kell használni.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradványokat a hatályos előírások szerint eredeti csomagolásban kell ártalmatlanítani. Azokat a csomagolásokat, melyekből a maradékot teljesen kiürítették, újrahasznosító rendszerekbe kell juttatni. Nem szabad háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ne engedje a csatornahálózatba.

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU-határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.