



Aqua RG-27-Renoviergrund

Speciālais gruntējums pavecai un pelēkai kosknei


Krāsu tonis	Pieejamība			
	Skaitis paletē	672	200	96
	VPE	0,75 l	2,5 l	5 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	01	03	05
	Preces Nr.			
priede	7146	■	■	■

Patēriņš

Atkarībā no koksnes absorbcijas apt. 100 ml/m².



Izmantošanas jomas



- Koksne iekšā un ārā
- Pelēku un raibu koksnes virsmu atjaunošana un izlīdzināšana
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Nav piemērots uzklāšanai uz grīdas virsmām (terasēm, koka platformām utt.)
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Noturīgs pret laika apstākļiem un mitrumu regulējošs
- Ātra žūšana
- Labs necaurspīdīgums pat ar vienu kārtu
- Ļoti laba saķere ar pamatni

Izstrādājuma dati

Saistviela	Akrilāta dispersija
Blīvums (20 °C)	1,07 g/cm ³
Viskozitāte	750 mPa·s
Smarža	Maīga
Spīduma pakāpe	60 GE pie 60°

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- [Aqua IG-15-Imprāgniergrund IT* \(7145\)](#)
- [Induline SW-910 \(3777\)](#)



- Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur ^[eco] (3212)
- Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7130)
- Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur ^[eco] (7710)
- MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)
- Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (7220)
- Aqua NEL-56/tm-Natureffektlack (7151)

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā uz pamatni

Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai

Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%

Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

■ Sagatavošana

Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.

Ar misiņa suku rūpīgi notīriet pelēkās un pavecās koksnes virsmas, lai nodrošinātu optimālu saķeri.

Noņemiet vaļīgos un saplēstos zarus, kā arī atvērtos sveķu laukumus un notīriet tos ar piemērotu līdzekli (piemēram, atšķaidītāju V 101).

Koksni ārējā zonā, kas jāaizsargā pret koksni iznīcinošiem kukaiņiem, puvi un zilumu, iepriekš apstrādājiet ar Aqua IG-15-impregnēšanas gruntu IT* (nav piemērojams koksnei telpās).

Noapaļojiet asas malas.

Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Krāsot.

Uzklājiet šķiedras virzienā.

Pēc žūšanas sekojošo starpposma un gala pārklājumu veic ar Aqua MSL-45/sm vidējā slāņa lazūru UV + vai ar pastāvīgu UV aizsardzības lazūru.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Pārbaudiet saderību ar gruntu un krāsu efektu, veicot testa krāsošanu.

Atjaunojot logus un ārdurvis, pirms turpmākas pārklāšanas mēs iesakām slīpēt ar smilšpapīru (P180) vai smalku slīpēšanas sūkli.

■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram 1 stunda

Pārstrādājams: apm. 3 stundas

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

■ Izmantošanai

Gatavs lietošanai




Darba instrumenti/tīrīšana



Akrila saru suka, virsmas suka

Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.
Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.

Izlietot atvērtu trauku, cik ātru vien iespējams.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielāki produktu atlikumi jāiznīcina oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem. Pilnībā iztukšotus iepakojumus jāiekļauj pārstrādes sistēmās. Nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Neiztukšot kanalizācijā.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .
Šis produkts satur <130 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.