



Aqua RG-27-Renovatie primer

Speciale grondering voor het opfrissen van verweerd en vergrijsd hout


Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	200
	Grootte / hoeveelheid	2,5 ltr
	verpakking	bus
	verpakkingscode	03
	art.nr.	
vuren	7146	■

Verbruik

Ca. 100 ml/m² afhankelijk van de zuiging van de ondergrond



Toepassing



- Hout binnen en buiten
- Renovatie en egalisering van vergrijsde en vlekkerige houten ondergronden
- Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
- Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
- Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
- Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen



- Weerbestendig en vochtregulerend
- Snel drogend
- Goede dekkraft al in één laag
- Zeer goede hechting met de ondergrond

Technische gegevens

Bindmiddel	Acrylaat/Alkys-systeem
Dichtheid (20°C)	1,07 g/cm ³
Viscositeit	750 mPas
Geur	mild
Glansgraad	zijdeglanzend

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Mogelijke systeemproducten

- Aqua IG-15-Impregneergrond IT* (7145)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua OVL-49/tm-Olie-Vergrijzingsbeits ^[eco] (3212)
- Aqua MSL-45/sm-Houtbeits UV+ (7130)
- Aqua OML-48/tm-Oliebeits ^[eco] (7710)
- MSL-40/sm-Houtbeits UV+ (7240)
- Aqua DSL-55-Houtbeits PU (7220)
- Aqua NEL-56/tm-Natuureffectlak (7151)
- Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3in1* (7120)

*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.
Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11 - 15%.
Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%.
- Voorbereiding
Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.
Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken met een messing borstel grondig reinigen voor een optimale hechting.
Losse en gescheurde noesten alsmede harsgallen verwijderen en met een geschikt middel (bijv. Verdunning V 101) reinigen.
Hout buiten dat beschermd moet worden tegen houtaantastende insecten, rot en blauwschimmel voorbehandelen met Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* - niet van toepassing op hout binnen - (*Gebruik biociden met zorg. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie).
Scherpe kanten afronden.
BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

Verwerking



- Verwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

Materiaal goed roeren.
Kwasten.
In houtvezelrichting aanbrengen.
Na het drogen worden de volgende tussen- en afwerkingslagen aangebracht met lazuren van gemiddelde of dikke laag.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



- Alle kleuren zijn onderling te vermengen.
Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.
Bij de renovatie van kozijnen en buitendeuren adviseren wij, voordat de de volgende laag wordt aangebracht, de voorgaande laag te schuren met schuurpapier P180 of een fijne schuurpons.
- Droging
Stofdroog: ca. 1 uur
Overschilderbaar: ca. 3 uur
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.
 - Verdunning
Verwerkingsklaar

Opmerking

De voorschriften inzake de verduurzaming van constructief hout in acht nemen.
Niet gebruiken op horizontale oppervlakken zonder afwateringshellingen en zonder randradius, voorkom opgehoopt vocht.

Gereedschap / reiniging




Acrylkwast, blokkwast

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.



Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.
Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking afvoeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

VOS conform Decopaint-richtlijn
(2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Dit product bevat < 130 g/l VOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.