



## Aqua AG-26-Allgrund

Adhēzijas gruntējums metāliem, cietai plastmasai un koksnei, ar aizsardzību pret rūsu un izolējošs pret koksnes satāvdaļām



Krāsu tonis	Pieejamība					
	Skaitis paletē	672	200	96	30	22
	VPE	0,75 l	2,5 l	5 l	10 l	20 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	01	03	05	10	20
	Preces Nr.					
balts	7147	■	■	■	■	■
pelēks	7148	■	■		■	
sarkanbrūns	7149	■	■		■	

### Patēriņš




Adhēzijas gruntējums: 1 x 100 ml/m<sup>2</sup>

Aizsardzība pret koroziju un koksnes sastāvdaļu izolācija: 2 x 100 ml/m<sup>2</sup>

Izolējoša pildviela koksnei telpās: 2 x 200 - 250 ml/m<sup>2</sup>

### Izmantošanas jomas



- Pamata pārklājums un starppārklājums
- Metāla pamatnes, peim., (cinkots) tērauds, alumīnijs, varš, misiņš
- Cietas plastmasas
- Koksne iekšā un ārā
- Koksne, kas bagāta ar sastāvdaļām, kā osis, hevea, ozols, baltā koksne, dzeltenā papele
- Masīvkoks un finieris
- Nelietot uz svaigi impregnētas koksnes. Pagaidīt fiksēšanas laiku.
- Nav piemērots anodizētam alumīnijam un svaigi karsti cinkotajam tēraudam.
- Profesionālai izmantošanai

### Īpašības



- Ļoti laba saķere ar pamatni
- Aizsardzība pret koroziju
- Samazina dzeltenumu ūdenī šķīstošo koksnes sastāvdaļu dēļ gaišām necaurspīdīgām krāsām.
- Daudzveidīgi pārkrāsojams (sistēmas produkti)
- Zems šķīdinātāju saturs, videi draudzīgs, viegla smarža

### Izstrādājuma dati



Blīvums (20 °C)	apt. 1,26 g/cm <sup>3</sup>
Viskozitāte	thixotrop, apt. 1500-2000 mPa s
Smarža	maiga

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

**Sertifikāti**

- [Zertifikat Emissionsprüfung System Aqua AG-26 / Aqua DL-65](#)
- [Zertifikat Emissionsprüfung System Aqua AG-26 / PF-430 / CL-440 / SL-418](#)

**Iespējamie sistēmas  
produkti**

- [Aqua IG-15-Imprägniergrund IT\\* \(7145\)](#)
- [Induline SW-910 \(3777\)](#)
- [Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 \(7090\)](#)
- [Rofalin Acryl \(2330\)](#)
- [Rofalin Acryl Plus \(2329\)](#)
- [Aqua DL-65-Decklack PU \(7200\)](#)
- [Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe <sup>\[eco\]</sup> \(7740\)](#)
- [Aqua PF-430-Pigmentfüller \(3265\)](#)
- [Aqua CL-445-Colorlack 4in1 \(3796\)](#)
- [PUR CL-244-Colorlack 4in1 \(5133\)](#)
- [PUR CL-240-Colorlack \(1965\)](#)
- [Aqua CL-440-Colorlack \(3802\)](#)
- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)

\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

**Sagatavošanās darbam****■ Prasības attiecībā uz pamatni**

Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%

Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

Koksne iekštelpās: koksnes mitrums 8 - 12%

**■ Sagatavošana**

Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.

**Kosne ārējā zonā:**

Pelēkas und nodiltas virsmas noslīpēt līdz nesošai pamatnei.

Noņemiet vaļīgos un saplēstos zarus, kā arī atvērtos sveķu laukumus un notīriet tos ar piemērotu līdzekli (piemēram, atšķaidītāju V 101).

Koksni ārējā zonā, kas jāaizsargā pret kukaiņiem, puvi un zilumu, iepriekš apstrādājiet ar Aqua IG-15-impregnēšanas grunti IT\* (nav piemērojams koksnei telpās).

Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

**Koksne iekšējā zona:**

Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.

Skujkoki: Koksnes slīpējums P 80 - 120.

Visas citas pamatnes: Koksnes slīpējums 180 - 320.

**Dzelzs, tērauds:**

Rūpīgi noņemt rūsu. Noņemiet plāvas un velmēšanas ādas slāņus (rokas rūsu noņemšana tīrības pakāpe SA 3). Vislabākos rezultātus var iegūt, iepriekš apstrādājot ar smilšu strūklu, tīrības pakāpe SA 2.5 (DIN EN ISO 12944-4).

**Cinks (cinkots tērauds):**



Veiciet amonjaka mitrināšanu, izmantojot slīpēšanas spilvenu. Ievērojiet BFS informācijas lapu nr. 5.

**Alumīnijs:**

Tīriet ar atšķaidījumu V 101 vai V-890 vai fosforskābes tīrīšanas līdzekļiem. Ievērojiet BFS informācijas lapu nr. 6.

**Plastmasas:**

Apstrādājiet cietos PVH, PUR, poliestera, akrila un melamīna sveķu pārklājumus (HPL/CPL) ar šķīdinātāju V 101 vai V-890 un abrazīvu vilnu.

**Apstrāde**



■ **Apstrādes nosacījumi**

Optimālā materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +10 °C līdz maks. +25 °C.

Relatīvais gaisa mitrums 50 % - 65 %.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.

Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 100 - 140 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2 bar.

[VA1\_D\_42]

[VA1\_D\_43]

Pēc žūšanas un starpposma slīpēšanas pārklājiet ar krāsām, kas izgatavotas uz ūdens vai šķīdinātāju bāzes.

Novērot žāvēšanas laiku starp darbībām.

**Norādījumi par apstrādi**



Pārbaudiet saderību ar gruntu un krāsu efektu, veicot testa krāsošanu.

Neapstrādājiet zem +5 °C.

Ja temperatūra ir pārāk zema un gaisa mitrums ir pārāk augsts, īpašības kavējas.

■ **Žūšana**

Pilnīgi sauss: apmēram 1 stunda

Slīpējams: apm. 4 stundas

Pārkrāsojams: apt. 6 stundas

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Ātrākai žūšanai pārklājumu var apstrādāt žūšanas kamerā līdz 60 °C.

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

Ilgāks žūšanas laiks var uzlabot izolācijas efektu.

■ **Izmantošanai**

Ja nepieciešams, līdz 5% ūdens vai Aqua OAZ-90 atvērtā laika aditīvs (izsmidzinātājs ar kausu līdz 10% ūdens).

**Norādījumi**

Sveķu un koksnes sastāvdaļu izolēšana.

Lai pēc iespējas labāk izolētu ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas (laukumu un zarus), jāievēro attiecīgā augstākā informācija par pārklājuma sistēmas darbību, uzklāšanas daudzumu un žūšanas laiku. Pirmais slānis var aktivizēt koksnes sastāvdaļas un nokrāsot pārklājuma plēvi. Šajā gadījumā sastāvdaļas tiek fiksētas krāsas plēvē! Pēc tam otrais slānis ar izolācijas produktu bloķē koksnes sastāvdaļas.

Sekojošos virspārklājumus parasti vairs neietekmē koksnes sastāvdaļas.

Efektīvai izolācijas iedarbībai nepieciešami vismaz divi slāņi ar produktu!

Ja, neraugoties uz šiem norādījumiem, krāsas maiņa saglabājas, ieteicams konsultēties ar mūsu RTS (Remmers Tehnikas servisu).

Sveķu noplūde ir dabiska un to nevar novērst ar pārklāšanas tehnoloģiju, skatīt BFS



lietošanas instrukciju nr. 18.

Produkta atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksnē vai ieteikto pārklājuma secību neievērošana, pārklājuma daudzumi un žūšanas laiki var pasliktināt produkta izolējošo iedarbību. Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas iztecēšanas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.

Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.

Adhēzija ar pamatni un sistēmu produktu saķere.

Zemas temperatūras, zemas gaisa izmaiņas un augsts mitrums izraisa žūšanas kavēšanos un var aizkavēt gala saķeres stiprības sasniegšanu līdz 7 dienām. Īpaši tas attiecas uz krāsainām toņiem.

Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksnī, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saīsinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksnī, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.

#### Darba instrumenti/tīrīšana




Akrila saru ota, virsmas ota, putu veltnis, Airmix/Airless smidzināšanas iekārtas, izsmidzinātājs ar kausu

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

#### Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.

#### Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

#### Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora daļiņu filtrs P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu.

#### Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest majsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

#### GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/d): maks. 130 g/l (2010)  
Šis produkts satur < 130 g/l GOS.





Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.