



AG-20-Allgrund

Lauko zonose esančiam metalui, kietajam plastikui ir medienai skirtas sukibimą užtikrinantis gruntas, apsaugantis nuo rūdžių ir izoliuojantis medienos sudedamąsias dalis


Atspalvis	Variantai		
	Kiekis ant paletės	200	22
	Pakuotė	2,5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	03	20
	Artikulo Nr.		
Baltas/Weiß	7150	■	■

Išėja



Sukibimą pagerinantis gruntas ir medienos sudedamųjų dalių izoliavimo priemonė: 80–100 ml/m², priklausomai nuo pagrindo
Apsaugos nuo korozijos priemonė: 2 x 100 ml/m²

Panaudojimo sritys



- Išorės medienos paviršiams
- Medienai, kurios sudėtyje yra daug sudedamųjų dalių ir egzotinei medienai (pvz., azijinės šorėjos mediena, bailonas, kulkmedis, atogrąžų kietmedis (Kasai), Kambala, juodojo viršūklio mediena, hevėja, ritininės tiamos mediena, afrikinės tiamos mediena, šorėja, qžuolas, uosis)
- Gruntas ir tarpinė danga
- Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginėms, apkalimams
- Kieto plastiko paviršiams
- Metalo paviršiams, pvz., (cinkuotam) plienui, aliuminiui, variui, žalvariui
- Netinka naudoti ant anoduoto aliuminio ir šviežiai termiškai galvanizuoto plieno
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Labai geras sukibimas su pagrindu
- Sumažina viršutinių šviesių dangos sluoksnių pageltonavimą, atsirandantį dėl vandenyje tirpių medienos sudedamųjų dalių
- Suformuoja apsauginę priešmikrobinę plėvelę
- Gerai padengia briaunas
- Labai geras dengiamumas
- Labai geras porų užpildymas
- Apsauga nuo korozijos
- Galima dažyti keliais sluoksniais (žr. sistemos produktus)

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Alkidinių dervų mišinys
Tankis (20 °C)	Apie 1,3 g/cm ³ , esant 20 °C temperatūrai
Klampumas	Apie 1100 mPa•s
Kvapapas	Būdingas tirpikliams

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **IG-10-Imprägniergrund IT* (7144)**
- **Rofalin Acryl (2330)**

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!



Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.

Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.

Lauko mediena:

Papildėjusį ir oro sąlygų paveiktą medinį paviršių gerai nušifuoti iki tvirto pagrindo sluoksnio.

Pašalinti atsilupusias ar įtrūkusias šakas bei sakus ir nuvalyti medieną tam skirtomis priemonėmis (pvz., skiedikliu „V 101“).

Lauko medieną, kurią norima apsaugoti nuo puvinio ir mėlynavimo, pirmiausia apdoroti tam skirta medienos apsaugos priemone* (*Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!).

Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

Geležis, plienas:

Kruopščiai nuvalyti rūdis. Pašalinti apnašų ir atsilupusios dangos sluoksnius (rankinis rūdžių šalinimas – SA 3 grynumo laipsnis). Geriausi rezultatai pasiekiami atlikus pirminį apdorojimą smėliavimo būdu – SA 2,5 grynumo laipsnis (LST EN ISO 12944-4).

Metalo šlifavimui naudoti P 150–180 švitrinį popierių.

Užapvalinti aštrius kampus ir aštrius briaunas.

Vadovautis BFS informacinio dokumento Nr. 20 nurodymais.

Cinkas (cinkuotas plienas):

Paviršių nuvalyti drėkikliu su amoniaku, naudojant šlifavimo kempinę. Laikytis BFS informacinio dokumento Nr. 5 nurodymų.

Aliuminis:

Valyti skiedikliu „V 101“ ar „V-890“ arba fosforo rūgšties valymo priemonėmis. Laikytis BFS informacinio dokumento Nr. 6 nurodymų.

Plastikas:

Kieto PVC, PUR, poliesterio, akrilo ir melamino dervos dangas (HPL/CPL) valyti skiedikliu „V 101“ ar „V-890“ ir abrazyviniu vilnos audiniu.

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Dengti teptuku, voleliu arba purkšti.

Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,23–0,28 mm, medžiagos slėgis 80–100 bar, pulverizatoriaus slėgis 1,2–2 bar.

Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,23–0,28 mm, medžiagos slėgis 70–80 bar.

Dengiant pistoletu su piltuvėliu: antgalis 2,0–2,5 mm, pulverizatoriaus slėgis 2,0–3,0 bar.

Po džiūvimo ir tarpinio šlifavimo padengti vandens arba tirpiklių pagrindo dažais.

Laikytis rekomenduojamo džiūvimo laiko tarp darbo etapų.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, sukibimas su paviršiumi ir izoliacinis poveikis.

Apdorojimo ir (arba) džiūvimo metu paviršių saugoti nuo lietaus, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

■ Džiūvimas

Nelimpa dulksės: maždaug po 1 val.

Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 12 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Dengiančiuosius lakus vandens pagrindu palikti džiūti per naktį.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■ Skiedimas

Prireikus, skiesti skiedikliu „V 101“ (ne daugiau kaip 10 %).

Nurodymai

Izoliavimas nuo dervų ir medienos sudedamųjų dalių poveikio.

Jei laikantis visų nurodymų galutinio dangos sluoksnio atspalvis vistiek pakinta, rekomenduojame pasikonsultuoti su „Remmers“ technologine tarnyba.

Dervų išsiskyrimas yra natūrali medienos savybė ir neturi nieko bendra su dažymo technologija, žr. BFS informacinį dokumentą Nr. 18.

Egzotinės medienos sudėtyje gali turėti mineralinių komponentų, dėl kurių gali pakisti spalva.

Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių horizontalioms medienos amžių išduodančioms rievėms, šakoms ir dervingoms senesnės medienos dalims gali būti būdingas prastesnis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms. Tokius paviršius reikia dažniau prižiūrėti ir atnaujinti. Padėti gali tik



išankstinis atsparumo oro sąlygoms didinimas arba šlifavimas stambiu disku (P80). Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priežiūros ir atnaujinimo intervalai.


Darbo įrankiai / valymas



Natūralių šerių teptukas, platus teptukas, putplasčio volelis, purkštuvai „Airmix“ / „Airless“, pistoletas su piltuvėliu

Darbo įrankius iš karto po naudojimo valyti skiedikliu „V 101“.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min. A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Biocidinių produktų reglamentas

„Apdoroto gaminio“ sudėtyje yra biocidinis produktas (plėvelės apsaugos priemonė), kurio biocidinė veiklioji medžiaga yra 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, apsaugantis plėvelę nuo mikrobinų organizmų (dumblių, pelėsių ir kt.) poveikio. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/h): maks. 750 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 750 g/l LOJ.



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.