



AG-20-Allgrund

- SG-20-Sperrgrund -

Adhēzijas gruntējums metāliem, cietai plastmasai un koksnei, ar aizsardzību pret rūsu un izolējošs pret koksnes satāvdaļām ārpus telpām


Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaitis paletē	200	22
	VPE	2,5 l	20 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	03	20
	Preces Nr.		
balts	7150	■	■
pelēks	7153	■	■
sarkanbrūns	7154	■	■

Patēriņš



Līmējošs gruntējums un kā koksnes sastāvdaļu izolācija: 80 - 100 ml/m² atkarībā no virsmas
Aizsardzība pret koroziju: 2 x 100 ml/m²

Izmantošanas jomas



- Kokmateriāli ārpus telpām
- Bagāta ar sastāvdaļām eksotiska koksne (piemēram, Bangkirai, Moabi, Massaranduba, Kasai, Kambala, Framire, Hevea, Sapeli, Sipo, Meranti, ozols, osis)
- Pamata pārklājums un starppārklājums
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Cietas plastmasas
- Metāla pamatnes, piem., (cinkots) tērauds, alumīnijs, varš, misiņš
- Nav piemērota uz anodēta alumīnija un svaigi karsti cinkota tērauda
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Ļoti laba saķere ar pamatni
- Samazina dzeltenumu ūdenī šķīstošo koksnes sastāvdaļu dēļ gaišām necaurspīdīgām krāsām.
- Ar plēves konservantu pret mikrobu bojājumiem
- Labs malu pārklājums
- Ļoti laba necaurredzamība

- Augsts poru piepildījums
- Aizsardzība pret koroziju
- Daudzveidīgi pārkrāsojams (sistēmas produkti)

Izstrādājuma dati

Saistviela	Alkīdu sveķu maisījums
Blīvums (20 °C)	Ca. 1,3 g/cm ³ bei 20 °C
Viskozitāte	Ca. 1100 mPa-s
Smarža	Šķīdinātāja veidā

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- [IG-10-Imprāgniergrund IT* \(7144\)](#)
- [Rofalin Acryl \(2330\)](#)
- [Rofalin Acryl Plus \(2329\)](#)

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai
Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

- **Sagatavošana**
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.

Kosne ārējā zonā:

Pelēkas und nodiltas virsmas noslīpēt līdz nesošai pamatnei.

Noņemiet vaļīgos un saplēstos zarus, kā arī atvērtos sveķu laukumus un notīriet tos ar piemērotu līdzekli (piemēram, atšķaidītāju V 101).

Koksni ārējā zonā, kas jāaizsargā pret kukaiņiem, puvi un zilumu, iepriekš apstrādājiet ar Aqua IG-10 impregnēšanas gruntējumu IT* (2056).

Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

Dzelzs, tērauds:

Rūpīgi noņemt rūsu. Noņemiet plāvas un velmēšanas ādas slāņus (rokas rūsu noņemšana tīrības pakāpe SA 3). Vislabākos rezultātus var iegūt, iepriekš apstrādājot ar smilšu strūklku, tīrības pakāpe SA 2.5 (DIN EN ISO 12944-4).

Metāla slīpēšana: P 150 - P 180.

Noapaļojiet asas malas un grādus.

Jāievēro BFS informācijas lapa nr. 20.

Cinks (cinkots tērauds):

Veiciet amonjaka mitrināšanu, izmantojot slīpēšanas spilvenu. Ievērojiet BFS informācijas lapa nr. 5.

Alumīnijs:

Tīriet ar atšķaidījumu V 101 vai V-890 vai fosforskābes tīrīšanas līdzekļiem. Ievērojiet BFS informācijas lapa nr. 6.

Plastmasas:

Apstrādājiet cietos PVH, PUR, poliestera, akrila un melamīna sveķu pārklājumus (HPL/CPL) ar šķīdinātāju V 101 vai V-890 un abrazīvu vilnu.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.

Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 100 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2 bar.

Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 70 - 80 bar.

Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 2,0 - 2,5 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2,0-3,0 bar.

Pēc žūšanas un starpposma slīpēšanas pārklājiet ar krāsām, kas izgatavotas uz ūdens vai šķīdinātāju bāzes.

Novērot žāvēšanas laiku starp darbībām.

Norādījumi par apstrādi



Ja nepieciešams, pārbaudiet saderību un izolāciju ar pamatu, izmantojot testa pārklājumu. Apstrādes/žūšanas laikā aizsargājiet virsmas no lietuses, vēja, saules stariem un rasas veidošanas.

■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram 1 stunda

Pārkrāsojams: apt. 12 stundas

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Virskārtas lakas uz ūdens bāzes žāvējiet nakti.

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

■ Izmantošanai

Ja nepieciešams, ar maks. 10% atšķaidījums V 101.

Norādījumi

Sveķu un koksnes sastāvdaļu izolēšana.

Ja, neraugoties uz šiem norādījumiem, krāsas maiņa saglabājas, ieteicams konsultēties ar mūsu RTS (Remmers Tehnikas servisu).

Sveķu noplūde ir dabiska un to nevar novērst ar pārklāšanas tehnoloģiju, skatīt BFS lietošanas instrukciju nr. 18.

Eksotiskās koksnes gadījumā minerālu ieslēgumi ir iespējami pēc būtības un var izraisīt krāsas maiņu.

Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saīsinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.

Darba instrumenti/tīrīšana




Dabisko saru ota, virsmas ota, putu veltnis, Airmix/Airless smidzināšanas iekārtas, izsmidzinātājs ar kausu

Tīrīt instrumentus tūlīt pēc lietošanas ar atšķaidījumu V 101.

Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/ glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

Satur kā "apstrādāts produkts" biocīdo produktu (plēves aizsardzības līdzekli) ar biocīdajām aktīvajām vielām 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts, lai aizsargātu plēvi no mikroorganismu (aļģu, pelējuma uc) invāzijas. Noteikti ievērojiet apstrādes norādījumus!
*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/h): maks. 750 g/l (2010).
Šis produkts satur <750 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/h
2010:	750g/l
max.:	750g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.