



IG-11-Impregneerprimer

Oplosmiddelhoudend houtverduurzamingsmiddel met preventieve werking tegen verblauwing, rot en insecten

Kleur	Leverbaar			
	Aantal per pallet	84	50	22
	Grootte / hoeveelheid	5 l	10 l	20 l
	Verpakkingstype	blik	blik	bus
	Verpakkingscode	05	10	20
	art.nr.			
	7166	■	■	■

Verbruik




Zachthout: 160 ml/m² of 130 g/m²

Hardhout: 225 ml/m² of 180 g/m²

Kwasten/rollen in 2-3 bewerkingen

Automatisch en handmatig dompelen, sproeitunnel in 1-2 bewerkingen

Toepassing



- Hout in buitentoepassingen
- Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-1, GK 2 en 3
- Niet maatvast houten elementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
- Beperkt maatvast houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
- Statisch belaste structuren onder dak (bv. dakstoelen)
- Maatvast houten elementen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren
- Voorbehandeling onder transparante en dekkende verflagen
- Voor de professionele verwerker.
- Niet gebruiken voor hout, dat bij toepassing in direct contact komt met levensmiddelen of diervoeder.
- Het product absoluut niet gebruiken voor het behandelen van houten oppervlakken in verblijfsruimtes, uitgezonderd de binnenkant van ramen en deuren. Geen verblijfsruimtes zijn bijv. niet uitgebouwde dakstoelen, bedrijfspanen of in het algemeen niet bewoonde binnenruimtes.
- Toegelaten houtbeschermingsmiddel conform DIN 68800-3

Eigenschappen



- Preventieve bescherming tegen houtverkleurende schimmels (verblauwing), houtaantastende schimmels (houtrot) en insecten
- Zwelbestendig en vochtregulerend
- Het geïmpregneerde hout leent zich tot alle nabehandelingen

Technische gegevens

Bindmiddel	alkydhars
Dichtheid (20 °C)	Ca. 0,81 g/cm ³
Geur	Oplosmiddelachtig, na droging reukloos

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- **AG-20-Universale primer (7150)**
- **MSL-40/sm-Houtbeits UV+ (7240)**
- **VL-60/sm-Venti-Lak 3in1 (7170)**

Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.
Maatvast houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.
Beperkt en niet maatvast houten elementen: houtvochtgehalte max. 18%.
- **Voorbereidingen**
Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.
BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.



Verwerking



Alleen voor de professionele verwerker!

Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Materiaal goed roeren.

Gekwalificeerde vakbedrijven: kwasten, dompelen, sprinklen, spuiten enkel in gesloten installaties

Aangeboden verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Applicatie



De compatibiliteit, de hechting en de kleurtint moeten worden getest door op de ondergrond proefvlakken aan te brengen.

Droging

Overlaagbaar: na ca. 24 uur

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

Na droging kan een afwerklaag met water- of solventgedragen dekverf worden aangebracht.

Bij watergedragen dekverven: droging overnacht.

Verdunning

Gebruiksklaar

Opmerking

Volgens de stand van de techniek (in Duitsland o.a. DIN 68800-1 en -3) moeten houtverduurzamingsmaatregelen, ook aan niet-dragende houten onderdelen, zorgvuldig en tijdig worden gepland in overleg met alle bij de bouw betrokken partijen (architect, opdrachtgever, aannemer), rekening houdend met de wettelijke voorschriften en de omstandigheden ter plaatse. Het gebruik van biocide ("chemische") houtverduurzamingsmiddelen moet daarom altijd op passende wijze vóór de verkoop worden aangegeven of vooraf schriftelijk met de klant worden overeengekomen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot land- en opdrachtspecifieke conflicten met wettelijke voorschriften, normatieve specificaties of certificatiesystemen. Voor het overeenkomen van een houtbeschermingsmaatregel door het gebruik van een biocide ("chemisch") houtverduurzamingsmiddel op de te bouwen houten elementen, zal Remmers Technical Service u na overleg graag een bijbehorend ontwerp doen toekomen.

Gereedschap / reiniging



Kwast van natuurlijk haar, blokkwast, dompelinstallatie, spuitfunnel

Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Eerste hulp bij ongevallen.

Na het inademen:

Verse lucht aanvoeren, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts consulteren.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

Na huidcontact:

Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen.

Pyrethroïden kunnen paresthesie veroorzaken (verbranding en tintelingen van de huid zonder irritatie). Indien de symptomen aanhouden: raadpleeg een arts.

Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft.

Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

Na inslikken:

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk bijstand van arts inroepen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Biocide richtlijnen

Werkzame stof:

100 gr van dit product bevat 0,50 gr 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, 0,20 gr tebuconazool (ISO), 0,06 gr permethrin (ISO)



Toelatingsnummer:

DE-0030863-08

Beschermingsrichtlijnen:

BP 1081 - Preventieve bescherming van hout - basis maatregelen

BP 2081 - product voor bescherming van hout: kwasten, rollen, spachtelen en vegen.

Het product bevat biociden die giftig zijn voor bepaalde schadelijke organismen. Om risico's voor mens en milieu te vermijden, mag u het product alleen gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing en in de goedgekeurde toepassingsgebieden. Principeel niet gebruiken voor hout in verblijfsruimtes (behalve voor de binnenkant van ramen en deuren) en hout dat bestemd is voor direct contact met levensmiddelen of diervoeders. Vermijd onnodig contact met het product, misbruik kan leiden tot gezondheids- en milieuschade.

Zorgvuldig openen en verwerken.

Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Was de handen voor de pauzes en na het werk. Adem de productdamp niet in.

Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken, want zij zijn erg gevoelig voor permethrin.

Beschermen tegen ontstekingsbronnen en elektrostatische lading (explosieve dampen mogelijk)

Zorg bij werkzaamheden in de werkplaats en aan ramen en buitendeuren voor een goede ventilatie en binnenventilatie (dwarsventilatie, luchtverversing 5/u): Minimaliseer de tijd die in de werkruimte wordt doorgebracht.

Laat het product of de productresten niet in het water, de bodem of de riolering terechtkomen.

Toepassing van het product en gebruik van het behandelde hout in de onmiddellijke nabijheid van oppervlaktewateren is niet toegelaten (mogelijke aantasting van aquatische ecosystemen)

Verwerk en bewaar behandeld hout op een ondoordringbare ondergrond tot het volledig droog is: gebruik indien nodig een geschikte bekleding (folie / plaat). Productresten die zijn geëkt of van het hout zijn gedruppeld, moeten worden opgevangen voor hergebruik of verwijdering.

Het milieu (bodem, waters, plantenrijk, enz.) tegen uitsluiters van het product beschermen.

Na droging moet hout, blootgesteld aan weersinvloeden, worden afgewerkt met een lazuur of dekkende verf (conform de eisen EN 927-2). De afwerklaag constant onderhouden.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.