



## MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+

Dekoratyviniai viduriniojo sluoksnio lazūriniai dažai tirpiklių pagrindu, skirti įvairiai lauko medienai ir kuriems būdinga itin didelė apsauga nuo UV spindulių bei plėvelių konservantų savybės



Atspalvis	Variantai				
	Kiekis ant paletės	672	200	96	22
	<b>Pakuotė</b>	<b>0,75 l</b>	<b>2,5 l</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	01	03	05	20
	<b>Artikulo Nr.</b>				
Bespalvis/Farblos UV+	7240	■	■	■	■
Spec. atspalviai	7246		■	■	■


### Išėiga



1-as sluoksnis: 100 ml/m<sup>2</sup>  
2-as sluoksnis: 60 ml/m<sup>2</sup>

Dengiant bespalviais dažais UV+, reikalingi 3 sluoksniai

### Panaudojimo sritys



- Išorės medienos paviršiams
- Stabilių matmenų medinės konstrukcijoms, pvz., langams ir durims (įskaitant jų vidines puses)
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginėms, apkalimams
- Bespalvė danga UV+ taip pat naudojama kaip dėvimasis sluoksnis ant spalvoto to paties produkto dangos sluoksnio, siekiant kuo ilgiau apsaugoti šviesią medieną
- Profesionaliam naudojimui
- Netinka lauko grindims (terasoms ir kt. medinėms grindims) dengti

### Savybės



- Nevarantis
- Geras pasiskirstymas
- Apsauginė plėvelė nuo pelėsio ir dumblių
- Atsparus oro sąlygų poveikiui ir UV spinduliams
- Specialūs rišikliai užtikrina didelę apsaugą nuo UV spindulių
- Nesitępantis ir lengvai prižiūrimas
- Atsparus sulipimui (pagal HO.03 gaires)
- Sudėtyje nėra kobalto

### Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Tankis (20 °C)	Apie 0,94 g/cm <sup>3</sup>
Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4)	48 s
Kvapys	Primenantis tirpiklio kvapą, išdžiūvus būdingas
Blizgesys	Šilko matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

### Galimi sistemos produktai

- IG-10-Imprägniergrund IT\* (7144)
- Aqua RG-27-Renoviergrund (7146)
- HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1\* (7100)

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!



## Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui  
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir burių medžiagų likučių.  
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %  
Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau kaip 18 %
- Paruošimas  
Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.  
Papildėjusį ir oro sąlygų paveiktą medinį paviršių gerai nušlifuoti iki tvirto pagrindo sluoksnio.  
Pašalinti atsilupusias ar įtrūkusias šakas bei sakus ir nuvalyti medieną tam skirtomis priemonėmis (pvz., skiedikliu „V 101“).  
Kruopščiai nušlifuoti nepažeistą senų dažų sluoksnį.  
Prireikus pagrindą išlyginti naudojant „Aqua RG-27“.  
Lauko medieną, kurią būtina apsaugoti nuo puvinio, mėlynavimo ir (arba) medieną pažeidžiančių vabzdžių, prieš tai būtina padengti tinkama medienos apsaugos priemone\* [žr. sistemos produktus] (\*Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!)  
Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

## Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.  
Produktą gerai išmaišyti ir kuo greičiau užtepti ant paviršiaus.  
Tepti plaušo kryptimi.  
Paviršius atrodo ypač gražiai, jeigu prieš galutinį sluoksnį atliekamas lengvas tarpinis šlifavimas.  
Išdžiūvus vienam sluoksniui, galima tepti kitą sluoksnį.  
Prireikus dengiamas trečias bespalvės dangos UV+ sluoksnis, siekiant ilgam apsaugoti pageidaujamą atspalvį. (Dėvimasis sluoksnis, atnaujinamas renovacijos metu).  
Šią procedūrą taip pat galima atlikti ant paviršių, kurie buvo iš anksto apdoroti produktu „HSL-30/m“ arba medienos apsauginiu kremu „Holzschutz-Creme“ (\*Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!).  
Ši procedūra nerekomenduojama baltos spalvos produktais apdorotiems pagrindams (dėl bespalvės dangos UV+ paviršius patamsėja ir pagelsta).  
Norint apsaugoti skersai pjautą medieną nuo vandens įsigėrimo, ją reikia keletą kartų padengti pasirinkto atspalvio produktu.  
Langus ir lauko duris reikia dengti trimis sluoksniais.  
Visus atspalvius galima maišyti tarpusavyje.  
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

## Apdorojimo nurodymai



- Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.  
Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pageidaujamoje vietoje.  
Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų „nuvarvėjimo“ kraštas.  
Dėl skirtingų baltų ir pastelinių atspalvių lazūrinių dažų dengiamųjų savybių optinė išvaizda gali skirtis priklausomai nuo pagrindo. Būtina iš anksto patikrinti, ar dėl medienos sudėtyje esančių medžiagų lazūriniai dažai gali pakeisti spalvą.  
Siekiant atsižvelgti į šiuos klausimus, reikia apdoroti bandomąjį paviršių, kad būtų užtikrinta, jog padengtas paviršius atitinka lūkesčius.  
Su kiekvienu lazūrinių dažų sluoksniu intensyvėja spalva ir blizgumas.  
Apdorojimo ir džiūvimo metu būtina pasirūpinti tinkamu vėdinimu.  
Apdorojimo ir (arba) džiūvimo metu paviršių saugoti nuo lietaus, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.  
Išdžiūvęs paviršius suderinamas su plastikais ir bituminėmis medžiagomis.  
Jei atsiranda mechaninių pažeidimų (ypač ant bespalvės dangos), juos reikėtų nedelsiant pataisyti bespalve danga UV+, kad laikui bėgant neatsirastų spalvos pakitimų, pvz., mėlynavimo.  
Reikėtų planuoti trumpesnius techninės priežiūros intervalus.
- Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV informacinis dokumentas Nr. 209-046)  
Negalima apdoroti toje pačioje darbo vietoje, kurioje naudojami lakai ir beicai, kurių sudėtyje yra nitroceliuliozės (NC). Užterštus audinius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius, dulkių siurblių maišelius) surinkti į nedegias atliekų talpyklas (užpylus vandeniu) ir pašalinti.

- Džiūvimas  
Apie 12 val., esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.  
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.
- Skiedimas  
Paruoštas naudoti



#### Nurodymai

Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių horizontalioms medienos amžių išduodančioms rievėms, šakoms ir dervingoms senesnės medienos dalims gali būti būdingas prastesnis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms. Tokius paviršius reikia dažniau prižiūrėti ir atnaujinti. Padėti gali tik išankstinis atsparumo oro sąlygoms didinimas arba šlifavimas stambiu disku (P80). Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priežiūros ir atnaujinimo intervalai.

Būtina laikytis konstrukcinės medienos apsaugos principų.

Nenaudoti ant horizontalių paviršių be drenažo ir krašto nuolydžių, vengti drėgmės kaupimosi.

#### Darbo įrankiai/ valymas

Natūralių šerių teptukas, platus teptukas




Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu „V 101“. Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

#### Sandėliavimas/ galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.



#### Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

#### Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

#### Biocidinių produktų reglamentas

„Apdoroto gaminio“ sudėtyje yra biocidinis produktas (plėvelės apsaugos priemonė) su biocidinėmis veikliosiomis medžiagomis 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, apsaugančiomis plėvelę nuo mikrobinių organizmų (dumблиų, pelėsių ir kt.) poveikio. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

#### LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010).

Produkto sudėtyje yra < 400 g/l LOJ.



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.