




## MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+



Krāsu tonis	Pieejamība				
	Skaits paletē	672	200	96	22
	VPE	0,75 l	2,5 l	5 l	20 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	01	03	05	20
	<b>Preces Nr.</b>				
	7240	■	■	■	■
	7241		■	■	■
	7242		■	■	■
	7243		■	■	■
	7244		■	■	■
	7245		■	■	■
	7246		■	■	■

### Izmantošanas jomas



- Kokmateriāli ārpus telpām
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis (ieskaitot to iekšējās daļas)
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Bezkrāsains UV + kā nodiluma slānis virs pigmentētiem produkta variantiem pastāvīgi gaišai koksnei
- Profesionālai izmantošanai
- Nav piemērots uzklāšanai uz grīdas virsmām (terasēm, koka platformām utt.)

### Īpašības



- Pilienu nomācoša
- Laba saliešana
- [EG\_HL\_32]
- Izturīga pret laika apstākļiem und UV
- [EG\_IDL\_51]
- Netīrumu atgrūdoša un viegli tīrāma
- Nesalīpoša (saskāņā ar dierktīvu HO.03)
- [EG\_HL\_31]



## Iespējamie sistēmas produkti

- **IG-10-Imprägniergrund IT\* (7144)**
- **Aqua RG-27-Renoviergrund (7146)**
- **HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1\* (7100)**

\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

## Sagatavošanās darbam

### ■ Prasības attiecībā uz pamatni

Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%

Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

### ■ Sagatavošana

Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.

Kārtīgi apslīpēt nesabojātus vecus pārklājumus.

Pelēkas un nodiltas virsmas noslīpēt līdz nesošai pamatnei.

Ja nepieciešams, izlīdziniet pamatni ar Aqua RG-27.

Noņemiet vaļīgos un saplēstos zarus, kā arī atvērtos sveķu laukumus un notīriet tos ar piemērotu līdzekli (piemēram, atšķaidītāju V 101).

Iepriekš apstrādājiet koksni āra zonā, kas jāaizsargā pret koksni iznīcinošām puvi un zilumu un/vai kukaiņiem, ar piemērotu koksnes aizsardzības līdzekli\* (skatīt sistēmas produktus).

Ja koksne tiek krāsota ārpus telpām farblos UV + krāsā, obligāta ir pirmapstrāde ar aizsargkrēmu Holzschutz-Creme farblos.

Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

## Apstrāde



### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.

Labi samaisīt materiālu un ātri uzklāt ar otu.

Uzklājiet šķiedras virzienā.

Īpaši eleganta virsma, pateicoties vieglai starpslīpēšanai pirms galīgā pārklājuma.

Kad pārklājums nožuvis, uzklājiet 2. reizi.

Ja nepieciešams, veiciet 3. krāsošanu ar Farblos UV +, lai pastāvīgi fiksētu vēlamo krāsu. (Nodiluma slānis, kas tiek atjaunots remonta gadījumā).

[VA1\_HL\_30]

Šai procedūrai nav jēgas uz virsmām, kas apstrādātas ar baltu krāsu (Farblos UV+ krāsa kļūst tumšāka, dzeltenīga).

Gala koksnes virsmas jāpārklāj dažādas reizes ar materiālu attiecīgajā krāsā, lai aizsargātu tās no ūdens absorbēšanas.

Logiem un ārdurvīm nepieciešami 3 krāsošanas slāņi.

Visas krāsas ir savstarpēji maisāmas.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

## Norādījumi par apstrādi



Pārbaudiet saderību ar gruntu un krāsu efektu, veicot testa krāsošanu.

Apstrādes un žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju.

Ar katru nākamo uzklātās lazūras kārtu krāsas tonis kļūst intensīvāks, un spīdums palielinās.

Pēc žūšanas ir saderīga ar plastmasām un bitumena materiāliem.

Apstrādes/žūšanas laikā aizsargājiet virsmas no lietus, vēja, saules stariem un rasas veidošanas.

Ja rodas mehāniski savainojumi, jo īpaši uz bezkrāsaina pārklājuma, tas nekavējoties jāuzlabo ar "Farblos UV +", lai ilgākā laika periodā nebūtu krāsas pārmaiņas, piemēram, ko izraisa ziļēšana.



Pašaizdegšanās bīstamība (DGUV informācija 209-046)

Aizliegts apstrādāt ar NC saturošām lakām vai krāsvielām tajā pašā darba vietā, savākt un utilizēt netīrus audumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbus) ugunsizturīgos atkritumu konteineros.

■ **Žūšana**

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

**Norādījumi**

Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saīsinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.

**Darba instrumenti/tīrīšana**


Tīriet instrumentus ar V 101 atšķaidītāju tūlīt pēc lietošanas. Atbilstoši utilizēt tīrīšanas atlikumi.



**Glabāšana/ glabāšanas laiks**

Neatvērtajā oriģinālajā traukā, ko uzglabā vēsā, sausā un aizsargā no sala vietā, vismaz 36 mēnešus.

Izlietot atvērtu trauku, cik ātru vien iespējams.



**Drošība/noteikumi**

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

**Utilizēšanas norādījumi**

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

**Noteikumi par biocīdajiem produktiem**

Satur kā "apstrādāts produkts" biocīdo produktu (plēves aizsardzības līdzekli) ar biocīdajām aktīvajām vielām 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts, lai aizsargātu plēvi no mikroorganismu (aļģu, pelējuma uc) invāzijas. Noteikti ievērojiet apstrādes norādījumus!

**GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)**

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 400 g/l (2010).  
Šis produkts satur < 400 g/l GOS.





Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.