



Acryl 100

Prémiový akrylový tmel, odolný proti dešti



Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	1248	864
	Balení	12 x	12 x 600 ml
	Typ balení	pouzdro	hliníkový rukáv
	Kód obalu	01	60
	Číslo výrobku		
	027370	■	■
*Na vyžádání			

Spotřeba

Cca 100 ml / m pro průřez spáry 1 cm²



Oblasti použití



- Pro rozměrově stále komponenty
- Pro uzavření trhlin
- Pro opravu fasád, zdiva, omítky a dřevěných povrchů
- Pro materiály s nízkou pevností mapř. pórobetonové a sádrové materiály
- Dřevo / dřevěná spára, zejména v konstrukci roubených domů

Vlastnosti výrobku

- Přetíratelný
- Odolný proti dešti
- Elastoplastický
- Neobsahuje rozpouštědla
- Kompatibilní s lazurami na dřevo Remmers

Údaje o výrobku

■ Při dodání

Hustota (DIN EN ISO 1183-1A)	1,6 g/cm ³
Viskozita	Pastózní/stabilní
Doba tvorby povlaku	Cca 15 minut (+23°C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu)

■ V plně zreagovaném stavu

Protažení do okamžiku přetržení (ČSN EN ISO 8339)	400 %
Pevnost v tahu při 100% protažení (DIN EN ISO 8339)	0,06 N/mm ²
Smrštění (DIN EN ISO 10563)	< 20 %
Přípustná celková deformace (ČSN EN 15651-1)	12,5 %

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- **Rundschnur (4260)**
- **Dichtstoffpistole (4701)**
- **Dichtstoffpistole (4706)**

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Podklad musí být nosný, suchý (max. matně vlhký), čistý, zbavený olejů, prachu a tuků.




■ **Příprava podkladu**

Hluboké spáry/trhliny ≥ 1 cm vyplňte provazcem.

Vysoce savé okraje opatřete základním nátěrem (Acryl 100 smíchaný s vodou v poměru 1:1).

Zpracování



■ **Podmínky při zpracování**

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Špičku zaříznete šikmo, odpovídajíc šířce spáry, spáru vyplňte

Hloubka aplikace materiálu 75% šířky spáry.

Hmotu vytlačujte dostatečným tlakem tak, aby řádně tlačila na okraje spáry. Vytlačenou utěšňovací hmotu nakonec řádně vyhladte.

Upozornění při zpracování

S hloubkou spáry se zvyšuje doba nutná k vytvrdnutí.

Nátěr lze nanést, jakmile již nebude možné povrch poškodit.

Upozornění

Bis zur genügenden Durchhärtung vor Wassereinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

Je nutné dodržet pokyny IVD-směrnice č. 20!

Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.



Nářadí / čištění




Ruční a tlaková pistole, špachtle, lepicí páska
Čištění je možné v čerstvém stavu mýdlovou vodou.

Remmers nářadí

- **Dichtstoffpistole (4701)**
- **Dichtstoffpistole (4706)**
- **Druckluft-Dichtstoffpistole (4707)**

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Prohlášení o shodě



1119

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

14

GBI F 042-2

EN 15651-1: 2012

7360

Spárovací tmel pro fasádní prvky v interiéru i exteriéru,

F-EXT-INT;

Kondicionování: Postup A

Podkladový materiál: Malta M1

Reakce na oheň:

Třída E

Vodotěsnost a vzduchotěsnost

Stabilita:

≤ 3 mm

Ztráta objemu:

≤ 25 %

Chování v tahu (tj. prodloužení) po ponoření do vody

≥ 100 %

při 23 °C:

Trvanlivost:

vyhovuje

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.