




## Onderwaterprimer

Twee-componenten grondering voor voegkitten bij constante waterbelasting

Leverbaar	
Aantal per pallet	240
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>200 gr</b>
verpakkingscode	83
<b>art.nr.</b>	
7450	■

**Verbruik** Naar behoefte  
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

### Toepassing



- Voegen met constante waterbelasting en onder water
- Op sterk poreuze ondergronden
- Grondering voor siliconen en PUR voegkitten

### Eigenschappen

- Bestand tegen constante waterbelasting
- Snelle droging
- Optimale hechting op vele ondergronden


### Mogelijke systeemproducten

- [MultiSil NUW \(7525\)](#)
- [PU AW \(7630\)](#)
- [Gietkit AW 2K \(7641\)](#)

### Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond  
De voegzijanten moeten draagkrachtig, droog, schoon en vetvrij zijn.

### Verwerking



Het materiaal met een geschikt mengapparaat ca. 3 - 5 minuten intensief en homogeen mengen.  
Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.  
Vervolgens binnen de aangegeven reactietijd ( $\Delta$  min./max.) het materiaal verwerken.



Verwerkingstip	<p>Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verhardingstijd. Niet verwerken op PMMA (bijv. plexiglas). Bij kunststof een proefvlak opzetten op een onopvallende plaats. Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.</p> <p>■ <b>Uitdamptijd</b> Min. 2 uur, max 8 uur (20°C/50% relatieve luchtvochtigheid).</p>
Opmerking	<p>Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. Altijd een proefvlak opzetten! Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p>
Gereedschap / reiniging	<p>Geschikt mengapparaat, kwast</p> <p>Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen.</p> <p>Remmers gereedschap</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <a href="#">Flächenstreicher (4540)</a></li><li>➤ <a href="#">Heizkörperpinsel (4541)</a></li></ul>
Opslag / houdbaarheid	<p>In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.</p>
Veiligheidsvoorschriften	<p>Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.</p>
Afval	<p>Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.</p>

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.