



MS 150

Mastic élastique, MS / polymère hybride



Teinte	Disponibilité		
	Nbre / palette	1056	880
	Taille / Quantité	12 x 290 ml	20 x 600 ml
	Conditionnement	Cartouche	Sachet en aluminium
	Emballage / Code	12	59
	Art. n°		
Gris béton	7505	■	■

Consommation env. 100 ml/m à 1 cm² profondeur/ largeur de joint



Domaines d'utilisation



- Joints dans les constructions en béton et préfabriquées
- Joints dans façades et murs
- Joints dans la maçonnerie et dans les revêtements de façade, également dans la construction métallique et dans le secteur de la construction en éléments préfabriqués
- Joints de raccordement des châssis de portes et de fenêtres à la structure du bâtiment
- Adhésif acrylique universel, élastique

Propriétés

- Pouvoir d'adhérence élevé sur différents supports
- Durcissement rapide sans bulles
- Peut être peint ou laqué
- Recouvrable selon DIN 52452-A1
- Très faible émission (GEV-EMICODE EC 1^{plus})
- Exempt d'isocyanates

Données techniques

■ Produit frais	Densité (20°C)	1,5 g/cm ³
	Viscosité	Pâteux/solide
■ Après réaction	Dureté Shore A après 28 jours	35
	Tension 100 % élasticité (EN ISO 8339)	0,4 N/mm ²
	Reprise élastique (DIN EN ISO 7389)	> 70 %
	Perte de volume (DIN EN ISO 10563)	< 5 %
	Déformation totale permise (DIN EN 15651-1)	+/- 25 %

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

- Lizenz zur Führung des EMICODE_GEV vom 18.09.2019

Produits complémentaires

- Primer PUR (7530)
- Dichtstoffpistole (4706)
- Druckluft-Dichtstoffpistole (4707)




➤ Glättmittel (7725)

Préparation

- Exigences concernant le support
Les flancs des joints doivent être porteurs, secs, propres et exempts de toute trace de graisse. Les métaux doivent être décapés, bruts.
- Traitement préliminaire
En bâtiment, respecter les dimensions des joints selon la norme all. DIN 18540.
Mettre en place une garniture de fond de joint dans les joints trop profonds.
Si nécessaire ou en fonction du support, utiliser le Primer PUR comme primaire d'adhérence.
Respecter les durées de séchage.

Mise en œuvre



- Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +35 °C.

Couper la pointe en biais, en fonction de la largeur du joint, puis injecter dans le joint.
Exercer une pression suffisante sur les bords des joints, puis lisser avec une spatule adaptée, humidifiée.

Informations de mise en œuvre

- Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en contact avec le produit.
Les durées indiquées de "formation d'une peau" et de "durcissement à cœur" dépendent de l'entreposage et varient avec le vieillissement du produit.
La durée de durcissement augmente avec la profondeur du joint.
Ne pas appliquer sur le bitume, le goudron, les plastifiants contenant des matières plastiques, la pierre naturelle.
Ne convient pas pour le verre, dans les zones sanitaires, pour le sol et les joints sous l'eau.
Les peintures, laques et revêtements doivent être compatibles avec le produit d'étanchéité.
Les problèmes de réticulation du mastic et le séchage lent de la laque ne sont pas exclus en cas de contact direct avec les laques.
- Séchage
Formation de film: env. 25 min. (+23°C/50% d'humidité relative de l'air)
Durcissement à cœur: env. 2 mm/ jour (+23°C/50% d'humidité relative de l'air)

Important


Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!
On peut obtenir de petites décolorations sur cuivre.
Dans certaines circonstances, il est possible qu'une décoloration (jaune) se produise en contact avec des systèmes de peinture à base de résine alkyde et/ou de polyuréthane.
Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.
Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Outillage / Nettoyage des outils



- Pistolet manuel et pneumatique, spatule, ruban adhésif
Éliminer avec V101 à l'état frais. Après durcissement seulement élimination mécanique possible, éventuellement après un traitement avec V101.
- Outils Remmers
- Dichtstoffpistole (4701)
 - Dichtstoffpistole (4706)
 - Druckluft-Dichtstoffpistole (4707)
 - Fensterfix Abstrichspachtel (4394)

Stockage / Tenue en stock



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Déclaration de performances

- [Leistungserklärung](#)



Déclaration de conformité



0757

Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

Remmers (UK) Limited (UKCA)

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

14 (CE); 22 (UKCA)

GBI F 039-4

EN 15651-1:2012

7505

Fugendichtstoff für Fassadenelemente für Innen- und Außenanwendungen (für die Verwendung in kalten Klimazonen geeignet) F-EXT-INT-CC

Konditionierung: Verfahren B

Trägermaterial: Mörtel M1

Vorbehandlung: Haftvermittler

Brandverhalten:	Klasse E
Wasserdichtheit und Luftdichtheit	
Standvermögen:	≤ 3 mm
Volumenverlust:	≤ 10 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser:	Bestanden
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul	≤ 0,9 MPa
Zugverhalten (d.h. unter Vorspannung):	NF
Dauerhaftigkeit:	Bestanden

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.