



MS 150

Sigillante elastico a base di polimeri MS ibridi



Tonalità di colore	Disponibilità		
	Confezioni per pallet	1056	880
	Confezioni	12 x 290 ml	20 x 600 ml
	Tipo di confezione	Cartuccia	
	Codice confezione	12	59
	Cod. art.		
grigio cemento	7505	■	■
colori speciali	7506		■

Consumo Circa 100 ml/metro lineare con una sezione del giunto di 1 cm²



Campi di applicazione



- Giunti nella costruzione di calcestruzzo e prefabbricati
- Giunti di facciata, giunti nella muratura
- Rivestimento di facciate, in acciaio e costruzione di montaggio
- Giunti di collegamento dei serramenti alla struttura
- Adesivo polimerico elastico universale

Caratteristiche

- Elevata adesione su svariati substrati
- Indurimento rapido e senza bolle
- Può essere rivestito/verniciato
- Rivestimento compatibile secondo DIN 52452
- Bassissime emissioni (GEV-EMICODE EC ^PPLUS)
- Privo di isocianati

Dati tecnici

■ Alla fornitura

Densità (20 °C)	1,5 g/cm ³
Viscosità	Pastoso/stabile

■ Al termine della reazione

Shore A dopo 28 giorni	35
Modulo elastico 100% (DIN EN ISO 8339)	0,4 N/mm ²
Ripresa elastica (DIN EN ISO 7389)	> 70 %
Perdita di volume (DIN EN ISO 10563)	< 5 %
Deformazione totale ammissibile (DIN EN 15651-1)	+/- 25 %

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Certificazioni

- [Lizenz zur Führung des EMICODE_GEV vom 18.09.2019](#)

Possibili prodotti del sistema

- Primer PUR (7530)
➤ Dichtstoffpistole (4706)




- [Druckluft-Dichtstoffpistole \(4707\)](#)
- [Glättmittel \(7725\)](#)

Preparazione

- **Requisiti del sottofondo**
Le pareti della fuga / del giunto devono essere solide, asciutte, pulite, libere da oli, polvere e grassi. I metalli devono essere portati a lucido.
- **Preparazione**
In edilizia attenersi alle dimensioni dei giunti previste dalla norma DIN 18540.
Riempire i giunti troppo profondi con Remmers Rundschnüren.
Se necessario o in funzione del supporto, utilizzare Primer PUR come primer.
Attendersi ai tempi di aerazione.

Applicazione



- **Condizioni per l'impiego**
Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +5 °C a max. 35 °C.

Aprire la cartuccia e tagliare la punta in modo che l'apertura corrisponda alla larghezza della fuga.
Applicare una pressione sufficiente a che il prodotto aderisca ai lati del giunto o della fuga. Livellare la massa sigillante subito dopo l'applicazione utilizzando una spatola bagnata.

Note per l'impiego

- Utilizzare adeguate misure di protezione per le aree in cui non si desidera effettuare il trattamento.
I valori di formazione della pelle (tempo aperto) e indurimento dipendono dall'immagazzinamento e variano con l'invecchiamento del prodotto.
Il tempo di indurimento aumenta con la profondità delle fughe.
Non utilizzare su bitumi, catrame, plastiche contenenti plastificanti, pietre naturali.
Non adatto per la sigillatura di vetri, in ambienti sanitari, per giunti a pavimento e sott'acqua.
Pitture, vernici e materiali di rivestimento devono essere compatibili con il sigillante.
Non si possono escludere problemi di reticolazione del sigillante e ritardi di asciugatura della vernice in caso di contatto diretto con la vernice.
- **Essiccazione**
Formazione della pelle: circa 25 minuti (+ 23 °C/50 % UR)
Indurimento: circa 2 mm/giorno (+ 23 °C/50 % UR)

Note

- Realizzare sempre una o più superfici di prova.
Sul rame è possibile un leggero scolorimento.
In determinate condizioni, può verificarsi uno scolorimento (ingiallimento) se il materiale viene a contatto con sistemi di rivestimento a base di resina alchidica e/o poliuretanica.
Applicazioni diverse da quelle indicate devono essere concordate preventivamente con l'assistenza tecnica di Remmers.
Per la progettazione e la realizzazione fare riferimento ai certificati di prova disponibili.

Attrezzatura / Pulizia



- Pistola manuale e ad aria compressa, spatola, nastro adesivo
Il composto può essere rimosso allo stato fresco con diluente V 101; dopo la reticolazione può essere rimosso solo meccanicamente, previo rigonfiamento con V 101 se necessario.
- Attrezzatura Remmers
 - [Dichtstoffpistole \(4701\)](#)
 - [Dichtstoffpistole \(4706\)](#)
 - [Druckluft-Dichtstoffpistole \(4707\)](#)
 - [Fensterfix Abstrichspachtel \(4394\)](#)

Immagazzinamento / Conservabilità



- Almeno 12 mesi se conservato nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.

Sicurezza

- Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Dichiarazione di prestazione

- [Leistungserklärung](#)



Marcatura CE



0757

Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

Remmers (UK) Limited (UKCA)

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

14 (CE); 22 (UKCA)

GBI F 039-4

EN 15651-1:2012

7505

Sigillante per giunti di rivestimento per applicazioni interne ed esterne (adatto per l'uso in climi freddi) F-EXT-INT-CC

Condizionamento: Procedura B

Materiale di supporto: Malta M1

Pretrattamento: Promotore di adesione

Reazione al fuoco:	Classe E
Tenuta stagna e tenuta all'aria	
Resistenza:	≤ 3 mm
Perdita di volume:	≤ 10 %
Proprietà di trazione all'estensione mantenuta dopo l'immersione in acqua:	Promosso
Proprietà di trazione per sigillanti per giunti non strutturali a basso modulo	≤ 0,9 MPa
Proprietà di trazione (a estensione mantenuta):	NF
Dauerhaftigkeit:	Promosso

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.