




## Primer PUR

Penetrace na bázi PUR pryskyřice v organickém ředidle

Dostupnost			
Počet kusů na paletě	800	192	
<b>Balení</b>	<b>0,25 l</b>	<b>1 l</b>	
Kód obalu	83	85	
<b>Číslo výrobku</b>			
7530	■	■	

**Spotřeba** Dle potřeby  
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

**Oblasti použití** ■ Základ pro všechny těsnící hmoty PUR / MS a zálivkové hmoty



**Vlastnosti výrobku** ■ Rychlé schnutí  
■ Optimální přilnavost na mnoho podkladů


**Systémové produkty**

- MS 150 (7505)
- PU AW (7630)
- Verguss PUR 2K (7550)
- Verguss AW 2K (7641)

**Přípravné práce** ■ Požadavky na podklad  
Spáry musí být pevné, suché, čisté a bez mastnoty.

**Zpracování** ■ Podmínky při zpracování  
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +40 °C.

Aplikujte materiál vhodným nástrojem.  
Následující materiál naneste v určeném čase schnutí ( $\Delta$  min./max.).



**Upozornění při zpracování** Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu tuhnutí.  
Nepoužívejte na PMMA (například plexisklo).  
U plastů proveďte zkoušku na nenápadném místě.  
Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

■ Doba schnutí  
Min. 60 min, max. 300 min (20 °C/50 % r.v.)

**Upozornění** Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.  
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.  
Vždy vytvořte testovací plochy!  
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech.

**Nářadí / čištění** Štětec



Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

Remmers nářadí  
➤ Heizkörperpinsel (4541)



---

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.



---

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

---

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.