



PU AW

Elastický špárovací tmel na báze PUR a syntetických živíc

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 864
	Balenie 12 x 600 ml
	Druh balenia hliníkový rukáv
	Kód obalu 60
	Číslo výrobku
schwarz	7630 ■

Spotreba

100 ml/ bežný meter na 1 cm² prierezu škáry

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



Oblasti použitia

- Tesnenie v oblasti kanalizačných zariadení a čistiarní odpadových vôd
- Fekálne jamy, špáry v kontakte so zemou
- Steny



Vlastnosti výrobku

- Odolný proti pôsobeniu vody, morskej vody, odpadových vôd, fekálií, slabých kyselín a lúhov
- Odolný proti mnohým rozpúšťadlám, krátkodobo proti benzínu
- Vysoká odolnosť proti difúzii plynov
- K dispozícii je aj protokol o testovaní

Informácie o výrobku

■ Pri dodaní

Hustota (20 °C)	1,18 g/ml
Čas tvorby vrstvy	Cca 14 h (+23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti)
Priebežné tvrdnutie	Cca 0,2 mm/deň (+23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti)

■ V zreagovanom stave

Shore A (DIN EN ISO 868)	32
Predĺženie pri pretrhnutí (DIN EN ISO 8339)	> 130 %
Hodnota rozpínavosti 100% (DIN EN ISO 8339)	0,8 N/mm ²
Prípustná celková deformácia	± 20 %

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- Prüfbericht Methanbarriere
- Prüfzeugnis Güllbeständigkeit

Systémové produkty

- Rundschnur (4260)
- Primer PUR (7530)
- Epoxy MT 100 (0936)
- Glättmittel (7725)

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Steny škár musia byť nosné, suché (max.matne vlhké), čisté, zbavené tukov. Kovy musia byť lesklé.


Adhézny penetračný náter



Silne namáhané špáry - Primer PUR

Pod vodou:
Suché steny škáry Unterwasserprimer
Mierne vlhké steny škáry - Epoxy MT 100

Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C do max. + 40 °C.

Odrežte špičku diagonálne podľa šírky škáry.
Materiál aplikujte na stenu škáry dostatočným tlakom.
Naneste hmotu a vyhladte za pomocou hladidla.

Upozornenie pri spracovaní

Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.
Rozmery škár vyplývajú z namáhania, vlastností stavených materiálov a prípustnej celkovej deformácie tesniacej hmoty.
Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy
V čerstvom stave je možné odstrániť s V 101, vo vulkanizovanom stave len mechanicky.

Upozornenie

Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.
Vždy vytvorte testovacie plochy!

Pracovné náradie, čistenie



Ručná pištoľ alebo pištoľ na stlačený vzduch, hladidlo, lepiaca páska
Čistenie v čerstvom stave pomocou V 101.

Skladovanie



V originálnych neotvorených baleniach skladovať v chlade, suchu a chránené pred mrazom: min. 9 mesiacov

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Vyhlasenie o parametroch

> [Leistungserklärung](#)



Prehlásenie o zhode



1119

Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

Remmers (UK) Limited (UKCA)

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

14 (CE); 22 (UKCA)

GBI F 045-3

EN 15651-1: 2012

7630

Špárovací tmel pre fasádne prvky na použitie v interiéri a exteriéri

F-EXT-INT

Kondicionovanie: Postup A

Podklad: Malta M1

Príprava: Primer PUR

Reakcia na oheň

Trieda E

Vodotesnosť a vzduchotesnosť

Stekavosť

≤ 3 mm

Strata objemu

≤ 25 %

Správanie v ťahu (t. j. predĺženie) po ponorení do vody
pri 23 °C

≥ 100 %

Trvanlivosť

Vyhovuje

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné získať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.