



Hartwachs-Öl [eco]

Trattamento nobilitante a base di materie prime rinnovabili per legno all'interno



Tonalità di colore	Disponibilità			
	Confezioni per pallet	360	672	200
	Confezioni	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Tipo di confezione	Fustino l.	Fustino l.	Fustino l.
	Codice confezione	83	01	03
	Cod. art.			
incolore	7683	■	■	■
rovere chiaro (RC-365)	7684	■	■	■
teak (RC-545)	7685	■	■	■
noce (RC-660)	7686	■	■	■
ebano (RC-790)	7687	■	■	■
bianco intenso (RC-995)	7688	■	■	■
grigio argento (RC-970)	7689	■	■	■
colori speciali	7682			■

Consumo




Ca. 40 - 50 ml/m² per mano di applicazione

Il consumo dipende fortemente dall'assorbimento del sottofondo e dalla carteggiatura finale del grezzo.

Applicare al massimo 2 mani sottili a pennello o rullo.

Dopo ca. 20 - 30 dopo ogni mano rimuovere il prodotto in eccesso con un panno di cotone che non sfilaccia.

Campi di applicazione



- Legno all'interno
- Pavimenti e scale in legno
- Pavimenti in sughero
- Mobili pregiati in legno massiccio
- Pannelli e listelli
- A causa della continua esposizione all'acqua, per piani di lavoro in cucina utilizzare Arbeitsplatten-Öl [eco].
- Non indicato per legno sbiancato

Caratteristiche

- Prodotto 3in1: colorante, olio e cera in un unico prodotto
- A base di materie prime rinnovabili: almeno 90 %



- Prodotto vegano in base alle informazioni a nostra disposizione, ad es. da parte dei fornitori e dei metodi di produzione da noi utilizzati
- Conforme ai principi di valutazione per la salute di prodotti edili per ambienti interni (Regolamento tedesco AgBB)
- Antiscivolo
- Facile applicazione
- Penetra in profondità ed evidenzia la struttura naturale del legno
- Varianti colorate con pigmenti incorporati in maniera stabile
- A lunga durata, repelle lo sporco
- Buona resistenza a determinate sostanze di normale uso domestico secondo la norma DIN 68861, 1B (ad esempio acqua, cola, birra, the, caffè, vino e prodotti per la pulizia)
- Fusto metallico riciclabile

Certificazioni

- **DIN EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi**
- **Omologazione come sistema di rivestimento superficiale per parquet e pavimenti in legno**
- **Antiscivolo "R9" secondo DIN 51130: 2014 (Laboratorio EPH)**

Informazioni aggiuntive

- **Farbtonkarte**
- **Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag**
- **Pflege von geölten Flächen**

Possibili prodotti del sistema

- **Wischpflege für geölte Böden ^[eco] (7699)**

Preparazione

- **Requisiti del sottofondo**

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e libero da grassi e da sostanze distaccanti ed essere stato preparato correttamente.
Umidità del legno: 8 - 12 %
- **Preparazione**

Rimuovere completamente sporcizia, grassi e strati di pittura non ben aderenti al supporto verniciato.
Su legni che contengono oli o resine come teak, larice ecc.. togliere eventuali essudazioni con uno straccio imbevuto di diluente V101 prima di procedere alla carteggiatura finale ed alla verniciatura.
La levigatura del legno per superfici pedonabili non deve essere effettuata con grane più fini di 100-120
La levigatura finale delle superfici di mobili o simili non deve essere effettuata con grane più fini di 180
La tonalità di colore delle varianti di prodotto pigmentate risulta più intensa quanto più ruvida è la levigatura finale del legno grezzo.

Applicazione



- **Condizioni per l'impiego**

Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +15 °C a max. 30 °C.

Miscelare bene il prodotto.
Applicare un sottile strato a pennellata o a rullo.
Su legno ad assorbimento irregolare, distribuire bene il prodotto per ottenere una superficie omogenea.
Ca. 20 - 30 minuti dopo l'applicazione di ogni mano rimuovere il prodotto in eccesso utilizzando un panno di cotone che non sfilaccia.



La tonalità di colore delle varianti pigmentate risulterà tanto più intensa quanto più a lungo il prodotto in eccesso permane sulla superficie.
Per l'applicazione su mobili possono essere utilizzati panni di cotone o garza,
Per l'applicazione su superfici estese è possibile utilizzare una lucidatrice monospazzola con pad di lucidatura bianco.
A seconda della struttura del sottofondo, applicare il prodotto in 1 - 2 mani.
Prima di dare la seconda mano, eseguire una carteggiatura intermedia con grana 240 - 320.
All'interno di mobili e cassetti effettuare un'applicazione sottile con un panno di cotone che non sfilaccia.

Note per l'impiego



Verificare l'idoneità alla verniciatura e la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore, realizzando una superficie campione.
Assicurare un buon ricambio d'aria durante la lavorazione e l'essiccazione .
Pericolo di autocombustione (Informativa DGUV 209-046). Il prodotto non deve essere utilizzato in postazioni di lavoro in cui vengono lavorati vernici o coloranti NC, i tessuti contaminati (ad es. stracci, indumenti di lavoro, sacchi di raccolta polvere) devono essere raccolti in un contenitore resistente al fuoco e successivamente smaltiti in modo sicuro da possibilità di incendio (sott'acqua).

■ Essiccazione

Verniciabile: il giorno successivo
Pienamente sollecitabile su pavimenti dopo 7 giorni
Valori rilevati a 20 °C e 65% di umidità atmosferica relativa.
L'essiccazione varia in funzione del tipo di legno e dell'assorbimento del sottofondo.
A basse temperature, scarso ricambio d'aria e umidità elevata, il prodotto in eccesso su aree non assorbenti del sottofondo può causare ritardi di essiccazione.

■ Diluizione

Pronto all'uso

Note

Prima di rivestire legni tecnicamente modificati e materiali a base di legno, è necessario applicare un rivestimento di prova ed eseguire un test di idoneità per l'area di applicazione desiderata.
Pulire regolarmente pavimenti e scale da polvere e sporcizia con una scopa di crine o un mocio.
Se necessario, lavare settimanalmente con uno straccio leggermente umido, aggiungendo il detergente Wischpflege für geölte [eco] Böden all'acqua utilizzata.
Per il trattamento di manutenzione (anche parziale su aree ad utilizzo particolarmente intenso) applicare il prodotto sulla superficie precedentemente pulita evitando riprese.
Rimuovere macchie causate da acqua o aloni causati dalla presenza di mobili con lana d'acciaio (grado di finezza 000) e applicare nuovamente un sottile strato di prodotto.
Attenersi alle "Istruzioni di manutenzione per pavimenti e superfici oliati" .

Attrezzatura / Pulizia




Pennellessa, rullo di mohair o velour a pelo corto
garza/panno di cotone che non sfilaccia
lucidatrice monospazzola con pad di lucidatura bianco

Immediatamente dopo la lavorazione, lavare le attrezzature utilizzate ed eventuali macchie di prodotto fresco con diluente V 101.
Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.



Immagazzinamento / Conservabilità

Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.



Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. Conferire per il riciclaggio le confezioni completamente svuotate. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non far pervenire nelle canalizzazioni. Non versare negli scarichi.

Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/f): max. 700 g/l (2010).
Il prodotto contiene < 35 g/l di COV.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	35g/l

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevate in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.