



Natural Hard Wax Oil [eco]

- Hartwachs-Öl [eco] -

Neslystanti, struktūrą išryškinanti vidaus patalpų medienos apdailos priemonė



Atspalvis	Variantai			
	Kiekis ant paletės	360	672	200
	Pakuotė	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	83	01	03
	Artikulo Nr.			
Bespalvis/Farblos	7683	■	■	■
Šviesus ąžuolas/Eiche hell (RC-365)	7684		■	■
Tikmedis/Teak (RC-545)	7685		■	■
Riešutmedis/Nussbaum (RC-660)	7686		■	■
Juodmedis/Ebenholz (RC-790)	7687		■	■
Intensyvus baltas/Intensiv-weiß (RC-995)	7688		■	■
Sidabrinis pilkas/Silbergrau (RC-970)	7689		■	■
Spec. atspalviai	7682			■

Išėiga




40-50 ml/m² vienam sluoksniui

Išėiga labai priklauso nuo medienos sugeriamumo bei galutinio šlifavimo.

Dengti ne daugiau kaip 2 plonais sluoksniais teptuku arba voleliu.

Medžiagos perteklių nuvalyti medvilniniu audiniu po kiekvieno sluoksnio padengimo, praėjus maždaug 20-30 min.

Panaudojimo sritys



- Vidaus patalpų medienai
- Medinėms grindims ir laiptams
- Kamštinėms grindims
- Vertingiems medžio masyvo baldams
- Medinėms plokštėms ir plintusams
- Virtuvės darbastaliams (dėl nuolatinio vandens poveikio) reikėtų naudoti tam skirtą aliejų „Natural Worktop Finish[eco]“.

Savybės

- Aliejus „3 viename“: beicas, aliejus ir vaškas
- Sudėtyje yra bent 90 % atsinaujinančiųjų žaliavų
- Pagal mūsų turimą informaciją, tai yra veganiškas produktas
- Atitinka statybinių produktų poveikio sveikatai principus vidaus patalpose (pagal Statybos produktų išmetamų teršalų poveikio sveikatai vertinimo komiteto (AgBB) schemą)
- Mažinantis slydimą
- Paprastas apdorojimas
- Giliai įsigeria ir paryškina natūralią medienos struktūrą
- Įvairūs atspalviai su stabiliais pigmentais
- Patvarus, neteplus, atsparus nusidėvėjimui
- Plonas sluoksnis apsaugo nuo purvo ir drėgmės
- Geras atsparumas buityje naudojamoms medžiagoms pagal DIN 68861, 1 B (pvz., vandeniui, kokakolai, alui, arbatai, kavai, vynui ir valikliams)
- Metalinė pakuotė tinkama antriam perdirbimui



Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos atsinaujinančiųjų žaliavų pagrindu
Tankis (20 °C)	Apie 0,96 g/cm ³
Klumpumas	Apie 170 mPas
Kvapaspas	Švelnus
Blizgesys	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Pasiruošimas darbui

Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir bierių medžiagų likučių.

Medienos drėgmė: 8–12 %

Paruošimas

Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.

Riebaluotą ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu („Verdünnung & Pinselreiniger“).

Paviršių, kuriais bus vaikščiojama, galutinis šlifavimas atliekamas naudojant ne smulkesnį kaip P 100–120 šlifavimo popierių

Baldų paviršiumi ar pan. galutiniam šlifavimui naudoti ne smulkesnį nei P 180 šlifavimo popierių

Kuo šurkštesnis medienos šlifavimas, tuo intensyvesni pigmentuotų variantų atspalviai.

Apdorojimas



Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Dengti plonu sluoksniu plačiu teptuku arba voleliu.

Nevenodai sugeriantį medinį paviršių pašlifuoti, kad būtų suvienodintos sugerties savybės.

Produkto perteklių nuvalyti nespūkuojančiu medvilniniu audiniu, po kiekvieno padengimo praėjus maždaug 20–30 min.

Kuo ilgiau medžiagos perteklius paliekamas paviršiuje, tuo intensyvesni pigmentuotų variantų atspalviai.

Dengiant baldų paviršius naudoti marlės / medvilnės audinį.

Didesniems paviršiams padengti prireikus naudoti vieno disko grindų valymo mašiną su baltu poliravimo padu.

Priklausomai nuo pagrindo būklės, dengti 1–2 sluoksniais.

Prieš dengiant antrą kartą atlikti tarpinį šlifavimą P 240–320 šlifavimo popieriumi.

Spintelių viduje ir stalčiuose dengti tik vienu plonu sluoksniu, naudojant nespūkuojantį medvilninį audinį.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pagedaujamoje vietoje.

Naudoti tik ant sugeriančios medienos ir pagrindų. Netinka naudoti ant lakuotų ar izoliuotų paviršių.

Apdorojimo ir džiūvimo metu pasirinkti tinkamą vėdinimą.

Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV informacinis dokumentas Nr. 209-046). Toje pačioje darbo vietoje negalima naudoti nitroceliuliozinių lakų ar beicu. Suteptus tekstilės gaminius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius, dulkių surinkimo filtrus) surinkti į ugniai atsparias atliekų talpyklas ir saugiai juos pašalinti (užpildus vandeniu).

Džiūvimas

Galima dengti kitą sluoksnį: išdžiovinus per naktį

Pilna apkrova ant grindų galima: po 7 dienų

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Džiūvimas priklauso nuo medienos rūšies ir pagrindo sugeriamumo.

Džiūvimo trukmė gali pailgėti susidarius medžiagos pertekliui prastai sugeriančiose vietose, dėl žemos temperatūros, prastos oro cirkuliacijos ir per didelės oro drėgmės.

Skiedimas

Paruoštas naudoti

Nurodymai

EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“:

šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB).

Aliejaus pagrindu pagamintuose produktuose yra natūralių ingredientų. Dėl UV spindulių poveikio, nevienodo šviesos paskirstymo, karščio ar pavienių medienos pokyčių, gali pakisti paviršius. Dėl to reikia ypatingos apdoroto paviršiaus priežiūros (žr. bendruosius aliejaus ir vaško apdorojimo nurodymus). Siekiant išvengti tokių pokyčių, rekomenduojama rinktis beicuotą ir šviesai atsparų lakuotą paviršiaus dizainą.

Dulkes ir nešvarumus nuo grindų ir laiptų reguliariai valyti šerių šluota arba minkšta grindų šluoste.

Visapusiškai ir nuolatinei priežiūrai rekomenduojama naudoti alyvuotiems mediniams paviršiams skirtas priežiūros priemones. Vadovautis gamintojo priežiūros priemonių naudojimo instrukcijomis.

Renovuojant, ant nuvalyto paviršiaus dar kartą užtepti produkto, nepalikant jokių likučių.



Vandens žymes ir kitas dėmes ant baldų paviršiaus nušveisti plieno vilna (smulkumo laipsnis 000) ir padengti plonu produkto sluoksniu.

Naudojant sertifikuotus produktus ir mišinius, reikia vadovautis atitinkamomis bandymų ataskaitomis ir (arba) sertifikatais bei techniniu aprašu.


Atkreipti dėmesį į „Aliejumi padengtų paviršių priežiūros nurodymus“.

Darbo įrankiai / valymas

Natūralių šerių teptukas, platus teptukas, veliūro volelis, marlė / nesipūkuojantis medvilninis audeklas, vieno disko grindų valymo mašina su baltu poliravimo padu

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu („Verdünnung & Pinselreiniger“).

Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.

Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/f): maks. 700 g/l (2010).

Produkto sudėtyje yra < 35 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	35g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.