



Arbeitsplatten-Öl [eco]

Acabado de madera duradero y antisuciedad para uso en interiores



Color	Disponibilidad		
	Cant. por palet	360	672
	Talla / Cantidad	3 x 0,375 l	3 x 0,75 l
	Tipo de envase	Lata metálica	Lata metálica
	Clave de envase	83	01
	Artículo número		
Incoloro	7697	■	■
Efecto natural	7698	■	■

Consumo / cantidad a aplicar

40 - 50 ml/m² por aplicación.


El consumo depende mucho de la absorbencia de la madera y del lijado final.

2 capas, aplicación a brocha o rodillo en capa delgada.

(Retirar el material excedente con un paño de algodón sin pelusas después de aprox. 20 - 30 minutos)



Campos de aplicación



- Madera en interiores.
- Utensilios de cocina de madera
- Tableros y superficies de trabajo
- Muebles de madera maciza de alta calidad.
- El color "Efecto natural" sólo para maderas claras, p. ej. roble, fresno y abeto

Propiedades

- A base de materias primas renovables: al menos de 90 %
- Producto vegano debido a las informaciones que proporcionamos.
- Aplicación sencilla
- Penetra profundamente; acentúa la estructura natural de la madera
- Larga vida útil, repelente de suciedad, resistente
- Fina película protectora contra la suciedad y la humedad
- Alta resistencia contra sustancias domésticas usuales seleccionadas conforme a DIN 68861, 1B (por ejemplo agua, cola, cerveza, té, café, vino y detergentes)
- Rosca metálica reciclable

Datos característicos del producto

Vehículo	Resina alquídica a base de materias primas renovables
Densidad (20 °C)	Aprox. 0,96 g/cm ³
Viscosidad	Ca. 500 mPas
Olor	Suave
Grado de brillo	Mate

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

Certificados

- **DIN EN 71-3 "Seguridad de los juguetes"**
- **Declaración de inocuidad para contacto con alimentos**

Normas de ensayo

Baja emisión según el esquema AgBB

Informaciones adicionales

- **Procesamiento de productos a base de aceite que se aplican con paño**
- **Cuidado de superficies aceitadas**

Posibles productos del sistema

- **MultiSil (7380)**



Preparación del trabajo

■ Requisitos que debe cumplir el soporte

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, de grasa, de tensioactivos y debidamente pretratada.
Humedad de la madera: 8-12 %.

■ Preparativos

Eliminar totalmente la suciedad, la grasa y las pinturas viejas sueltas.
Limpiar las maderas grasientas y con resinas con Diluyente y Limpiador de brochas.
El lijado final de la madera de superficies de muebles y similares no debe ser más fino que P 180.

Elaboración



■ Condiciones de aplicación

Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +15 °C a máx. +30 °C.

Agitar bien el producto.

Aplicar en capa delgada con brocha ancha o rodillo.

Sobre los elementos de madera muy absorbentes hay que asegurar el reparto uniforme igualando la superficie.
Retirar aprox. 20-30 min. después de cada operación el exceso de producto con un paño de algodón sin pelusa.

Para los muebles debe utilizarse eventualmente una muñequilla de gasa/paño de algodón.

Después del secado por la noche aplicar una segunda capa sin lijado intermedio.

En los interiores de armarios y cajones sólo debe aplicarse una capa fina con un paño de algodón sin pelusa.

Indicaciones para la aplicación



Aplicar una capa de prueba para comprobar la compatibilidad con el soporte y el efecto de color.

Antes de recubrir maderas técnicamente modificadas y materiales a base de madera, se debe realizar un recubrimiento de prueba y una prueba de idoneidad para el área de aplicación deseada.

Usar sólo en maderas y soportes absorbentes. Las superficies barnizadas o ya selladas no son adecuadas.

Durante la aplicación y el secado debe haber una buena aireación.

Peligro de autoinflamación (Información DGUV 209-046). No utilizar en el mismo lugar de trabajo que los barnices o manchas basados en NC. Recoger los textiles contaminados (por ejemplo, paños de limpieza, ropa de trabajo, bolsas de polvo) en contenedores de residuos ignífugos y elimínelos de forma ignífuga (bajo el agua).

■ Secado

Recotable: tras secarse durante la noche

En los primeros días: utilización cuidadosa (evitar humedad)

El tiempo de secado recomendado hasta el sellado con MultiSil: > 7 días (retirar los restos de MultiSil al instante)

Valores obtenidos en la aplicación práctica a 20 °C y un 65 % de humedad relativa.

El secado depende del tipo de madera y de la absorbencia del soporte.

El secado puede retrasarse por el exceso de producto sobre los puntos no absorbentes, a temperaturas bajas, con poco intercambio de aire y con una elevada humedad ambiental.

■ Dilución

Listo para usar

Indicaciones

DIN EN 71-3 "Migración de determinados elementos": Este producto cumple los límites de migración de metales pesados a los juguetes de los niños según la norma DIN EN 71-3 y, por lo tanto, cumple uno de los diversos requisitos adicionales para la seguridad de los juguetes de los niños según la "Directiva sobre juguetes" de la UE (2009/48/CE).

Si hay que renovar la capa aplicada, se vuelve a aplicar el producto sobre la superficie limpia sin dejar rebordes.

Los rebordes de agua o manchas sobre los muebles deben eliminarse con lana de acero (grado finura 000), aplicando después una capa delgada de producto.

Observar la "Instrucción para el cuidado de superficies y suelos aceitados".

Utensilios de trabajo / limpieza




Brocha ancha, rodillo de velour o mohair de pelo corto. Muñequilla de gasa/paño de algodón sin pelusa.

Limpiar los utensilios de trabajo inmediatamente después de su empleo con Diluyente y Limpiador de brochas.

Eliminar los restos de la limpieza de forma reglamentaria.

Estabilidad de almacenamiento / caducidad



En los envases originales cerrados y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas al menos 24 meses.

Consumir contenedores abiertos rápidamente.

Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada



Eliminación	Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.
Indicaciones de seguridad	Guardar fuera del alcance de los niños. Durante los trabajos de aplicación a pistola utilizar gafas de seguridad y un filtro combinado A2/P2. Durante los trabajos de lijado utilizar un filtro contra polvo P2. Durante la elaboración y el secado debe haber una buena aireación. No comer, beber y fumar durante el empleo de la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel enjuagar inmediata y abundantemente con agua. No introducir en el alcantarillado, las aguas o la tierra. Limpiar los utensilios inmediatamente después de su empleo con agua y jabón. Reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Entregar los restos de producto líquido al punto de recogida de lacs usadas.
COV según la Directiva de Decopaint (2004/42/EC)	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/f): máx. 700 g/l (2010). Este producto contiene < 20 g/l de COV.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	20g/l

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.