



Natural Worktop Finish [eco]

- Arbeitsplatten-Öl [eco] -

Kauakestev, mustusthülgav puiduviimistlus siseruumidesse



Värvitoon	Saadavus		
	Arv alusel	360	672
	Suurus / kogus	3 x 0,375 l	3 x 0,75 l
	Pakendi tüüp	Ämber	Ämber
	Pakendi kood	83	01
	Artiklinumber		
Värvitu/Farblos	7697	■	■
Loodusfekt/Natureffekt	7698	■	■

Kulu




40–50 ml/m² töökäigu kohta

Kulu sõltub eelkõige puidu imavusest ja lõppviimistlusest.

2 töökäiku, pintsliga või rulliga õhukeselt pealekandmine.

Eemaldage liigne materjal ebemevaba puuvillakangaga iga töökäigupuhul ca 20–30 minuti järel.

Kasutusala



- Puit sisetingimustes
- Puidust köögitarvikud
- Laua- ja töötasapinnad
- Kvaliteetne täispuidust mööbel
- Loomulik toon ainult heleda puidu puhul, nt tamm, saar, kuusk

Omadused

- Taastuva tooraine baasil
- Veganlik: ei sisalda loomset päritolu lisandeid
- Lihtne töödelda
- Tungib sügavale ja rõhutab puidu looduslikku struktuuri
- Kauakestev, mustust tõrjuv, vastupidav
- Õhuke kaitsekiht määrdumise ja niiskuse vastu
- Hea vastupidavus mitmetele olmeainetele (nt vesi, limonaad, õlu, tee, kohv, vein ja pesuvahend)

Toote andmed

Sideaine	Alküüdvaigu baasil taastuvad toorained
Tihedus (20 °C)	Umbes 0,96 g/cm ³
Viskoossus	Umbes 500 mPas
Lõhn	Õrn
Läikeaste	Matt

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja ei ole käsitletavad siduvate tooteomadustena.

Standardid

Vähesaastav vastavalt AgBB (Saksamaa) standardile

Lisateave

➤ [Jätksuutlikkuse infoleht](#)



Võimalikud süsteemitooted

> MultiSil (7380)

Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

Puidu niiskus: 8 - 12 %

■ Ettevalmistamine

Eemaldage täielikult mustus, rasv ja lahtised, vanad kattekihid.

Puhastage rasvane ja vaigune puit tootega „Verdünnung & Pinselreiniger“.

Mööblipindade ja sarnaste esemete puhul ei tohi lõplikuks lihvimiseks kasutada liivapaberi fraktsioon olla peenem kui P 180

Töötlemine



■ Töötlemistingimused

Materjali, ümbritseva keskkonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni max +30 °C.

Segage materjal korralikult läbi.

Kandke peale õhukese kihina pintsliga või rulliga.

Tagage erineva imavusega puitpindadel materjali ühtlane jaotumine.

Eemaldage liigne materjal ebemevaba puuvillase lapiga iga töökäigu korral pärast 20–30 minuti möödumist.

Vajaduse korral kasutage mööbli jaoks marlit/puuvillast lappi.

Pärast kuivamist kandke teine kiht peale ilma vahepeal lihvimata.

Kandke kappide sisepindadele ja sahtlitesse ebemevaba puuvillase lapiga üksnes 1 õhuke kiht.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Enne keemiliselt modifitseeritud puidu või puitmaterjali katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutuskohas.

Kasutage üksnes imavatel puitudel ja aluspindadel. Värvitud või juba hermetiseeritud pinnad ei ole sobivad. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada hea ventilatsioon.

Iseüttimise oht (DGUV teave 209-046). Ei tohi töödelda NC-d sisaldavate lakkide või peitsidega samas töökohas, koguda saastunud tekstiile (nt puhastuslapid, tööriided, tolumamahutid) tulekindlatesse jäätmemahutitesse ja utiliseerida tulekindlalt (vee all).

■ Kuivamine

Ületöödeldav: pärast õõ läbi kuivamist

Esimestel päevadel: säästev kasutus (nt veega koormamine)

Soovitav kuivamisaeg kuni tihendamiseni vahendiga MultiSil: > 7 päeva (siluva aine jäägid eemaldada kohe)

Praktiisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

Kuivamine sõltub puidutüübist ja aluspinna imavusvõimest.

Mitteimavatel pindadel, madalal temperatuuril, vähese õhuhahetuse ja suure õhuniiskuse korral võib pinnale kantud üleliigne materjal pikendada kuivamisaega.

■ Lahjendamine

Kasutusvalmis

Juhised

DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“:

See toode vastab mänguasjade raskemetallide migratsiooni piirmääradele standardi DIN EN 71-3 kohaselt ning täidab sellega ühe paljudest muudest nõuetest laste mänguasjade ohutusele ELI mänguasjadirektiivi (2009/48/EÜ) kohaselt.

Õli baasil tooted sisaldavad looduslikke koostisosi. Koosmõjus UV-kiirguse, valguse puudumise (tumenemine), soojuste või puidu individuaalsete muudatustega võivad need põhjustada pinna muutumist. Järgige õlide ja vahade jaoks ette nähtud üldiste töötlemisjuhistega teabelehte. Kui neid muutusi ei soovita, on soovitatav pind katta veepõhise, valguskindla peitsi ja valguskindla lakiga.

Renoveerimise korral järeltöödelge puhastatud pinda nähtavate jätkukohtadeta.

Veerõngad või plekid mööblil eemaldage terasvillaga (jämedus 000) ja järeltöödelge õhukese kihina.

Järgige dokumenti „Õlitatud ja vahatatud pindade ning põrandate hooldusjuhend“.

Töövahendid/puhastamine




Looduslikest harjastest pintsel, spaatel, veluurrull, marlitampoon/ebemevaba puuvillane lapp

Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist vahendiga „Verdünnung & Pinselreiniger“.

Kõrvaldage puhastusjäätgid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.

Kasutage avatud anum võimalikult kiiresti ära.

**Ohutus / regulatsioonid**

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti kõrvaldamise ja ökoloogia kohta leiata kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlussuunised

Suuremad tootejäägid tuleb kõrvaldada kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

Ohutusjuhised

Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Pihustamisel kasutada kaitseprille ja kombineeritud filtrit A2/P2.
Lihvimisel kasutada tolmufiltrit P2.
Töötlemise ja kuivamise ajal tagada hea ventilatsioon.
Vältida värvi kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist.
Silma või nahale sattudes loputada viivitamatult põhjalikult veega.
Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse.
Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga.
Ümbertöötlemiseks tagastada ainult puhastatud pakendid.
Vedelad materjalijäägid anda vanade värvide kogumispunkti.

LOÜ sisaldus vastavalt 2004/42/EÜ

EL-i piirmäär sellele tootele (kat. A/f): max 700 g/l (2010).
See toode sisaldab < 20 g/l lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	20g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool toodud andmed/näitajad on väija selgitatud praktika käigus või laboris ligikaudsete väärtustena ning pole seetõttu siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üldisi suuniseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja töötlemise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

töötlemise, kasutatavate materjalide ja ehitusobjektide erinevuste ja mitmekesisuse tõttu ei ole võimalik käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovime kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui me tootjana ei ole kirjalikult sõnaselgelt kinnitanud toodete spetsiifilist sobivust või omadusi lepingus määratletud kasutusotstarbeks, ei ole

rakendustehniline nõustamine või juhendamine siduv, isegi kui see toimub meie parimate teadmiste kohaselt. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.