



Huile plan de travail [eco]

Embellissement du bois, à base de matières premières renouvelables, pour l'intérieur

Couleur	Disponibilité		
	Nombre/palette	360	672
	Unités de conditionnement	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l
	Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal
	Clé de fermeture	83	01
	Art. n°		
incolore	7697	■	■
effet naturel	7698	■	■

Consommation



La consommation dépend tout particulièrement de la capacité d'absorption du bois et du ponçage final.

2 applications, fines, au pinceau ou au rouleau.

Retirer l'excédent de produit avec un chiffon en coton non pelucheux env. 20-30 min. après chaque application,

Domaines d'application



- Bois à l'intérieur
- Comptoirs et plans de travail
- Ustensiles de cuisine en bois
- Jouets d'enfants, chaises hautes
- Meubles en bois massif
- Teinte „Effet naturel“ uniquement pour les essences de bois claires, p. ex. chêne, frêne et épicéa

Propriétés

- A base de matières premières renouvelables: Minimum 90%
- Produit végétal sur la base des informations dont nous disposons, p. ex. des fournisseurs de matières premières et de nos processus de fabrication.
- Mise en oeuvre facile
- Elle pénètre profondément dans le bois et en accentue sa structure naturelle.
- Longue durée de vie, résistante à l'encrassement, robuste
- Bonne résistance aux substances domestiques traditionnelles sélectionnées selon la norme all. DIN 68861, 1B (p.ex. eau, soda, bière, thé, café, vin et agent nettoyant)
- Emballage métallique recyclable

Caractéristiques techniques



Liant	résine alkyde à base de matières premières renouvelables
Densité (20°C)	env. 0,96 g/cm ³
Viscosité	env. 500 mPas
Odeur	Légère
Degré de brillance	mat

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**
- **Unbedenklichkeitserklärung Lebensmittelkontakt**

Informations supplémentaires

- **Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag**
- **Pflege von geölten Flächen**

Préparation du travail**■ Exigences du support**

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.

Humidité du bois: 8-12%

■ Traitement préliminaire

Éliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.

Nettoyer les bois gras ou résineux avec le Nettoyant brosses.

Ponçage final du bois - pour des meubles et similaires - pas plus fin qu'un grain 180

Mise en oeuvre**■ Directives**

Température (produit, air, support): De +15°C minimum à +30°C maximum

Bien brasser le produit.

Appliquer finement au rouleau ou au pinceau plat.

Sur bois à capacité d'absorption variable, étaler le produit pour assurer une répartition égalisée.

20 à 30 minutes environ après chaque application, retirer l'excédent de produit avec un chiffon en coton non pelucheux.

Pour le mobilier, utiliser si nécessaire un chiffon en coton ou des tampons de gaze.

Après séchage, procéder à la seconde application, sans égrenage intermédiaire.

Dans les armoires et les tiroirs, procéder à 1 application fine avec un chiffon en coton non pelucheux.

Applications

Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

Pendant la mise en oeuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.

Risque d'auto-inflammation (information 209-046 de la 'DGUV' - Assurance accidents obligatoire all.)

Ne pas mettre en oeuvre à proximité de teintures ou laques contenant de la nitrocellulose. Rassembler les textiles salis (p.ex. chiffons, vêtements) dans des récipients résistants au feu, puis éliminer.

■ Séchage

Recouvrable: Après séchage pendant la nuit

Dans les premiers jours: Utilisation avec précaution (p. ex. contraintes par l'eau)



Durée de séchage recommandée avant siliconage avec le Mastic MultiSil: > 7 jours
(Éliminer immédiatement les résidus d'agent de lissage)

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.
Le séchage dépend de l'essence de bois et de la capacité d'absorption du support.
Excédents de produit sur une zone non absorbante, des températures basses, une circulation d'air faible et une humidité de l'air élevée peuvent entraîner des retards de séchage.

■ Dilution

Produit prêt à l'emploi

Remarques

Pour une rénovation (même partielle dans le cas de "couloirs de passages" particulièrement marqués), appliquer sans reprise sur la surface nettoyée.
Éliminer les auréoles d'eau et les taches sur les meubles avec de la laine d'acier (n°000) puis appliquer finement.
Respecter les 'instructions de soin pour les sols et surfaces huilés'.


Outils / nettoyage



Pinceau large, rouleau mohair ou velours à poils ras
Chiffon en coton non pelucheux / tampons de gaz

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Nettoyant Brosses.
Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Conservation



Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Consignes de sécurité selon les critères RAL

Conserver hors de la portée des enfants.
Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2.
Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.
Pendant la mise en oeuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en oeuvre du produit.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.
Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après l'utilisation.
Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Valeur limite (réglementation européenne) pour le produit (cat. A/f): maximum 700 g/l (2010).
Teneur du produit en COV: < 700 g/l.



Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.