



HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Koksnes apdare ar lielu cietvielu saturu, kuras pamatā ir atjaunojamas izejvielas



Krāsu tonis	Pieejamība			
	Skaitis paletē	672	200	30
	VPE	0,75 l	2,5 l	10 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	01	03	10
	Preces Nr.			
intensīvi balts (RC-995)	7701	■	■	
rieksts (RC-660)	7702	■	■	
gaišs ozols (RC-365)	7703	■	■	
teak (RC-545)	7704	■	■	
melnkoks (RC-790)	7705	■	■	
sudrabs pelēks (RC-970)	7706	■	■	
dabisks efekts	7707	■	■	
bezkrāsaina	7708	■	■	■
Īpašās krāsas	7709	■	■	■

Patēriņš




50 - 70 ml/m² uz vienu darba operāciju

Patēriņš ir ļoti atkarīgs no koksnes absorbcijas un galīgās slīpēšanas.

Pēc 20 līdz 30 minūtēm noņemiet pārpalikuma materiālu ar nepūkušu kokvilnas drānu.

Izmantošanas jomas



- Koksne iekštelpās
- Koka grīdas un kāpnes
- Galda un darba virsmas
- Augstas kvalitātes masīvkoka mēbeles
- Korķa grīdas
- Paneļi un apmales
- Piesārņojuma tendences samazināšanas no dabīgā akmens izgatavotām virtuves darba virsmām (eļļa, tauki, sadzīves netīrumi utt.)



- Ilgtspējīga būvniecība: celtniecības sertifikāti DGnB, LEED, BNB
- Krāsas tonis "dabisks efekts" tikai gaišai koksnei, piem.: ozols, osis un dižegle
- Nav paredzēts balinātai koksnei
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības

- 3in1 eļļa: krāsviela, eļļa un vaska blīvējums vienā
- Uz atjaunojamu izejvielu bāzes: vismaz 90 %
- Drošs pārtikai: nekaitīgs, nonākot saskarē ar pārtiku
- Atbilst būvniecības produktu veselības novērtēšanas principiem telpās (AgBB shēma)
- Slīdēšanu mazinošs
- Vienkārša apstrāde
- Dziļi iespiežas; uzsver koksnes dabisko struktūru
- Izturīgs, netīrumus atgrūdošs, izturīgs pret nodilumu
- Laba izturība pret izvēlētām sadzīves vielām saskaņā ar DIN 68861, 1B (piemēram, ūdens, kola, alus, tēja, kafija, vīns un tīrīšanas līdzekļi)
- Vegāns produkts, pamatojoties uz mūsu informāciju, piem., no izejvielu piegādātājiem un ražošanas procesiem, kurus mēs izmantojam

Izstrādājuma dati

Saistviela	Modificētas eļļas, kuru pamatā ir atjaunojamās izejvielas
Blīvums (20 °C)	Apt. 0,96 g/cm ³
Viskozitāte	Apt. 170 mPas
Smarža	Maīga
Spīduma pakāpe	Matēta

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- [DIN EN 71-3 "Noteiktu elementu migrācija"](#)
- [Paziņojums par iebildumu neesamību Kontakts ar pārtiku](#)
- [Atļauja kā virsmas pārklājuma sistēma parketa un koka grīdēm](#)
- [Pretslīdes pretestība](#)

Iespējamie sistēmas produkti

- [MultiSil \(7380\)](#)
- [Wischpflege für geölte Böden ^{\[ecol\]} \(7699\)](#)
- [Reparatur-Set \(4955\)](#)

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.
Koksnes mitrums: 8 - 12%
- **Sagatavošana**
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.
Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.
Koksnes slīpēšanu veikt ar P 80 - 150.
Jo rupjākā ir koksnes slīpēšana, jo intensīvāka krāsu shēma ir pigmentu krāsošanas variants.



Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +18 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Uzklāšana ar veltnīti, ota, lāpstiņu, padu

Nodrošināt vienmērīgu sadalīšanu uz ļoti absorbējošas koksnes, izrullējot krāsu.

Noņemiet lieko materiālu ar nešķeltu kokvilnas drānu katrā darba procesā apt. pēc 20 - 30 minūtēm.

Lielākām virsmām, ja nepieciešams, izmantojiet viena diska mašīnu ar baltu pulēšanas spilventiņu.

Ja nepieciešams, izmantojiet mēbelēm marles ķīpas/kokvilnas audumu.

Skapju iekšpusē un atvilktnēs uzklājiet tikai vienu reizi ar neplūksnainu kokvilnas audumu.

Uzklājiet materiālu 1-2 darba operācijās, atkarībā no virsmas struktūras.

Pirms otras uzklāšanas veiciet starpposma slīpēšanu ar P 240 - 320.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Vietās, kur nav lielas slodzes, bieži vien pietiek vienreizēja uzklāšana. Vietās ar lielāku slodzi tiek panākta lielāka pretestība ar divreizēju uzklāšanu. Koksnes struktūras un veida dēļ var būt nepieciešama arī otrā uzklāšana.

Apstrādes un žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju.

Pašaizdegšanās bīstamība (DGUV informācija 209-046)

Aizliegts apstrādāt ar NC saturošām lakām vai krāsvielām tajā pašā darba vietā, savākt un utilizēt netīrus audumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbus) ugunsizturīgos atkritumu konteineros.

■ Žūšana

Pārkrāsojams: pēc žūšanas naktī

Maiga lietošana (piemēram, ūdens piesārņojums): pēc 2 - 3 dienām

Pilna slodze: pēc 7 dienām

Ieteicamais žūšanas laiks pirms blīvēšanas ar MultiSil: > 7 dienas

(Nekavējoties noņemiet gludināšanas līdzekļa atliekas)

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Žūšana ir atkarīga no koksnes veida un pamatnes absorbcijas.

Tas var izraisīt žūšanas aizkavēšanos pārmērīga materiāla dēļ nesabsorbējošās vietās, zemās temperatūrās, ar zemu gaisa cirkulāciju un augstu mitrumu.

■ Izmantošanai

Gatavs lietošanai

Norādījumi

Remonta gadījumā (arī daļēji uz īpaši saspringtiem ceļiem) tīrītāja zona jāapstrādā bez atlikumiem.

Noņemiet ūdens švīkas vai traipus uz mēbelēm ar tērauda vilnu (smalkuma grāds 000) un uzklājiet plānu slāni.

Pievērsiet uzmanību "Kopšanas instrukcijai eļļotām virsmām un grīdām".

Darba instrumenti/tīrīšana



Virsmas ota, velūra vai mohēra veltnīti ar īsām plūksnām (3-5 mm), viena diska mašīna ar baltu neabrazīvu spilventiņu, marle/ bezspalvu kokvilnas audums, nerūsējošā tērauda/spalvu lāpstiņa

Darba instrumentu tīrīšana ar mazgāšanas atšķaidītāju WV-891 vai ar atšķaidītāju V-890. Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.



Glabāšana/ glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/f): maks. 700 g/l (2010) .
Šis produkts satur < 700 g/l GOS.



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.