



OH-180-Verharder [eco]

Oplosmiddelvrije isocyanaat voor het uitharden van HSO-118 [eco]

Leverbaar		
	Aantal per pallet	880
Grootte / hoeveelheid		0,5 ltr
	verpakking	blik
	verpakkingscode	84
art.nr.		
	7721	■

Verbruik

In de voorgeschreven mengverhouding aan de olie toevoegen

Toepassing



- Voor het uitharden van HSO-118 [eco]
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen

- Geen verplichte productscholing volgens EU 2020/1149
- VOC-vrij & milde geur
- Snelle doorharding bij een langere verwerkingstijd
- Verdere verbetering van de robuustheid van HSO-118 [eco]
- Gemakkelijk te doseren

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	Ca. 1,15 g/cm ³
Geur	Mild

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

➤ [HSO-118-High-Solid-Olie \[eco\] \(7708\)](#)

Vorbereitung



Mengverhouding

In de voorgeschreven mengverhouding aan de olie toevoegen

De harder al roerend toevoegen en het mengsel tot een homogene massa mengen.
Remmers patentmixer gebruiken.

Verwerking



Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip

Isocyanaten reageren met luchtvochtigheid, op basis daarvan de verpakking van de verharder altijd luchtdicht sluiten.

Opslag / houdbaarheid



Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.



Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.