Voeg-gladstrijkmiddel

Concentraat voor het gladstrijken van afdichtingskitten

Leverbaar	
Aantal per pallet	288
Grootte / hoeveelheid	**1 kg**
Verpakkingstype	flacon
Verpakkingscode	01
art.nr.	
7725	■

Verbruik

Naar behoefte



Toepassing



- Voor het glad trekken van verse siliconen, PU en MS-hybride-polymeer kitten
- Niet geschikt voor de verwerking op acrylaatkit
- Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen



- Concentraat met hoog rendement
- Speciaal samengesteld concentraat voor het glad afwerken van vers aangebrachte, elastische siliconen, polyurethaan of MS-polymeer voegkitten

Technische gegevens

Actieve werkzame stof	Ca. 15 %
Dichtheid (20 °C)	1,00 g/ml
Samenstelling	tensidemengsel, bevat geen APEO
pH-Waarde (20 °C)	Ca. 10

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- MultiSil (7380)
- MultiSil NUW (7525)
- PU AW (7630)
- MS 150 (7505)

Voorbereiding



- Vermengen
  Het product max. 2 : 98 met water mengen.

Verwerking



- Richtlijnen
  Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +35 °C.

  Direct aansluitend de kit met geschikt gereedschap in de gewenste vorm aanbrengen.

Applicatie

Voor gebruik de verdraagzaamheid met aangrenzende delen zoals bijv. gelakt hout of natuursteen testen.
Restanten Voegkit-finish niet laten opdrogen, omdat dit kan leiden tot glansverlies van de voegkit.

	Overtollig materiaal op aangrenzende delen (bijv. glas) zo snel mogelijk verwijderen, om strepen en vlekken te voorkomen.
Gereedschap / reiniging	Kwast, Fensterfix kitafwerkspatel Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Opslag / houdbaarheid 	In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Afval	Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.