



Induline AF-920-Acryl-Fugenschutz HS

Akrildiszperzió speciális segédanyagokkal, lágyítószermeszes

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	1056
	Kíszerelés	12 x 310 ml
	Göngyölegkód	01
	Terméksz.	
átlátszó	7732	■

Anyagsükséglet

Kb. 5 ml/fm 2 x 2 mm-es fugakeresztmetszet esetén



Alkalmazási területek

- A keskeny repedési, vágási és sarokhézagok lezárásához a faiparban és a nyílászárók gyártása területén
- Professzionális felhasználóknak



Tulajdonságok

- Nagyon magas szilárdtest hányad: Kis mértékben zsugorodik és már a korai fázisban ellenáll a száraz repedéseknek
- Könnyen feldolgozható
- Bevonatolható a szokványos lakk- és lazúrrendszerekkel
- Átlátszó filmréteggé szárad ki
- Jól tapadó alapot képez a következő bevonatok számára

Terméjkellemzők

- Kiszállításkor

Sűrűség (20 °C)	kb. 1,13 g/cm ³
Viszkozitás	pasztaszerű /állékony
Bőrösödés	kb. 15 perc (+23 °C/50% rel. párat.)

- Felhasználás után

Szakadási nyúlás (DIN EN ISO 8339)	kb. 150%
Nyúlás-feszültség érték 100 % (DIN EN ISO 8339)	kb. 0,8 N/mm ²
Térfogatvesztés (DIN EN ISO 10563)	kb. 25%

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- [Induline Fensterbeschichtungs-System](#)

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
A fugaoldalaknak teherbírónak, száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lenni.
Alkalmazható alapozóra vagy köztes bevonatra.
- Előkészítés
A munka menetének és a várakozási időnek az optimalizálása érdekében előzetes kísérleteket tettünk közzé.



Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 30 °C.

A kartuscsőr lyukméretét a fuga szélességéhez kell igazítani, ferdén levágni, majd a tömítőanyagot a fugába kell nyomni.

A fuga széléhez megfelelő nyomással kell felvinni az anyagot és egy benedvesített simítóval el kell simítani.

Ne hagyja, hogy a friss masszából felesleg képződjön.

A felhordott töltőanyagot sík vonalban húzza le egy megfelelő szerszám vagy ujjvédő eszköz segítségével.

Feldolgozási tudnivalók



Nem alkalmazható csatlakozó és tágulási hézagoknál.

A termék nem ajánlott oldószeres bevonatokkal való érintkezés esetén.

Száradás

Száradási idő (2 x 2 mm-es fuga)

Kb. 60 perc (+23 °C/50% rel. párat.)

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

Tudnivalók

A ragasztott hézagokat a ragasztó teljes felületen történő kifolyásáig a ragasztó gyártójának előírásai szerint kell szakszerűen kivitelezni.

Az Induline AF-920-re felhordott következő réteg kivitelezésekor kerülni kell a túl nagy rétegvastagságot. Az előírt rétegvastagságok a VFF HO.03. tájékoztatójában találhatóak.

Durva pórusú fafajták esetén a köztes bevonat után ajánlott az AF-920 záróréteget alkalmazni.

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktechníványban foglaltakat.

Munkaeszközök és tisztításuk



Tömítőanyag-pisztoly, Fensterfix lehúzóspatulya

Friss állapotban vízzel tisztítható, a makacs szennyeződések pedig az Aqua RK-898 tisztítókoncentrátummal távolítsa el.

Remmers szerszámok

➤ [Fensterfix Abstrichspachtel \(4394\)](#)

➤ [Dichtstoffpistole \(4701\)](#)

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékok az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.