



Multi Isolierlack 3in1

Veepõhine, kattev isoleeriv pinnakate krundi-, vahe- ja lõppkihtide jaoks puidul ja teistel aluspindadel




Värvitoon	Saadavus			
	Tarnitavad pakendid	672	200	96
	Pakendi kaal	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	01	03	05
	Artikli number			
valge (RAL 9016)	7744	■	■	■
	7746	■	■	■
	7747	■	■	
	7748	■	■	
	7749	■	■	
	7750	■	■	
	7751	■	■	

Kulu

100 - 120 ml/m² töötapi kohta
Vajalik 2 töötappi.



Kasutusala



- Puidule sise- ja välitingimustes
- Mitmemõõtmelised puitdetailid, nt aknad ja uksed
- Piiratud mõõtmega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
- Muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid, näiteks aiad, sõrestikud, katusealused, puidust välisvooderdised
- Isoleeriv krunt, vahe ja lõppkiht
- Ka ületöötlemiseks.
- Puitlaed ja puitplaadid
- Tsingitud vihmaveetorudele ja plekile.
- Küttekehad
- Kõva PVC
- Alumiinium (anodeerimata)



- Paljudele teistele aluspindadele.
- Ei soovitata pörandapindade katmiseks (terrassid, puitpörandad)

Omadused



- Vesibaasil
- Ventileeriv
- Isoleeriv puidukomponentide suhtes
- Roostet inhibeeriv kruvi- & naelapeadel
- Väga hea ilmastikukindlus & vähene kriidistumine
- Hea servade katvus
- Ilmastiku- ja niiskuskindel
- Ei kolletu
- Väga madal määrdumine
- Väga hea nakkuvus aluspinnaga.
- Vastupidav (vastavalt direktiivile HO.03)
- Vähendab nikotiiniga värvumist

Toote andmed

Tihedus (20 °C)	umbes. 1,27 g/cm ³
Lõhn	Iseloomulik
Läikeaste	Siidmatt

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

- [DIN EN 71-3 „Laste mänguasjade ohutus“](#)

Võimalikud süsteemitooted

- [Holzschutz-Grund* \(2066\)](#)
- [Allgrund \(5420\)](#)
- [Hirnholzschutz \(1900\)](#)
- [Treppen- & Parkettlack \(2390\)](#)

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.

Mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus 11–15%
Piiratult ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%

- **Ettevalmistamine**
Eemaldage jääkideta mustus, rasv ja lahtised kattedkihid.

Vanad kihid põhjalikult lihvida.

Lihvige halliks muutunud ja ilmastikust mõjutatud puitpealispindu kuni kandevoimelise aluspinnani.

Eemaldada lahtised või murdunud oksad, eemadad vaik ja puhastada sobivate vahenditega (nt. Verdünnung & Pinselreiniger).

Mädale ja sinele soodsad puidud tuleb välitingimustes töödelda enne Holzschutz-Grund´ga. (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!)

Kuivamisaja tuleb tingimata järgida.

Lugege BFS infolehte nr.18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.



Kõva PVC ja alumiinium (anodeerimata):

Teostage ammoniaakne pindaktiivse ainega pesu kasutades lihvimisklotsi. Järgige BFS andmelehte nr 22 kõva PVC ja BFS andmelehte nr 6 alumiiniumi kohta.

Kandevõimelised vanad värvikihid

Mittekandevõimelised vanad värvikihid tuleb jäägitult eemaldada.

Töödelge ainult kandevõimelisi ja mittekriidistuvaid aluspindu.

Tuleb järgida BFS andmelehte nr 20.

Teostage ammoniaakne pindaktiivse ainega pesu kasutades lihvimisklotsi. Järgige BFS andmelehte nr 5.

Kõrgemate mehaaniliste koormuste korral töödelge eelnevalt Allgrund abil.

Eemaldage põhjalikult rooste. Eemaldage oksüdeerunud ja lahtised pinnakihid (rooste käsitsi eemaldamine puhastusaste SA 3). Parimad tulemused saavutatakse eeltöötlemisel liivapritsimisega, puhastusaste SA 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).

Ümardage teravad servad ja kraadid.

Tuleb järgida BFS andmelehte nr 20.

Töötlemine



■ **Juhised töötlemiseks**

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +25 °C.

Materjal korralikult läbi segada.

Pealekandmine pintsi, rulli, pihustiga.

Peale kuivamist järgmine kiht peale kanda.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Proovitööga tuleb kontrollida vastupidavust aluspinnaga ja isoleerimise tõhustust.

Puidu alumistele ristlõikelistele pindadele tuleks teha ettelõige, et tekiks veenina.

[VA1_HL_35]

Töötlemise/kuivamise ajal kaitsta pindu vihma, tuule, päikesekiirguse ja vette kastmise eest.

Ärge kasutage booriga immutatud puidul.

■ **Kuivamine**

Tolmukuiv: 1 – 2 tundi

Ületöödeldav: umbes 6 tunni pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.

Madalamad temperatuurid, kõrge õhuniiskus või maksimum kihi paksused võivad kuivamisega pikendada.

Pikemad kuivamisajad võivad isoleerivat mõju parandada.

Toote lahjendamine, liiga suur puidu niiskus või soovitava katmisjärjekorra, peale kantavate koguste ja kuivamisega eiramine võib piirata toote isoleerivat mõju.

Veepõhiste pinnakattesüsteemide korral esineb alati puidukomponentide läbiimbumise jääkrisk!

■ **Lahjendamine**

Kasutusvalmis



Töövahendid/puhastamine


Akrüülpintsel, suurte pindade pintsel, vahtplastrull, pritsimisseadmed



Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja nõudepesuvahendiga. Utiliseerige puhastusjääd nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustades kasutada maski P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejääd tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.