



## Multi Isolierlack 3in1




Krāsu tonis	Pieejamība			
	Skaitis paletē	672	200	96
	VPE	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	01	03	05
	<b>Preces Nr.</b>			
balts (RAL 9016)	7744	■	■	■
	7746	■	■	■
	7747	■	■	
	7748	■	■	
	7749	■	■	
	7750	■	■	
	7751	■	■	

### Patēriņš

100 - 120 ml/m<sup>2</sup> uz vienu darba soli  
Nepieciešamas 2 darba operācijas



### Izmantošanas jomas



- Koksne iekšā un ārā
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- izolācijas gruntējums, starppārklājums un gala pārklājums
- Arī kā kapitālremonta krāsošana
- Koka griesti un koka paneļi
- Cinka jumta teknes un plāksnes
- Radiators
- Cietais PVH
- [AW\_D\_21]
- Daudzas citas virsmas
- Nav piemērots uzklāšanai uz grīdas virsmām (terasēm, koka platformām utt.)



## Īpašības



- Uz ūdens bāzes
- Ventilējošs
- Izolējošs pret koksnes sastāvdaļām
- Rūsas inhibējošs skrūvju un nagu galviņām
- Ļoti laba laika apstākļu izturība un zems krītojums
- Labs malu pārklājums
- Noturīgs pret laika apstākļiem un mitrumu regulējošs
- Minimāla dzeltēšanas tendence
- [EG\_D\_22]
- Ļoti laba saķere ar pamatni
- Nesalīpoša (saskāņā ar dierktīvu HO.03)
- [EG\_D\_23]

## Sertifikāti

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

## Iespējamie sistēmas produkti

- **Holzschutz-Grund\* (2066)**
- **Allgrund (5420)**
- **Hirnholzschutz (1900)**
- **Kāpņu un parketa laka (2390)**

\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

## Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**  
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%

Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

- **Sagatavošana**  
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.

### Koksnes pamatnes:

Kārtīgi apslīpēt nesabojātus vecus pārklājumus.

Pelēkas und nodiltas virsmas noslīpēt līdz nesošai pamatnei.

Noņemiet vaļīgus vai atplīsušus zarus, kā arī atklātas sveķu vietas, notīriet tās ar piemērotu līdzekli (piem., šķīdinātāju V 101, šķīdinātāju otu mazgāšanai).

Koksni ārējā zonā, kas tiek aizsargāta pret puvi un zilēšanu, iepriekš apstrādāt ar aizsargājošu koka pamatni\*. (\*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!)

Žūšanas laiks ir jāievēro.

Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

### Cietais PVH un alumīnijs (nav anodēts):

Veiciet amonjaka mitrināšanas līdzekļa mazgāšanu, izmantojot slīpēšanas spilventiņu.

Ievērojiet BFS informācijas lapu nr. 22 attiecībā uz cietu PVH un BFS informācijas lapu nr. 6 attiecībā uz alumīniju.

### Izturīgi veci pārklājumi:

{ilnīgi noņemiet vecos, nestabilos pārklājumus



Pārstrādāt tikai izturīgas un nelobītas pamatnes.  
Jāievēro BFS informācijas lapa nr. 20.

#### Cinks (cinkots tērauds):

Veiciet amonjaka mitrināšanu, izmantojot slīpēšanas spilvenu. Ievērojiet BFS informācijas lapa nr. 5.

Iepriekšēja apstrāde ar Allgrund palielinātām mehāniskām slodzēm.

#### Dzelzs, tērauds:

Rūpīgi noņemt rūsu. Noņemiet plāvas un velmēšanas ādas slāņus (rokas rūsu noņemšana tīrības pakāpe SA 3). Vislabākos rezultātus var iegūt, iepriekš apstrādājot ar smilšu strūklku, tīrības pakāpe SA 2.5 (DIN EN ISO 12944-4).

Noapaļojiet asas malas un grādus.

Jāievēro BFS informācijas lapa nr. 20.

#### Apstrāde



#### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.

Pēc žūšanas uzklāt vēl citas kārtas.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

#### Norādījumi par apstrādi



Ja nepieciešams, pārbaudiet saderību un izolāciju ar pamatu, izmantojot testa pārklājumu.

Apakšējās šķērsām šķiedrai zāgētās virsmas iezāgējiet, lai veidotos mala pilēšanai.

[VA1\_HL\_35]

Apstrādes/žūšanas laikā aizsargājiet virsmas no lietus, vēja, saules stariem un rasas veidošanas.

Nelietot uz bora impregnētas koksnes.

#### ■ Žūšana

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Zemākās temperatūras, augsts gaisa mitrums vai maksimāla slāņa biezuma pārsniegums var būtiski aizkavēt žūšanu!

Ilgāks žūšanas laiks var uzlabot izolācijas efektu.

Produkta atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksnē vai ieteikto pārklājuma secību neievērošana, pārklājuma daudzumi un žūšanas laiki var pasliktināt produkta izolējošo iedarbību. Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas iztecēšanas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.


#### Darba instrumenti/tīrīšana



Akrila suka, virsmas suka, putu veltnis, izsmidzināšanas iekārtas

Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.  
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

#### Glabāšana/ glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.

#### Drošība/noteikumi



Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības  
līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora daļiņu filtrs P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo  
krāsu direktīvu  
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/d): maks. 130 g/l (2010)  
Šis produkts satur < 130 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.