



PU Beton- és padlófesték

Poliuretán-erősítésű padlóbevonat



Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	200	96
	Kiszerezés	2,5 l	5 l
	Göngyöleg típusa	kanna	kanna
	Göngyölegkód	03	05
	Terméksz.		
antracit (7016)	7767	■	■
világosszürke (7035)	7768	■	■
vörösesbarna (8012)	7769	■	
ezüstszürke (7001)	7770	■	■

Anyagszükséglet

Kb. 160 ml/m² munkamenetenként, legalább 2 réteg szükséges
A pontos anyagszükséglet próbafelület készítésével határozható meg.



Alkalmazási területek



- Bevonat és záróbevonat készítése beton/esztrich alapelületeken és cementrostlapokon
- Lakó- és pincehelyiségekben, tároló- és gazdasági helyiségekben és állandó vízterhelésnek nem kitett egyéb hasznos felületeken
- Fedett kültéri felületeken

Tulajdonságok



- Kiváló minőségű védőbevonat
- Általános háztartási vegyi anyagokkal szemben ellenálló
- 3 az 1-ben: alapozó, köztes és záróbevonat

Termékjellemzők

Sűrűség	1,1 g/m ³
Fényességi fok	selyemfényű

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

További információk


➤ **Farbtonkarte**

Előkészítés

- **Alapelülettel szembeni követelmények**
Az alapelületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, zsírmentesnek és hordképesnek kell lennie.

- **Előkészítés**
A sima betonfelületeket a felhordás előtt fel kell érdesíteni.
A cementszapot el kell távolítani.

Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**
Az anyag, a környezet és az alapelület hőmérséklete: min. +8 °C és max. +25 °C.
Az anyagot jól fel kell keverni.

A bevonat felépítése betonon és cementen, bel- és kültéren (fedett kültéri felületeken):



Alapfelület előkészítése; a beton- és cementfelületeket csak teljes kötés után (kb. 4 hét) szabad bevonni. Első réteg kb. 30% vízzel hígítva. Ezt követően 2 hígítás nélküli réteg.

A bevonat felépítése régi bevonatokon, illetve felújító bevonatként:

Ellenőrizni kell a régi bevonatok kompatibilitását. Az alapfelületet elő kell készíteni, a hibákat ki kell javítani. Majd 1-2 réteg hígítás nélküli beton- és padlófestéket kell felhordani.

Feldolgozási tudnivalók

Összefüggő felületekhez csak azonos gyártási tételszámú anyagot szabad felhasználni, különben kisebb szín-, fényesség- és struktúrabeli eltérések alakulhatnak ki. Minden csatlakozási felületet (korlát, lefolyó, ajtószélek stb.) alaposan tömíteni kell. Ennek elmulasztása esetén fennáll a hólyagosodás és a leválás veszélye.

■ Száradás

Porszárás: kb. 2 óra után
Átfesthető: kb. 12 óra
Járható: 24 óra után, teljesen terhelhető: 7 nap után.
A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.
Alacsonyabb hőmérséklet, kisebb légcseré és magasabb légnedvesség a száradás lassulásához vezet.

Tudnivalók


A szállítás során gondoskodni kell arról, hogy a göngyöleg ne boruljon fel és az anyag ne folyjon ki. Járműforgalomra nem alkalmas. A termék címe nyomdatechnikával készült, ezért eltérhet a végleges bevonattól. A termék végleges színét száradás után éri el, amely függvénye az alapfelületnek, és eltérhet a nedves bevonattól. Végezzen próbafestést! Használatbavétel után kerülni kell a pangóvíz kialakulását.

Munkaeszközök és tisztításuk



Lakkozóecset, min. 10 mm szájhosszúságú nylonhenger
Munkaeszközöket és az esetleges beszennyeződések azonnal friss állapotban vízzel kell tisztítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

CMIT/MIT (3:1) hatóanyagú biocid terméket tartalmaz (élelmiszereket és takarmányokat kivéve, egyéb feldolgozott termékek tartósítására tartályokban használt termék), amely a mikrobiológiai károsodás (baktériumok, élesztőgombák) meggátlásával biztosítja a termék megfelelő eltarthatósági idejét. Okvetlenül vegye figyelembe a használati útmutatót!

Biztonsági tudnivalók

Gyerekektől elzárva tartandó.
Szórásnál védőszemüveget és A2/P2 kombiszűrőt kell használni.
Csiszolásnál P2 porszűrőt kell használni.
A feldolgozás és száradás alatt gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.
A munkavégzés során tilos étkezni, inni és dohányozni.
Bőrrel való érintkezés és szembejutás esetén azonnal alaposan vízzel kell leöblíteni.
Nem juttatható csatornába, nyílt vizekbe vagy talajba.
A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.
A teljesen kiürített csomagolást vissza lehet juttatni újrahasznosításra.
A festékmaradékot festékgyűjtő udvarban kell leadni.

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/i kategória): max. 140 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb < 140 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l



Teljesítménynyilatkozat

➤ **Teljesítménynyilatkozat**

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.