



PU beton- en vloerverf

Polyurethaanversterkte vloercoating



Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	200	96
	Grootte / hoeveelheid	2,5 ltr	5 ltr
	verpakking	bus	bus
	verpakkingscode	03	05
	art.nr.		
antraciet	7767	■	■
lichtgrijs	7768	■	■
roodbruin	7769	■	■
zilvergrijs	7770	■	■

Verbruik

Ca. 160 ml/m² per applicatie, minimaal twee lagen aanbrengen

Bepaal het exacte verbruik door een proeflaag aan te brengen op het object



Toepassing



- Afdichten en coaten van beton/chapeondergronden en cementvezelplaten
- Woon- en kelderruimten, opslag- en bijkeukens en andere bruikbare oppervlakten die niet zijn blootgesteld aan voortdurende watervervuiling.
- Overdekte buitenruimtes

Eigenschappen



- Hoogwaardige bescherm laag
- Bestand tegen gewone huishoudelijke chemicaliën
- 3in1: primer, coating en sealer

Technische gegevens

Dichtheid	1,1 g/m ³
Glansgraad	Zijdemat

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

> [Nachhaltigheidsdatenblatt](#)

Aanvullende informatie


> [Kleurenkaart](#)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
De ondergrond moet schoon, droog, vast, vetvrij en draagkrachtig zijn.
- **Vorbereiding**
Gladde betonnen oppervlakken opruwen alvorens te schilderen.
Verwijder de cementsluiser.



Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8 °C tot max. +25 °C.

Voor gebruik goed roeren.

Opbouw coating op beton en cement, binnen & buiten (overdekte buitenoppervlakken):

Ondergrond voorbereiden; beton- en cementoppervlakken pas na volledige uitharding (ca. 4 weken) coaten.
Eerste laag verdund met ongeveer 30% water.
Dan 2 x onverdund schilderen.

Opbouw coating op oude coatings of renovatiecoatings:

Op oude coatings eerst de hechting en de compatibiliteit testen
ondergrond voor bewerken en oneffenheden wegwerken.
daarna minimaal 2 x PU vloer- en betonverf onverdund aanbrengen.

Verwerkingstip

Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargennummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.
Alle aansluitende oppervlakken (leuningen, afvoer, deurranden enz.) moeten grondig worden afgedicht. Bij niet-naleving bestaat het risico van blaasvorming en onthechting.

■ Droging

Stofdroog: na ca. 2 uur

Overschilderbaar: ca. 12 uur

Beloopbaar: Na ca. 24 uur, volledig belastbaar na 7 dagen

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid leiden tot een langzamere droging.

Opmerking

Beveilig de container tegen omvallen en lekkage tijdens het transport!

Niet geschikt voor garagevloeren.

Kleurspecificaties en kleurafdrukken zijn niet bindend. Kleurafwijkingen zijn mogelijk afhankelijk van de ondergrond en de druktechniek. De gedroogde originele kleurtint wijkt af van de verse kleurtint in de verpakking.

Vermijd stilstaand water.


Gereedschap / reiniging



Verfkwast, nylonroller min. 10 mm poolhoogte.

Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.
Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Biocide verordening

Bevat een biocide (conserveringsmiddel in conserven) met de werkzame stoffen CMIT/MIT (3:1) ter bescherming van de verpakking inhoud tegen bederf door micro-organismen (bacteriën, gist, enz.). Neem steeds de verwerkingsinstructies in acht!

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij verwerking door middel van spuiten combifilter A2/P2 gebruiken.
Bij schuren stoffilter P2 gebruiken.
Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water spoelen.
Niet in riolering, oppervlaktewater of bodem lozen.
Reiniging van het gereedschap direct na gebruik met water en zeep.
Alleen volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden.
Vloeibare productrestanten als chemisch afval afvoeren.



VOS conform Decopaint-richtlijn
(2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/i): max. 140 g/l (2010).
Dit product bevat < 140 g/l VOS.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.