



PU Beton- és térkőlazúr

Poliuretán-erősítésű kültéri bevonat



Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	200
	Kiszereelés	2,5 l
	Göngyöleg típusa	kanna
	Göngyölegkód	03
	Terméksz.	
antracit	7778	■
vörös	7779	■
színtelen	7780	■

Anyagszükséglet

Kb. 170 ml/m² munkamenetenként, az alapfelület minőségétől függően



Alkalmazási területek



- Nedvszívó, ásványi vagy időjárás által igénybe vett, kültéri alapfelületekre
- Klinker térkövekhez és mosott betonhoz nem alkalmas
- Közterületeken való felhasználásra nem alkalmas

Tulajdonságok



- Kiváló minőségű felfrissítő bevonat betonhoz és térkövekhez
- Nagyon jó fényállóság

Termékjellemzők

Sűrűség	1,05 g/cm ³
Fényességi fok	matt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.


További információk

➤ [Farbtonkarte](#)

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Az alapfelület legyen száraz, tiszta, hordozóképes, ne legyenek rajta lerakódások, por, zsalu-, olaj- és zsírmaradványok.
- **Előkészítés**
Az alapfelületet nagynyomású tisztítóval alaposan meg kell tisztítani a szennyeződésektől és hasonlóktól, majd le kell seperni, és hagyni kell megszáradni.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +10 °C és max. +30 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.
Az anyagot ecseteléssel vagy hengerléssel egyenletesen kell felhordani.
Csak száraz időben és 10 °C felett alkalmazható.
Az alapfelülettől függően, szükség esetén második réteget is fel kell hordani.

**Feldolgozási tudnivalók**

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.

Az alapfelülethez való tapadást és a szint próbafelületen kell ellenőrizni.

Használatbavétel után kerülni kell a pangóvíz kialakulását.

Összefüggő felületekhez csak azonos gyártási tételszámú anyagot szabad felhasználni, különben kisebb szín-, fényesség- és struktúrabeli eltérések alakulhatnak ki.

A feldolgozás során és a felhordást követő legalább 12 órán át nem kerülhet egyéb folyadék a reakciós folyamatba.

■ Száradás

Felületszáraz: kb. 2 óra után

Átdolgozható: kb. 12 óra után

Teljesen terhelhető: kb. 24 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendőek.

Alacsonyabb hőmérséklet, kisebb légcseré és magasabb légnedvesség a száradás lassulásához vezet.


Munkaeszközök és tisztításuk

Lakkozóecset vagy velúr henger

Munkaeszközöket és az esetleges beszennyeződéseket azonnal friss állapotban vízzel kell tisztítani.

**Tárolás/eltarthatóság**

Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

**Biztonság/előírások**

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

CMIT/MIT (3:1) hatóanyagú biocid terméket tartalmaz (élelmiszereket és takarmányokat kivéve, egyéb feldolgozott termékek tartósítására tartályokban használt termék), amely a mikrobiológiai károsodás (baktériumok, élesztőgombák) meggátolásával biztosítja a termék megfelelő eltarthatósági idejét. Okvetlenül vegye figyelembe a használati útmutatót!

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/i kategória): max. 140 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb < 140 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatosága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetésétől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.