



PU Beton- & Bestratingslazuur

Polyurethaanversterkte coating voor buitentoepassingen



Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	200
	Grootte / hoeveelheid	2,5 ltr
	verpakking	bus
	verpakkingscode	03
	art.nr.	
antraciet	7778	■
rood	7779	■
transparant	7780	■

Verbruik

Ca. 170 ml/m² per arbeidsgang, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.



Toepassing



- Voor absorberende, minerale of verweerde ondergronden buiten
- Niet geschikt voor siergrindtegels.
- Gebruik op privéterreinen

Eigenschappen



- Hoogwaardige opfrislaag voor beton en straatstenen
- Zeer goede lichtbestendigheid

Technische gegevens

Dichtheid	1,05 g/cm ³
Glansgraad	Mat

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ [Nachhaltigheidsdatenblatt](#)


Aanvullende informatie

➤ [Kleurenkaart](#)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig zijn, ontdaan van losse delen, stof, ontkistingsmiddelen en vet.
- **Vorbereiding**
Laat de ondergrond na het reinigen drogen.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10 °C tot max. +30 °C.

Voor gebruik goed roeren.
Het materiaal door middel van kwasten of rollen gelijkmatig aanbrengen.
Alleen toepassen bij droog weer en niet onder de 10°C.



Breng, afhankelijk van de ondergrond, indien nodig een tweede laag aan.

Verwerkingstip

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.
De hechting en de kleurtint met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door proefvlakken te leggen.
Vermijd stilstaand water.
Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargennummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.
Tijdens het aanbrengen en gedurende ten minste 12 uur na het aanbrengen mag er geen extra vocht in het reactieproces komen.

■ Droging


Oppervlaktedroog: na ongeveer 2 uur
Overschilderbaar: na ca. 12 uur
Volledig te belasten: na ca. 24 uur
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid leiden tot een langzamere droging.

Gereedschap / reiniging



Verfkwas of lamsvachtroller
Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.
Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Biocide verordening

Bevat een biocide (conserveringsmiddel in conserven) met de werkzame stoffen CMIT/MIT (3:1) ter bescherming van de verpakkingsinhoud tegen bederf door micro-organismen (bacteriën, gist, enz.). Neem steeds de verwerkingsinstructies in acht!

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/i): max. 140 g/l (2010).
Dit product bevat < 140 g/l VOS.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.