



## Stopaq

Duurzaam plastische, zwellende afdichtingspasta

Leverbaar		
Aantal per pallet	48	900
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>10 kg</b>	<b>25 x 310 ml</b>
Verpakkingstype	emmer	koker
Verpakkingscode	10	25
<b>art.nr.</b>		
7810	■	■

Verbruik Ca. 1,2 kg/l op te vullen ruimte



### Toepassing



- Duurzaam plastische afdichting van kabels, leidingen en mantelbuizen
- Bij negatieve waterbelasting
- Voor water- en afvalwater
- Afdichten van watervoerende lekken

### Eigenschappen

- Drukwaterdicht tot 0,3 bar
- Gasdoorlaatbaar
- Verouderingsbestendig
- Blijvend plastisch
- Onder invloed van water expanderend
- Hecht op natte en droge ondergronden

### Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	Ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Consistentie	Pasteuze massa, blijvend plastisch
Zwelmogogen	Ca. 10 %
Kleur	Groenachtig

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Extra informatie

- [Verarbeitungsanleitung Radondichte Wanddurchführung](#)
- [Verarbeitungsanleitung](#)


### Mogelijke systeemproducten

- [Betofix R4 \(1096\)](#)
- [WP DS Levell \(0426\)](#)
- [Rugvulling \(4260\)](#)

### Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten  
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
- Voorbereidingen  
Kunststofoppervlakken opruwen

### Verwerking




- Richtlijnen  
Ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +30 °C.  
Verwerkingstemperatuur: +10 °C tot +35 °C (voor pasta).  
Aanbevolen: +25 °C bis +30 °C (kokers opwarmen).

Zie verwerkingshandleiding



---

Applicatie	Niet verwerken waar het in direct contact staat met bitumenproducten. Leidingen (temperatuur $\geq +30^{\circ}\text{C}$ ) thermisch isoleren.
Opmerking	Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Gereedschap / reiniging	Kitpistool, schuurpapier  Remmers gereedschap <a href="#">▶ Dichtstoffpistole (4701)</a>
Opslag / houdbaarheid	In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Afval	Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.