



Stopaq

Duurzaam plastische, zwellende afdichtingspasta

| Leverbaar | | |
|------------------------------|--------------|--------------------|
| Aantal per pallet | 48 | 900 |
| Grootte / hoeveelheid | 10 kg | 25 x 310 ml |
| verpakking | emmer | koker |
| verpakkingscode | 10 | 25 |
| art.nr. | | |
| 7810 | ■ | ■ |

Verbruik Ca. 1,2 kg/l op te vullen ruimte



Toepassing



- Duurzaam plastische afdichting van kabels, leidingen en mantelbuizen
- Bij negatieve waterbelasting
- Water en afvalwater
- Afdichting van watervoerende lekkages

Eigenschappen

- Waterdicht tot een druk van 0,3 bar
- Gasdicht
- Bestand tegen veroudering
- Duurzaam elastisch
- Onder invloed van water expanderend
- Hecht op natte en droge ondergronden

Technische gegevens

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Dichtheid (20°C) | Ca. 1,2 g/cm ² |
| Consistentie | pasta, duurzaam plastisch |
| Zwellend vermogen | ca. 10% |
| Kleur | groenachtig |

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Aanvullende informatie

- [Verwerkingshandleiding](#)
- [Vararbeitungsanleitung Radondichte Wanddurchführung](#)



| | |
|----------------------------|--|
| Mogelijke systeemproducten | <ul style="list-style-type: none">➤ Betofix R4 (1096)➤ WP DS Levell (0426)➤ Rugvulling (4260) |
| Werkvoorbereiding | <ul style="list-style-type: none">■ Eisen aan de ondergrond Draagkrachtig, schoon en stofvrij.■ Voorbereiding Kunststof oppervlakken opruwen. |
| Verwerking | <ul style="list-style-type: none">■ Verwerkingsrichtlijnen Ondergrondtemperatuur: +5°C tot 30°C. Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +35°C (voor de pasta). Aanbevolen: +25°C tot 30°C (patroon verwarmen). <p>Zie verwerkingsvoorschriften.</p> |
| Verwerkingstip | Niet verwerken waar het in direct contact staat met bitumenproducten. Leidingen (temperatuur $\geq +30^\circ\text{C}$) thermisch isoleren. |
| Opmerking | Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. |
| Gereedschap / reiniging | Kitpistool, schuurpapier Remmers gereedschap ➤ Dichtstoffpistole (4701) |
| Opslag / houdbaarheid | In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand. |
| Veiligheidsvoorschriften | Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen. |
| Afval | Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen. |

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.