



## Induline LW-731 WF



Värvitoon	Saadavus			
	Tarnitavad pakendid	22	1	1
	<b>Pakendi kaal</b>	<b>20 l</b>	<b>600 l</b>	<b>1000 l</b>
	Pakendi tüüp	Ämber W	Konteiner K	Konteiner K
	Pakendi kood	20	63	61
	<b>Artikli number</b>			
	7824	■	■	■
	7825	■		■

### Kasutusala



- Puidule sise- ja välitingimustes
- Okas- ja lehtpuidule
- Mitte mahtuhoidvatele ja piiratud mahtuhoidvatele puitdetailidele.
- Liimpuidu dekoratiivseks kujundamiseks ning kaitseks transpordi ja ehituse ajal
- Professionaalstele kasutajatele

### Omadused



- Kasutusvalmis
- Kiire kuivamisega
- Lihtne töödelda
- Vastupidav (vastavalt direktiivile HO.03)
- Mahe lõhn
- UV-blokaatoriga. Aeglustab puidust aluspinna luitumist.
- Ei sisalda pindmist kilet konserveerivaid ega puitu kaitsvaid biotsiide

### Võimalikud süsteemitooted

- [Induline SW-900\\* \(3776\)](#)
- [Induline SW-900 IT\\* \(3781\)](#)
- [Induline SW-910 \(3777\)](#)
- [Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ \(7130\)](#)
- [Aqua EAL-47/sm-Aqua Endanstrich lasierend \(3040\)](#)

\* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

### Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**  
Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.  
Piiratud ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%

### ■ Ettevalmistamine



Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga\* (\* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

## Töötlemine



### Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +25 °C.

Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

Pealekandmine pintsliga, rulliga, pihustiga.

Peale kuivamist kasutage täiendavaid katteid.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

## Töötlemisjuhised



[VA1\_IDL\_54]

Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Tammepuidu puhul võivad puidus sisalduvad parkained koos veega lahjendatavate dispersioonlaseuridega põhjustada tumedate plekkide teket puidule.

[VA1\_IDL\_55]

### Kuivamine

Madalad temperatuurid ja kõrge õhuniiskus võivad kuivamisega pikendada.

## Juhised

Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt jooksvate aastarõngaste, oksakohtade ning vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda. Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivahemikega. Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jäme lihvimine (P80). Nende puitude puhul võib karedate hõõveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivahemikega.

## Töövahendid/puhastamine




Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat'iga puhastada.

Utiliseerige puhastusjäädid nõuetekohaselt.

## Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



## Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

## Isikukaitsevahendid

Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

## Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäädid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

## Biotsiidide määrus

\* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!



VOC-sisaldus  
(2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
See toode sisaldab: < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.