



Induline LW-731 WF

Vízben emulgált filmképző lazúr



Szín	Elérhetőség			
	Mennyiség raklaponként	22	1	1
	Kíszerelés	20 l	600 l	1000 l
	Göngyöleg típusa	fémkanna	műa. konténer	műa. konténer
	Göngyölegkód	20	63	61
	Terméksz.			
színtelen	7824	■	■	■
különleges szín	7825	■		■

Anyagszükséglet

80–120 ml/m² rétegenként



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri faanyagokra
- Tűlevelű és lombos fákra
- Nem mérettartó és félig mérettartó faszerkezetekre
- Enyvkötők dekorációs kialakítására és szennyeződéssel szembeni védelme érdekében, a szállítás és az építés folyamán
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Feldolgozásra kész
- Gyorsan szárad
- Könnyen feldolgozható
- Blokkosodásálló (a HO.03 irányelv szerint)
- Enyhe szagú
- UV-blokkolóval, ami késlelteti a faalap megsárgulását
- Nem tartalmaz filmkonzerválót és biocidmentes.

Termékjellemzők



Kötőanyag	akrilát
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,03 g/cm ³
Kifolyási idő DIN 4 pohárból	kb. 20
Szag	enyhe
Fényességi fok	tompamatt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline SW-900 IT* (3781)**
- **Induline SW-910 (3777)**
- **Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)**
- **Aqua EAL-47/sm-Aqua Endanstrich lasierend (3040)**

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Előkészítés

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.

A félig mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma max. 18%.

■ Előkészítés

A gombásodásra hajlamos fafajokat favédőszerrel* kell előkezeln.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. + 5 °C és max. + 25 °C

Az anyagot a felhasználás során és a munkaszünetek után egyaránt jól fel kell keverni. Ecsetelés, hengerlés és szórás.

További rétegeket száradás után lehet felvinni.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



A termék pigmentált kivitelben (különleges szín) történő használata csak a Remmers szervizszolgálatával történő egyeztetés alapján történhet.

Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

A járulékos anyagban gazdag tölgyfa kezelésénél előfordulhat, hogy a vizesbázisú bevonatrendszereken sötét elszíneződés jelentkezik.

A termék elsődleges felhasználási területen (ház- és csarnoképítés) kívül történő használata csak a Remmers szervizszolgálatával történő egyeztetés alapján történhet.

■ Száradás

Átdolgozható: kb. 2 óra után

(A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.)

Mesterséges szárításg : kb. 10 perc kiterülési idő után (kb. 20 °C és 65–75% relatív páratartalom mellett) / 30perc száradási idő (kb. 45 °C és 1 ms légsebesség mellett) / 20 perc lehülési idő

Alacsonyabb hőmérséklet, kisebb lécsere és magasabb légnedvesség a száradás lassulásához vezet.



■ Hígítás

Felhasználásra kész.

Szükség esetén (max. 5%) vízzel hígítható.

Tudnivalók

Gyalult vörösfenyő- és a magas gyantatartalmú túlevelű faanyagoknál, különösen ritka évgyűrűszerkezetnél, ághelyeknél és gyantában gazdag kései pásztafnál csökkenhet a felületkezelő anyag tapadása és az időjárással szembeni ellenálló képessége. Ebben az esetben rövidebb karbantartási és felújítási időközökkel kell számolni. Ez elkerülhető, ha a faanyag még a felületkezelés előtt időjárási hatásoknak van kitéve, vagy a felület előkészítése durva csiszolással (pl.: P80) történt. Az így előkészített felületek érdessége megközelíti a fűrészelt felületű faanyagokét, ezért hosszabb karbantartási és felújítási időközökkel lehet számolni.

Munkaeszközök és tisztításuk



Akrilecset, széles ecset, rövid szűrű tekercs, Airless-/Airmix-szóróberendezés, lambériafestőgép, szivacs, szőnyeglemez, felmosó

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel vagy RK-898-Reinigungskonzentrat tisztító koncentrátummal kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.