



## Induline LW-731 WF




Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	22
	<b>Pakuotė</b>	<b>20 l</b>
	Pakuotės rūšis	Kibiras
	Pakuotės kodas	20
	<b>Artikulo Nr.</b>	
Bespalvis/Farblos	7824	■
Spec. atspalviai	7825	■

Išėiga 80 - 120 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui



Panaudojimo sritys



- Lauko ir vidaus medienai
- Spygliuočių ir lapuočių medienai
- Kintančių matmenų ir riboto stabilumo medinėms konstrukcijoms
- Kaip dekoratyvinė priemonė ir kaip apsauga klijuotai sluoksnei medienai nuo purvo transporto ir statybų metu
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Paruoštas naudoti
- Greitai džiūvanti
- Lengvas apdirbimas
- Atsparus sulipimui (pagal HO.03 gaires)
- Švelnus kvapas
- Su UV blokatoriais, neleidžia medienai pagelsti
- Sudėtyje nėra plėvelę konservuojančių ir medieną apsaugančių biocidų

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Akrilatas
Tankis (20 °C)	Apie 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Ištekėjimo laikas (s) (20° C, DIN 4)	Apie 20
Kvapnas	Švelnus
Blizgumas	Visiškai matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- Induline SW-900\* (3776)
- Induline SW-900 IT\* (3781)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)
- Aqua EAL-47/sm-Aqua Endanstrich lasierend (3040)

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui  
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.  
Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau kaip 18 %
- Paruošimas



Prireikus impregnuoti neatsparią medieną medienos apsaugos priemonėmis\* (Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!).

#### Apdorojimas



Medžiagą gerai išmaišyti, netgi darbo metu arba po darbo pertraukų.  
Dengti teptuku, voleliu arba purkšti.  
Po džiūvimo dengiamas sekantis sluoksniu  
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

#### Apdorojimo nurodymai



[VA1\_IDL\_54]  
Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, atspalvis ir sukibimas su paviršiumi.  
Dengiant ažuolo medieną, dėl medienos sudedamųjų medžiagų reakcijos su vandeniu skiedžiamais dispersiniais lazūriniais dažais gali atsirasti tamsių spalvos pakitimų.  
[VA1\_IDL\_55]

- Džiūvimas  
Žemesnė temperatūra ir aukštesnė oro drėgmė gali prailginti džiūvimą.

#### Nurodymai


Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių horizontalioms medienos amžių išduodančioms rievėms, šakoms ir dervingoms senesnės medienos dalims gali būti būdingas prastesnis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms. Tokius paviršius reikia dažniau prižiūrėti ir atnaujinti. Padėti gali tik išankstinis atsparumo oro sąlygoms didinimas arba šlifavimas stambiu disku (p80). Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priežiūros ir atnaujinimo intervalai.

#### Darbo įrankiai/ valymas



Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.  
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

#### Sandėliavimas/ galiojimas



Uždaroje originalioje pakuotėje, kuri laikoma vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje, produktą galima sandėliuoti mažiausiai 12 mėn.

#### Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

#### Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines

#### Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

#### Biocidinių produktų reglamentas

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

#### LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).  
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.