




Induline LW-732 WF

Vesialuseline keskmisekihiline lasuur



Värvitoon	Saadavus			
	Tarnitatavad pakendid	22	1	1
	Pakendi kaal	20 l	600 l	1000 l
	Pakendi tüüp	Ämber W	Konteiner K	Konteiner K
	Pakendi kood	20	63	61
	Artikli number			
värvitu	7830	■	■	■
Erivärvitoon	7831	■	■	■

Kulu 80 - 120 ml/m² tööetapi kohta



Kasutusala



- Puidule sise- ja välitingimustes
- Okas- ja lehtpuidule
- Mitte mahtuhoidvatele ja piiratud mahtuhoidvatele puitdetailidele.
- Liimpuidu dekoratiivseks kujundamiseks ning kaitseks transpordi ja ehituse ajal
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- Kasutusvalmis
- Kiire kuivamisega
- Lihtne töödelda
- Vastupidav (vastavalt direktiivile HO.03)
- UV-blokaatoriga. Aeglustab puidust aluspinna luitumist.
- Ei sisalda pindmist kilet konserveerivaid ega puitu kaitsvaid biotsiide

Toote andmed

Sideaine	Akrülaat
Tihedus (20 °C)	Ca. 1,03 g/cm ³
Läbivoolavus sek 4 mm viskoosimeetri juures	Ca. 30
Lõhn	Õrn
Läikeaste	Siidmatt



Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Võimalikud süsteemitooted

- Induline SW-900* (3776)
- Induline SW-900 IT* (3781)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7130)
- Aqua EAL-47/sm-Aqua Endanstrich lasierend (3040)

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.

Piiratult ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%

■ Ettevalmistamine

Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +25 °C.

Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

Pealekandmine pintsliga, rulliga, pihustiga.

Peale kuivamist kasutage täiendavaid katteid.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



[VA1_IDL_54]

Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Tammepuidu puhul võivad puidus sisalduvad parkained koos veega lahjendatavate dispersioonlasuuridega põhjustada tumedate plekkide teket puidule.

[VA1_IDL_55]

■ Kuivamine

Ületöödeldav: ca. 2 tunni pärast

(praktilised väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures)

Forseeritud kuivatus: pärast ca. 10 minutit aurustumistsoon (ca. 20 °C ja 65-70% suhtelise õhuniiskuse juures) / 30 minutit kuivatusfaas (ca. 45 °C, 1 ms õhutsirkulatsioon) / 20 minutit jahutusfaas

Madalad temperatuurid ja kõrge õhuniiskus võivad kuivamisega pikendada.

■ Lahjendamine

Kasutusvalmis.

Vajadusel veega (max 5%)

Juhised

Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt jooksvate aastarõngaste, oksakohtade ning vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda. Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivahemikega. Siin aitab ainult puidu eelnev välistingimustes hoidmine või väga jäme lihvimine (P80). Nende puitude puhul võib karedate hõöveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivahemikega.



Töövahendid/puhastamine




Akrüülpintsel, suurte pindade pintsel, lühikarvaline rull, Airless-/ Airmix-pihustamine, käsna, vaiplaud, pesumopp

Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat´ga puhastada.

Utiliseerige puhastusjäädid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustades kasutada maski P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäädid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Biotsiidide määrus

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.