



Induline LW-732 WF

Ūdens emulģēta vidēja slāņa glazūra



Krāsu tonis	Pieejamība			
	Skaitis paletē	22	1	1
	VPE	20 l	600 l	1000 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	Konteiners K	Konteiners K
	Iepakojuma kods	20	63	61
	Preces Nr.			
bezkrāsains	7830	■	■	■
Īpaša krāsa	7831	■	■	■

Patēriņš

80 - 120 ml/m² uz vienu darba operāciju



Izmantošanas jomas



- Koksne iekšā un ārā
- Skujkoki un lapu koki
- Elementi, kas nesaglabā vai ierobežotā apjomā saglabā izmēru
- Laminētu siju dekoratīvam dizainam un aizsardzībai pret piesārņojumu transportēšanas un celtniecības laikā
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Gatava lietošanai
- Ātra žūšana
- Vienkārša apstrāde
- Nesalīpoša (saskāņā ar dierktīvu HO.03)
- Ar UV blokatoru, aizkavē koksnes pamatnes dzeltenumu
- Bez plēves konservējošiem un koksnes aizsardzības biocīdiem

Izstrādājuma dati



Saistviela	Akrilāts
Blīvums (20 °C)	Apm. 1,03 g/cm ³
Iztecēšanas laiks DIN 4 kausā	Apm. 30
Smarža	Maīga
Spīduma pakāpe	Zīds matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline SW-900 IT* (3781)**
- **Induline SW-910 (3777)**
- **Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7130)**
- **Aqua EAL-47/sm-Aqua Endanstrich lasierend (3040)**

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā uz pamatni

Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

■ Sagatavošana

Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem. Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.

Pēc žūšanas uzklājiet papildu pārklājumus.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



[VA1_IDL_54]

Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdenī šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus iekrāsojumus.

[VA1_IDL_55]

■ Žūšana

Pārkrāsojama: apm. pēc 2 stundām

(Praktiskās vērtības pie 20 ° C un 65% relatīvā mitruma)

Paātrināta žūšana: pēc aptuveni 10 minūšu garas iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 70% r.m.) / 30 minūšu žūšanas fāzēs (apm. 45 °C, 1 ms gaisa cirkulācija) / 20 minūšu dzesēšanas fāzēs

Zema temperatūra un augsts mitrums noved pie žūšanas kavēšanās.

■ Izmantošanai



Akrila ota, virsmas suka, veltnītis ar īsu saru, airless, airmix izsmidzināšana, sūklis, paklāja dēlis, slotaskāts

Norādījumi

Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skuju koku koksni, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar sausinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.


Darba instrumenti/tīrīšana



Akrila ota, virsmas suka, veltnītis ar īsu saru, airless, airmix izsmidzināšana, sūklis, paklāja dēlis, slotaskāts

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora daļiņu filtrs P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .
Šis produkts satur <130 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.