



Induline LW-732

Emulgująca w wodzie lazura średniowarstwowa



Kolor	Formy dostawy		
	Ilość na palecie	22	1
	Jedn. opak.	20 l	1000 l
	Rodzaj opakowania	pojemnik blaszany	kontener
	Kod opakowania	20	61
	Nr art.:		
bezbardwy	7832	■	■
kolor niestandardowy	7833	■	■

Zużycie

80-120 ml/m² na jedną warstwę



Obszary stosowania



- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Do drewna iglastego i liściastego.
- Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
- Do dekoracji i ochrony drewna klejonego (BSH), belek laminowanych (Duobalken®/Triobalken®), drewna klejonego krzyżowo (BSP), klejonki forniorowanej (FSH) i litego drewna konstrukcyjnego (KVH) przed zabrudzeniem w fazie transportu i budowy.
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości



- Gotowy do użycia
- Zawiera substancję zabezpieczającą powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym
- Szybko schnie
- Łatwe stosowanie
- Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
- Zawiera bloker UV, opóźnia żółknięcie drewnianego podłoża

Dane techniczne produktu



Spoivo	akryl
Gęstość (20 °C)	ok. 1,03 g/ cm ³
Zapach	łagodny
Stopień połysku	mat jedwabisty
Konserwant	3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline SW-900 IT* (3781)**
- **Induline SW-910 (3777)**
- **Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)**
- **Aqua EAL-47/sm-Aqua Endanstrich lasierend (3040)**

* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować. Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo. Maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%.
- **Przygotowania**
Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna*.

Sposób stosowania



- **Warunki stosowania**
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5°C do maks. +25 °C.
Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy. Nakładać pędzlem, włókienką lub natryskowo. Po wyschnięciu nałożyć następne powłoki. Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze



- Produkt w wersji pigmentowanej (specjalny odcień koloru) może być stosowany tylko po konsultacji z Serwisem Technicznym Remmers.
Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.
W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorocieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.
Produkt może być stosowany poza podstawowym obszarem zastosowania (budowa domów i hal) tylko po konsultacji z Serwisem Technicznym Remmers.
- **Schnięcie**
Dalsza obróbka możliwa po upływie około 2 godzin (wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 %)
Suszenie wymuszone: 10 min. fazy odparowania (w temp. 20 °C i 65-70 % w.w.p.) / 30 min. schnięcia (ok. 45 °C, wymiana powietrza 1 ms) / 20 min. fazy ochładzania
Niskie temperatury i wysoka wilgotność powodują wydłużenie procesu schnięcia.



■ Rozcieńczanie

Materiał gotowy do stosowania.

W razie potrzeby rozcieńczać wodą, nie przekraczając 5%

Wskazówki

w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słoików, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

Narzędzia / czyszczenie




pędzel do akryli, ławkowiec, watek z krótkim włosem, urządzenia airless / airmix, gąbka, mop do wycierania podłóg

Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.



Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Rozporządzenie o produktach biobójczych

Jako "produkt poddany obróbce" zawiera produkt biobójczy (konserwant powłoki) z substancją czynną butylokarbaminian 3-jodo-2-propylny, służący do ochrony powłoki przed atakiem mikroorganizmów (glonów, pleśni itd). Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących sposobu stosowania!

* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.

Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

VOC w myśl dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Graniczna zawartość LZO wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat.A/e): wynosi 130 g/l (2010).

Ten produkt zawiera < 130 g ZLO/l.





Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność